

<b>ПРОДУКТ</b> ( КОМП. А )	<b>ЛАЗУРЕН ЛАК НА ВОДНА ОСНОВА - 3256 PLUS</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ</b>		
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Оптимална еластичност Бързо съхнене Оптимална еластичност и водоустойчив Оптимални антиблокиращи свойства	Продуктът е тестван от "CATAS" Доклад 103203/5 от 23/03/09 Стандарти: EN927-5: 2006 + PTP Catas 138: 2008 + EN12720: 1997 + UNI9240: 1987 Предоставена на уеб сайта <a href="http://www.kemichal.it">www.kemichal.it</a>
<b>ГЛАНЦОВОСТ</b>	Лиственица - Медено - Орех	

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

<b>МЕСТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ</b>	Ръчно изработени предмети, екстериорни мебели и греди, оптимални за поправка, реставрация и поддръжка				
<b>КАТАЛИЗАТОР</b>					
<b>НАНАСЯНЕ</b>	разход г/м <sup>2</sup>	дюза	налягане	<b>РАЗРЕДИТЕЛ</b>	<b>ДЕСТИЛИРАНА ВОДА</b>
Airbrush				от теглото	от обема на Комп. А
Безвъздушно / Въздушно					
Валяк / Четка	80-100			от теглото	от обема на Комп. А

**ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (IST-Q-12/02)**

<b>ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ</b>	цвет		
<b>ВИСКОЗИТЕТ DIN 4 (53211)20°C</b>	сек.	+/- 5	20
<b>ВИСКОЗИТЕТ BROOKFIELD 20°C</b>	МРА*s	+/-1000	/
<b>СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. А)</b>	%	+/- 2	40
<b>СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. В)</b>	%	+/- 2	/
<b>ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. А)</b>	кг. / л.	+/- 0.02	1.04
<b>ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. В)</b>	кг. / л.	+/- 0.02	/
<b>ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА</b>	мин.	+/- 10	/
<b>ГЛАНЦОВОСТ</b>	гланц.	+/- 5	50
<b>ЗДРАВИНА</b>		/	/

**ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ**

Съхнене при 20°C и 65% влажност на въздуха.	
<b>СУХО НА ПРАХ</b>	2 ч.
<b>СУХО НА ДОПИР</b>	8 ч.
<b>ПЪЛНО ИЗСЪХВАНЕ</b>	24 ч.
<b>ШЛИФОВАНЕ</b>	12 ч.
<b>НАПЪЛНО СУХ</b>	24 ч.
<b>УСКОРЕНО СЪХНЕНЕ ПРИ 25°C</b>	12 ч.
<b>НАНАСЯНЕ НА СЛЕДВАЩ СЛОЙ</b>	4 ч.
<b>ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ (МИН/МАКС)</b>	4 ч.

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОКРИВНА СИСТЕМА**

<b>ДЪРВЕСИНА</b>	Мека дървесина
<b>ИМПРЕГНАТОР</b>	IACT2034
<b>ЛАК</b>	KCF3256P
<b>ШЛИФОВАНЕ</b>	Шкурка със зърненост P280 - P320 или scotch-brite след всяко нанасяне.
<b>ЛАК</b>	KCF3256P

**АЛТЕРНАТИВНИ КАТАЛИЗАТОРИ  
АЛТЕРНАТИВНИ РАЗРЕДИТЕЛИ**

<b>ОПАКОВКА</b>	5л - 10л - 25л
<b>СРОК НА ГОДНОСТ</b>	12 месеца в оригиналната опаковка при 20°C температура.
<b>ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ</b>	Прочетете информационния лист за безопасност.
<b>ОБЩИ БЕЛЕЖКИ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Температура при нанасяне между 5 ° и + 30 ° C.</li><li>- Температура на съхранение между + 5 ° и + 28 ° C.</li><li>- Препоръчителни предварителни тестове за мека дървесина</li><li>- Препоръчително е да се направят тестове с нанасяне на продукта върху дадена повърхност, преди започване на боядисването.</li></ul>

Крайният резултат след нанасянето зависи изцяло от това дали продукта е използван съобразно изискванията и начина на работа.