

ПРОДУКТ (КОМП. А)	ПОЛИУРЕТАНОВ БЕЗЦВЕТЕН ГРУНД ЗА ВЕРТИКАЛНО НАНАСЯНЕ - 149 TIX	
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ		
СПЕЦИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	Оптимално запълващо свойство Оптимална прозрачност Оптимална еластичност	Оптимално вертикално нанасяне Оптимално шлайфване
ГЛАНЦОВОСТ		

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕСТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ	Обща употреба - сглобяема мебел - плоскости – монтажна пяна - профили - врати								
КАТАЛИЗАТОР	C1874			50%		по тегло		50%	по обем
НАНАСЯНЕ	разход г/м ²	дюза	налягане	РАЗРЕДИТЕЛ		DK110			
Airbrush	100-120	1.6-1.8	Bar 2.5-3.5	10-30%	по тегло	10-30%	по обем	на Комп. А	
Безвъздушно / Въздушно	100-120	9-11-13		5-15%	по тегло	5-15%	по обем	на Комп. А	
Валяк / Четка									

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (IST-Q-12/02)

ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ	цвет	Сламено жълто	
ВИСКОЗИТЕТ DIN 4 (53211) 20°C	сек	+/- 10	120
ВИСКОЗИТЕТ BROOKFIELD 20°C	мРА*С	+/-1000	/
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. А)	%	+/- 2	46.5
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. В)	%	+/- 2	27
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. А)	кг/л	+/- 0.02	0.97
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. В)	кг/л	+/- 0.02	0.965
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА	мин	+/- 10	3
ГЛАНЦОВОСТ	гланц.	+/- 2	/
ЗДРАВИНА		/	/

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Съхнене при 20°C и 65% влажност на въздуха.	
СУХО НА ПРАХ	15/20 мин
СУХО НА ДОПИР	1 ч
ПЪЛНО ИЗСЪХВАНЕ	8 ч
ШЛАЙФАНЕ	3 ч
НАПЪЛНО СУХ	6 ч
УСКОРЕНО СЪХНЕНЕ ПРИ 35°C	3 ч
НАНАСЯНЕ НА СЛЕДВАЩ СЛОЙ	8 ч
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ (МИН/МАКС)	30 мин / 4 ч

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОКРИВНА СИСТЕМА

ДЪРВЕСИНА	Различна
ПАСТА	Различна
ГРУНД	FP149T
ШЛАЙФАНЕ	Шкурка със зърненост P280 - P320
ЛАК	OP200V – OP1992GEM – OP3591 – OP211

АЛТЕРНАТИВНИ КАТАЛИЗАТОРИ	C366 C346I	засилва физико-химическите свойства и притежава запълващо свойство Нежълтеещ. Засилва физико-химическите свойства.
АЛТЕРНАТИВНИ РАЗРЕДИТЕЛИ	RAC100 DK111	Забавящ разредител през топло или влажно време (5-10% компонент А). Бавен разредител.

ОПАКОВКА	1л – 2л – 5л – 10л – 25л – 50л
СРОК НА ГОДНОСТ	12 месеца в оригиналната опаковка при 20°C температура.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Прочетете информационния лист за безопасност.
ОБЩИ БЕЛЕЖКИ	Продукт за вътрешно приложение.

Крайният резултат след нанасянето зависи изцяло от това дали продукта е използван съобразно изискванията и начина на работа.