

**ПРОДУКТ**  
 ( КОМП. А )

**БЯЛ ГРУНД НА ВОДНА ОСНОВА ЗА ЕКСТЕРИОР -  
 3420 TIX**
**ТЕХНИЧЕСКО  
 ОПИСАНИЕ**
**СПЕЦИФИКАЦИИ И  
 ХАРАКТЕРИСТИКИ**

 Оптимална еластичност  
 Устойчив на външни влияния  
 Оптимална покривност  
 Оптимален вискозитет

 Оптимално вертикално нанасяне  
 Добро шлифоване  
 Продукт за екстериор

**ГЛАНЦОВОСТ**
**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО  
 ПРИЛОЖЕНИЕ**
**МЕСТА НА  
 ИЗПОЛЗВАНЕ**

градинска мебел - врати и прозорци - дървени конструкции - перголи

**КАТАЛИЗАТОР**
**НАНАСЯНЕ**

 разход г/м<sup>2</sup>

дюза

налягане

**РАЗРЕДИТЕЛ**

ДЕСТИЛИРАНА ВОДА

Airbrush

200

1.8-2.2

 2.5-3.5  
 атмосфери

10-30 по тегло

10-30 по обем на Комп. А

Безвъздушно /

Въздушно

200

11-13

 4-5 4-5  
 атмосфери

0-10 по тегло

0-10 по обем на Комп. А

Валяк / Четка

**ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (IST-Q-12/02)**
**ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ**

цветове

Млечно

**ВИСКОЗИТЕТ DIN 4 (53211)20°C**

сек

+/- 5

/

**ВИСКОЗИТЕТ BROOKFIELD 20°C**

мРА\*s

+/-1000

7000

**СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ**
**ЧАСТИЦИ (КОМП. А)**

%

+/- 2

42

**СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ**
**ЧАСТИЦИ (КОМП. В)**

%

+/- 2

/

**ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. А)**

кг/л

+/- 0.02

1.09

**ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. В)**

кг/л

+/- 0.02

/

**ОТВОРЕНО ВРЕМЕ**
**ЗА РАБОТА**

мин

+/- 10

/

**ГЛАНЦОВОСТ**

гланц.

+/- 5

/

**ЗДРАВИНА**

/

/

**ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ**

Съхнене при 20°C и 65% влажност на въздуха.

**СУХО НА ПРАХ**

2 ч

**СУХО НА ДОПИР**

4 ч

**ПЪЛНО ИЗСЪХВАНЕ**

24 ч

**ШЛИФОВАНЕ**

8 ч

**НАПЪЛНО СУХО**

8 ч

**УСКОРЕНО СЪХНЕНЕ ПРИ 25°C**

6 ч

**НАНАСЯНЕ НА СЛЕДВАЩ СЛОЙ**

8 ч

**ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ**
**(МИН/МАКС)**

8 ч

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОКРИВНА СИСТЕМА**
**ДЪРВЕСИНА**

Мека дървесина

**ИМПРЕГНАТОР**

IACT2034

**ГРУНД / ЛАК**

IFB3420T

**ШЛИФОВАНЕ**

 След всяко лакиране минете с фина шкурка / scotch brite или шкурка със зърненост  
 P280 - P320

**БОЯ**

IL3421T (Цветна)

АЛТЕРНАТИВНИ  
КАТАЛИЗАТОРИ  
АЛТЕРНАТИВНИ  
РАЗРЕДИТЕЛИ

**ОПАКОВКА** 5Л – 10Л – 25Л

**СРОК НА ГОДНОСТ** 12 месеца в оригиналната опаковка при 20°C температура

**ПРЕПОРЪКИ ЗА  
БЕЗОПАСНОСТ** Прочетете информационния лист за безопасност

**ОБЩИ БЕЛЕЖКИ**

- Температура при използване между +5° и +30° C.
- Температура за съхранение между +5° and +28° C.
- За твърда дървесина като Ироко и Махагон се препоръчват Импрегнатор продуктова серия IAC3582 и IAC2037 (специално създаден за твърда дървесина).
- Препоръчително е да се направят тестове при мека дървесина.
- Препоръчително е да се направят тестове с нанасяне на продукта върху даден участък, преди започване на окончателното нанасяне.

Крайният резултат след нанасянето зависи изцяло от това дали продукта е използван съобразно изискванията и начина на работа.