

ПРОДУКТ (КОМП. А)	ПОЛИУРЕТАНОВ БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ЗА ПАРКЕТ 60% ГЛАНЦ		
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ	70		
СПЕЦИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	Оптимално запълващо свойство	Лесно разливане при нанасяне	
	Безцветен	Оптимална еластичност	
	Добра здравина на покритието		
ГЛАНЦОВОСТ	60-70%		

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕСТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ	Масивен паркет и дървени стълбища				
КАТАЛИЗАТОР	C700	100%	от теглото	100%	от обема на Комп. А
НАНАСЯНЕ	разход г/кв.м	дюза	налягане	РАЗРЕДИТЕЛ	RAC100
Airbrush				от теглото	от обема на Комп. А
Безвъздушно /				от теглото	от обема на Комп. А
Въздушно					
Валяк / Четка	80-100			5-10% от теглото	5-10% от обема на Комп. А

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (IST-Q-12/02)

ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ	ЦВЯТ	сламено жълт
ВИСКОЗИТЕТ DIN 4 (53211)20°C	сек.	+/- 3 25
ВИСКОЗИТЕТ BROOKFIELD 20°C	МРА*S	+/-1000 /
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. А)	%	+/- 2 47
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. В)	%	+/- 2 28
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. А)	кг. / л.	+/- 0.02 1
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. В)	кг. /л.	+/- 0.02 1.01
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА	мин.	+/- 10 8
ГЛАНЦОВОСТ	гланц.	+/- 2 /
ЗДРАВИНА		/ /

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Съхнене при +20°C и 65% влажност на въздуха.	
СУХО НА ПРАХ	30 мин.
СУХО НА ДОПИР	8 ч.
ПЪЛНО ИЗСЪХВАНЕ	24 ч.
ШЛИФОВАНЕ	/
НАПЪЛНО СУХ	48 ч.
УСКОРЕНО СЪХНЕНЕ ПРИ +35°C	/
НАНАСЯНЕ НА СЛЕДВАЩ СЛОЙ	8 ч.
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ (МИН/МАКС)	/

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОКРИВНА СИСТЕМА

ДЪРВЕСИНА	Различна
ПАСТА/ БАЙЦ	Различни
ГРУНД	FPFP50
ШЛИФОВАНЕ	Шкурка със зърненост P280 - P320
ЛАК	SLPP70

АЛТЕРНАТИВНИ КАТАЛИЗАТОРИ	
АЛТЕРНАТИВНИ РАЗРЕДИТЕЛИ	DK124 Забавящ разредител за топло време и/или при висока относителна влажност (5-10% компонент А).

ОПАКОВКА	5л - 10л - 25л
СРОК НА ГОДНОСТ	12 месеца в оригиналната опаковка при 20°C температура.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Прочетете информационния лист за безопасност.
ОБЩИ БЕЛЕЖКИ	Продукта е за интериорна употреба.

Крайният резултат след нанасянето зависи изцяло от това дали продукта е използван съобразно изискванията и начина на работа.



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Колю Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

REV. 1
DATE 10/12/2015



Kemichal S.r.l. – Via Dell’artigianato, 2 – Trebaseleghe (Padova) Italy
Telephone 0499385648 – Fax 0499385070 – info@kemichal.it – www.kemichal.it

СЕРТИФИЦИРАНА
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО
UNI EN ISO 9001:2008
OT CERTIQUALITY N.4739