

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

КИТ - 3в1 - FAST 3 in 1



ОПИСАНИЕ:

Китът 3в1 е предназначен за запълване на неравностите по повърхността преди да се нанесе лака. Той придава подсилващи и запълващи свойства, благодарение на които спестяваме не само време, но и средства. Този кит съдържа оптимално количество от стъклени влакна, отговорни за подсилващия ефект, както и за покривността и запълващите свойства. Еластичността на този кит позволява да бъде използван върху елементи податливи на механични вибрации.

Грундът може да бъде нанесен върху следните повърхности:

- ◆ Стомана,
- ◆ Поцинкована стомана,
- ◆ Полиестерни ламинати,
- ◆ Алуминий,
- ◆ Двухкомпонентен Акрилен лак.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОКРИВНА СИСТЕМА:

- ◆ Поцинкованите повърхности трябва да бъдат обезмаслени, след което матирани с платнена шкурка и обезмаслени отново,
- ◆ Стоманените повърхности трябва да бъдат обезмаслени, обработени с шкурка (сухо) със зърненост P80-P120 и обезмаслени отново,
- ◆ Полиестерните ламинати трябва да бъдат обезмаслени, обработени с шкурка (сухо) със зърненост P80-P120 и обезмаслени отново.

СЪОТНОШЕНИЯ ПРИ СМЕСВАНЕ:

	от теглото
Кит	100%
Втвърдител	4-5%

ВНИМАНИЕ! Този продукт не бива да се прилага директно върху синтетични грундове, еднокомпонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

НАЧИН НА УПОТРЕБА:



Внимателно смесете компонентите до постигане на хомогенна смес и цвят (според тяхното съотношение). Нанасяйте със шпатула пластове с дебелина 5 мм. Не нанасяйте този кит при температура под 10°C.

ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА (ПРИ СМЕСВАНЕ С ВТВЪРДИТЕЛЯ):



Между 4 и 8 минути при температура 20°C

СЪХНЕНЕ:



Между 20 и 30 минути при температура 20°C

Съхненето може да бъде намалено до 10 минути при температура 60°C (но не по-висока).

ШЛИФОВАНЕ:



Грубо шлифоване (сухо): Шкурка със зърненост P80 - P120

Довършително шлифоване (сухо): Шкурка със зърненост P120 - P180

РЕАЛНО НИВО НА ЛЕТЛИВИТЕ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ЛОС):

ЛОС II/V/c= 250g/L, ЛОС = 90 g/L

СЪХРАНЕНИЕ:

Да се съхранява на тъмно и сухо място, далече от източници на топлина. Годност на продукта в оригиналната опаковка на лака е 24 месеца при температура 20°C и 18 месеца за втвърдителя.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Според Информационния Лист за Безопасност на съответния продукт.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Арт. №	Вместимост	Комплектът включва	Тегло с опаковката
00208-1	1,9kg	6 отделни части	12,80 kg

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит.

Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществяваме постоянен контрол над качеството на нашите продукти.