

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА	Издание 1	Дата: 18 март 2017 г.
	ХАРАКТЕРИСТИКА	Вариант 5	
ВК-KUL – Мозаечна мазилка			RZ-TLP-002

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И КОМПАНИЯТА

Търговско наименование на продукта: ВК-Kul

Производител: Banja Komerc Bekament DOO

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

email: komercijala@bekament.com

Контакт във връзка лист с технически данни: [email: laboratorija@bekament.com](mailto:laboratorija@bekament.com)

2. ОПИСАНИЕ, ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ВК-Kul е декоративна, висококачествена акрилна мазилка. Произвежда се с многоцветно мраморно зърно. То е предназначено главно за защита под стената и на колоните при интериор и екстериор. Характеризира се с висока адхезия към повърхността, прекрасна обработваемост, високо ниво на твърдост и водоустойчиви способности. Тя не е предназначена за монтаж върху цели фасадни повърхности като последен слой на топлоизолационната система. Ограничете приложението към детайлите (ъгливи парчета, колони, други по-малко несвързани повърхности). ВК-Kul не се препоръчва за употреба върху хоризонтални повърхности, които са изложени на пряко въздействие на застояла вода.

Размер на зърното: 1,5 мм

3. СЪСТАВ

Химичен състав: Водна полимерна дисперсия, вода, добавки, многоцветни мраморни зърна.

Опасни вещества: В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, чрез който е въведена системата за класифициране и етикетирание CLP / GHS, този продукт не е класифициран като опасен.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плътност, g/dm ³ (EN ISO 2811-1)	1,600-1,800
Адхезия, МПа (EN 1542)	> 0,3 МПа according to EN 15824
Водопоглъщане, kg/(m ² h") (EN 1062-3)	0.1-0.5 (Клас w2 според EN 15824)
Паропропускливост, g/(m ² d) (EN ISO 7783-2)	> 150 (Клас V1 според EN 15824)
Коефициент на дифузна резистентност-g (EN ISO 7783- 2)	> 20 според EN 13499
Топлопроводимост- dry , VW(m.K) (EN 1745 Таблица А.12)	0.35
Плътност на втвърдилата мазилка, g/dm ³	1100

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИА	Издание 1	Дата: 18 март 2017 г
		Вариант 5	
ВК-KUL – Мозаечна мазилка			RZ-TLP-002

Индикативно потребление, kg/m ²	~5
Опаковка, kg	25;

5. ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физически вид: Пастообразна многоцветна зърнена маса

Миризма: Специфична за полимерни свързващи вещества

Стойност на рН (EN ISO 787-9): 8-9

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251),%: ~ 85

Съдържание на VOC *, g / l: <1 (максимална допустима стойност А (с) 40 g / l)

* VOC: Летливо органично съединение;

Сушене: След изсушаване в продължение на 6 часа при нормални условия (Т = + 23-25 ° С, относителна влажност = 50-60%), мазилката е суха на допир. Устойчивост на валежи се постига след 24 часа сушене при нормални условия.

ВК-Kul се произвежда в стандартните 28 цвята. Други комбинации на базата на цветни зърна могат да бъдат направени по желание на клиентите.

6. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността, върху която е нанесена мазилката, трябва да бъде твърда, чиста и суха, без мазни петна и т.н. Подходящи са следните повърхности: циментово-варови мазилки (най-малко един месец), фиброциментни панели, Бетонни повърхности (най-малко на три месеца), гипсокартонени панели, тухлени стени и т.н. Преди нанасяне повърхността трябва да бъде грундирана с ВК-Аcryl. Грундът трябва да се остави да изсъхне най-малко 12 часа преди да бъде нанесена мазилката.

Внимание да се обърне на подготовката на повърхността, защото всякакви неравности под формата на неравномерни повърхности правят възможни поправки на мазилката по-трудни. В същото време те не позволяват постигането на равномерна структура.

7. ПРИГОТВЯНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба, мазилката трябва да се разбърка добре. Ако е необходимо, разрежете с малко количество вода до 1% (до 250 ml / 25 kg) с цел да направите сместа пенлива. Мазилката от една кофа сместа се изсипва в друга и ръчно или чрез **бавно** въртящ се електрически миксер, се разбърква. Смесването на материала с помощта на стандартен **бързо** въртящ се електрически миксер може да доведе до увреждане на цветните мраморни зърна.

Следователно, сместа може да стане мътна.

Мазилката се нанася ръчно с помощта на неръждаема метална мистрия в ширина 2-2,5 mm в посока нагоре. Загладете повърхността като използвате същите инструменти в една посока веднага след нанасянето. Разстилането трябва да е равномерно, без празни пространства между зърната. Докато изглаждате повърхността, инструментите трябва периодично да се почистват и излишната емулсия трябва да се отстрани, за да се избегне замъгляването на сместа след изсъхване. Мъглявината се проявява под формата на млечнобели бели петна по повърхността на мазилката (това важи особено за по-тъмните нюанси).

Работата трябва да бъде равномерна и без прекъсвания на непрекъснатите стенни повърхности,

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 18 март 2017 г
		Вариант 5	
ВК-KUL – Мозаечна мазилка			RZ-TLP-002

за да се избегнат всякакви неравности, създадени поради сцеплението на повърхности, неправилното сушене и т.н.

Температурата на въздуха и повърхността по време на работа трябва да бъде в диапазона от + 5 ° C до + 30 ° C. Не работете под пряка слънчева светлина, вятър или дъжд. Устойчивостта на мазилката при измиване от дъжд се постига след най-малко 24 часа сушене при нормални условия (23 ° C и 50-60% относителна влажност). Високата влажност и ниските температури могат значително да удължат времето, необходимо за сушене на мазилката.

8. ПОДДРЪЖКА

ВК-Kul не изисква особена поддръжка. Препоръчва се повърхността да се забърсва от време на време. Всички възможни замърсявания могат да бъдат отстранени, като се използва топла вода и универсален почистващ продукт (прах / сапун за пране). След това изплакнете със струя вода. Не се допуска почистване или измиване с абразивни продукти или инструменти.

9. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Всички инструменти трябва да се измият обилно с вода веднага след употреба. Ако инструментите не се мият непосредствено след употреба, отстранете механично остатъците от втвърдения материал. Отстраняването може да бъде по-лесно, ако инструментите се потапят във вода в продължение на няколко часа.

10. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Не е необходимо особено внимание при употреба, когато използвате продукта правилно. Дръжте далеч от деца.

Съхранявайте при температури между +5 ° C и +25 ° C, защитен от пряка слънчева светлина и замръзване.

Срок на годност: 18 месеца.

11. ЛИЧНА ЗАЩИТА

Защита на дихателните пътища: Не е необходимо, когато сте добре аерирани.

Защита на ръцете и тялото: Когато кожата многократно е изложена на сместа, се препоръчва превантивна употреба на предпазни ръкавици. Използвайте работно облекло с дълъг ръкав. Защита на очите: Използвайте предпазни очила като превантивна мярка.

12. ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Въз основа на опита и информацията, които понастоящем са на разположение, не са известни отрицателни ефекти върху здравето, когато продуктът се използва по подходящ начин. Предотвратете неконтролираното изхвърляне в канализацията и водните пътища.

13. СЪХРАНЕНИЕ

В съответствие с местните / регионалните / европейските / националните разпоредби.

Vanja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА	Издание 1	Дата: 18 март 2017 г
	ХАРАКТЕРИСТИКА	Вариант 5	
ВК-KUL – Мозаечна мазилка			RZ-TLP-002

14. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Възможни са някои отклонения от цвета на мазилката по отношение на подходящия нюанс в цветовата палитра заради използването на естествени и цветни зърна. Неравномерният характер на цветовото нюансиране на нанесената мазилка може да се дължи на неподходящи условия на работа, по-малко време, използвано за изглаждане на повърхността, разлики в абсорбцията и грапавостта на повърхността.

По-тъмните нюанси на бояджийската мазилка ВК-Kul се характеризират с частично избелване на повърхността при условия на продължително излагане на вода. Този външен вид не е резултат от дефекта в материала и не подлежи на претенции. Явлението е необратимо.

Всички мазилки за един обект трябва да бъдат поръчани едновременно. Ако се използва мазилка от различни партиди за направата на една фасадна повърхност, повърхността трябва да бъде направена така, че да няма неравности по нея.

Vanja Komerc Bekament DOO не гарантира пълно съответствие на нюансите на мазилките от различни партиди. Отклоненията по отношение на нюанса не подлежат на претенции.

Ако изпълнителят констатира естетични или апликационни дефекти на мазилката, той е длъжен да прекрати строителството и да уведоми производителя за това. Производителят ще разгледа претенцията във възможно най-кратък срок. Оплакванията на производителя относно естетическите характеристики при използване на значителна част или на цялото количество материали не подлежат на претенции.

15. ЗАБЕЛЕЖКА

Vanja Komerc Bekament DOO извършва проверки на качеството на продуктите, използвайки собствените си лаборатории. Също така редовно тества продуктите си в сертифицирани лаборатории. Информационният лист е продукт на нашите познания и предишен практически опит. Целта на информационния лист е да служи като препоръка, за да се постигнат най-добрите възможни резултати. Ако метеорологичните и други условия са различни от тези, описани в нашите инструкции, последните да се разглеждат като общи указания без гаранция при работа. Vanja Komerc Bekament DOO не поема отговорност за щети, произтичащи от неподходяща употреба или неправилен избор на продукт, както и от лошо изпълнена работа. Предполага се, че изпълнителят е усвоил техниките на работа и използване на различни продукти. Описаната тук материя не ни обвързва по никакъв начин.

Дата: Март 18 2017

Предишна версия: Версия 4-18 Юни 2015.

Изменени глави: 1, 7.

