



Център за Изпитване и
Европейска Сертификация


ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

гр.Стара Загора, ул."П.Евтимий" №23; тел. 042/ 620-368;
факс 042/602 377 , ctec@ctec-sz.com

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ИА БСА е страна по многостранно споразумение EA MLA

Сертификат за акредитация, рег. № 252 ЛИ /05.08.2016, валиден до 07.08.2018г.,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006



ФК 5.10.1_1 Версия 07
Лист 1 Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 1 42 0469 / 14.06.2018 г.

1. Строителни продукти, изделия и конструктивни елементи – Силикатна мазилка ВК-S PLAST с плътност 1600-1800 g/dm³ и съдържание на органично вещество – 4.5%.
Производител: Banja Komerc Bekament DOO, Serbia

2. Заявител на изпитването: Banja Komerc Bekament DOO, Banja bb, 34303 Arandjelovac, Serbia, заявка № 2-0184/19.04.2018 г.

3. Метод за изпитване:

БДС EN ISO 1716:2010 Изпитвания за реакция на огън на продукти. Определяне на горната топлина на изгаряне (калоричност) (ISO 1716:2010)

4. Дата на получаване на образците / извадките за изпитване в лабораторията
19.04.2018г.

5. Количество на изпитваните образци:

- 3 образца с идентификационни номера 0402-1 / 1 ÷ 3

6. Дата на извършване на изпитването:

13.06.2018 г.

Ръководител лабораторията.....
(инж. Христина Ангелова)



7. Резултати от изпитването

№ по ред	Наименование на изпитване/характеристика	Единица на величината	Методи стандартизирани	№ на образца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределеност)	Условия на заобикалящата среда	Отклонения, допълнения или изключения от метода за изпитване
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Топлина на изгаряне - полиетилен							
1.1	Горна топлина на изгаряне - Q _{PCS}	MJ/kg	БДС EN ISO 1716:2010	0402-1/1	Средно 0.03	T=23°C RH = 52%	няма
				0402-1/2	0.05		
				0402-1/3	-0.02		

8. Допълнителна информация изисквана от БДС EN ISO 1716:2010

- Кондиционирание на образците за изпитване (температура 23±2 °C и относителна влажност 50±5%) – 2 седмици.
- Воден еквивалент – 10307.68 J/K
- Забележка: Резултатите от изпитването се отнасят за поведението на образците за изпитване на продукт при определените условия на изпитването; не е предвидено те да бъдат единственият критерий за оценяване на потенциалната опасност от пожар при използването на продукта.

Забележка I: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Забележка II: Протоколът от изпитване може да бъде възпроизвеждан само цялостно и с писмено разрешение на лабораторията.

Провел изпитването:.....
(инж.Катя Бойчева)

Ръководител лаборатория.....
(инж.Христина Ангелова)

