


# AAA КОЛОР EOOD

	<b>ВК-Grund Universal</b> <i>Бял Структурен Грунд под Акрил-Силиконова, Силиконова Мазилка и Фасагени</i>	Дата: 18.06.2015. Издание 1 Вариант 4
		RZ-TLP-003-02

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

### 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА

**Наименование на търговския продукт:**

ВК-Grund Universal

**Данни за производителя:**

Banja Komerc Bekament DOO

34304 Banja

Arandjelovac

Тел. 034-6777-500

Факс. 034-6777-505

e-mail: [komercijala@bekament.com](mailto:komercijala@bekament.com)

Контакт TLP производство e-mail: [laboratorija@bekament.com](mailto:laboratorija@bekament.com)

### 2. ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ВК-Грунд Universal е акрилен структурен грунд, предназначен за изравняване, неутрализиране и укрепване до нанасянето на акрил-силиконови мазилки и фасадени. Освен това се използва като база за подобряване адхезията при използване на различни циментови продукти, като например хидроизолационни продукти, течни смеси, използвани за приготвяне на бетонови основи за боядисване и т.н.

Той се класифицира като екологичен продукт, не е опасен за здравето на хората и околната среда, без органични разтворители.

### 3. СЪСТАВ

**Химически състав:** водно-полимерна емулсия, вода, добавки, пигменти и минерални пълнители.

**Опасни съставки:** В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и смеси, която нормативно въвежда CLP / GHS система за класифициране и етикетиране, този продукт не е класифициран като опасен.

### 4. ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Плътност, г / дм <sup>3</sup> (EN ISO 2811-1)	1550-1750
Адхезия към повърхост, МПа (EN ISO 4624)	1,15
Абсорбция на вода, кг / м <sup>2</sup> h0.5 (EN 1062-3)	0,1-0,5 клас W2 EN съгласно 1062-1
Размер на частиците, в микрони (EN 1524, EN 13300)	<300, средна стойност съгласно EN 13300
Вискозитет, МПа (EN ISO 2555)	5000-10000
Приблизителен разход, г / м <sup>2</sup>	~200-250
Опаковка, кг	8; 25

### 5. ДРУГИ СВОЙСТВА

Външен вид: бяла или оцветена вискозна течност

Миризма: специфична за полимерно- свързващи вещества

pH: 8-9

Съдържанието на сухо вещество (EN ISO 3251),%: ~70

ЛОК \* съдържание, г / л: <1 (максимална позволена стойност А (гр) 20 гр / л)

\* ЛОК: летливи органични съединения

Има възможност за чисти цветове според цветни палитри Vekament от лимитираната селекция на нюанси. Не гарантираме пълно съвпадение по цветни графики на други производители, нито пълна повтораемост на нюанси.

## **6. ПОВЪРХНОСТИ**

Повърхността, на която се прилага трябва да е твърда, чиста и суха, без мазни петна и други подобни повърхности. Подходящи повърхности са всички от вар, цимент и такива от вароцимент ( поне на един месец),бетонни повърхности (поне на 3 месеца), добре изравнени повърхности (възрастта зависи от типа на повърхността), също и повърхности с добре положени дисперсионни бои и мазилки. Всички стари, лошо прилепнали слоеве, трябва да бъдат премахнати, а после обработени с подходящият продукт преди нанасяне на грунда.

В случай че боядисаните повърхности са покрити с маслени бои, лакове и други подобни, е необходимо да се отстранят изцяло съществуващите слоеве боя.

## **7. ПРИГОТВЯНЕ И УПОТРЕБА**

Преди употреба, разбъркайте добре сместа и ако се наложи да бъде добавена 15-20 % вода. Обикновено грунда се полага с дългокосмест валяк на един слой.

Препоръчва се нюанса на ВК-Грунд Universal да е същия като нюанса на крайната дисперсионна боя или мазилка.

Времето за сушене при нормални условия ( $T = + 23-25 \text{ }^\circ\text{C}$ , относителна влажност на въздуха = 50-60%) преди полагането на боя или мазилка отнема минимум 12 часа.

Въздухът и температурата на повърхността при смесване трябва да бъдат в диапазона от  $5 \text{ }^\circ\text{C}$  и  $30 \text{ }^\circ\text{C}$ . Да не се работи с излагане на пряка слънчева, вятър и валежи. Високата влажност и ниските температури могат значително да удължат времето за сушене.

## **8. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ**

Веднага след употреба инструментите да се измият старателно с вода. Ако не се измият веднага след употреба, втвърдените останки се отстраняват механично. Отстраняването им се улеснява чрез потапяне на инструментите във вода в продължение на няколко часа.

## **9. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**

Не са необходими специални предпазни мерки ако се употребява правилно. Да се пази далеч от деца.

Да се съхранява при температури между 5 ° C и 25 ° C, защитен от пряко излагане на слънчева светлина и замръзване.

Срок на годност: 18 месеца.

## **10. ЛИЧНА ЗАЩИТА**

Защита на дихателните пътища: не е необходимо, ако стаите са добре аерирани.

Защита на ръцете и тялото: в случай на повторен контакт с кожата, се препоръчва превантивно използване на защитни ръкавици. Носете гащеризон с дълги ръкави и крачоли.

Защита на очите: Използвайте защитни очила превантивно.

## **11. ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

Въз основа на нашия опит и наличната информация при адекватна употреба не са известни неблагоприятни последици за здравето. Да се предотвратява неконтролираното освобождаване в канализацията и речните корита.

## **12. ИЗХВЪРЛЯНЕ**

Да става в съответствие с местни / регионални / европейски / национални разпоредби.

## **13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Някои отклонения на нюанси от специфичния такъв цветовата палитра са възможни поради използването на минерални пълнители. Vanja Komerc Bekament DOO не гарантира пълно съвпадение на нюанси от различни палитри и отклонения от нюанса не могат да бъдат обект на претенции.

Ако при употреба на продукта, изпълнителят забележи някакъв недостатък от естетически или апликационен характер, той е длъжен да преустанови работа и да информира производителя за това, който пък трябва да вземе под внимание твърдението във възможно най-кратък срок. Жалби към производителя след употреба на по-голямата част или целият продукт и свързани с обявените свойства, не могат да бъдат предмет на иск.

## **14. ЗАБЕЛЕЖКА**

Vanja Komerc Bekament DOO извършва контрол на продуктите в собствените си лаборатории, както и редовни тестове в сертифицирани лаборатории.

Информационният лист за безопасност е резултат от нашите тестове и практически опит, който имаме досега и нека те да послужат на всички потребители като препоръка как да се постигнат най-добри резултати. Ако метеорологичните и други

условия се различават от тези, посочени в нашата инструкция, нека последната да се приема като обща насока, без гаранция.

Banja Komerc Bekament DOO не носи отговорност за вреди, причинени в резултат от неправилна употреба и неадекватен избор на продукт. Предполага се, че изпълнителят е усвоил техниките за използване на различните продукти. Изброеното по-горе не ни налага каквито и да е задължения.