

# AAA КОЛОР ЕООД

<b>BEKAMENT</b>	<b>ВК-Beton Kontakt</b> <b>Бетонконтакт</b>	Дата: 16.05.2015.
		Вариант 5 RZ-TLP-004

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

### 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА

Наименование на търговския продукт: ВК-Beton Kontakt

Данни за производителя:

Banja Komerc Bekament DOO

34304 Banja

Arandjelovac

Тел. 034-6777-500

Факс. 034-6777-505

e-mail: [komercijala@bekament.com](mailto:komercijala@bekament.com)

Контакт TLP производство e-mail: [laboratorija@bekament.com](mailto:laboratorija@bekament.com)

### 2. ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ВК-Beton Контакт е структурен грунд, предназначен за изравняване и повишаване на адхезията на слабо адхезионни, гладки основи с висока плътност. Той се използва като грунд преди измазването с варо-циментна мазилка или мазилка гипс и вар, за гипсокартонено покритие преди полагане на плочки и за полагане на нови плочки върху вече съществуващ слой от плочки. ВК-Beton Kontakt се препоръчва особено за гладки бетонови повърхности, както и за сглобяеми стоманобетонови елементи. Той се класифицира като екологичен продукт, не е опасен за здравето на хората и околната среда и е без органични разтворители.

### 3. СЪСТАВ

Химически състав: водно-полимерна емулсия, вода, добавки и кварцов пясък.

Опасни съставки: В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и смеси, която нормативно въвежда CLP / GHS система за класифициране и етикетирание, този продукт не е класифициран като опасен.

### 4. ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Плътност, г / дм <sup>3</sup> (EN ISO 2811-1)	1300-1500
Адхезия към повърхост, МПа (EN ISO 4624)	0,91
Абсорбция на вода, кг / м <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> (EN 1062-3)	0,1-0,5 клас W2 EN съгласно 1062-1
Размер на частиците, в микрони (EN 1524, EN 13300)	<1,500 клас S3 съгласно EN 1062-1
Вискозитет, МПа (EN ISO 2555)	40000-50000
Приблизителен разход, г / м <sup>2</sup>	~500
Опаковка, кг	6, 20

### 5. ДРУГИ СВОЙСТВА

Външен вид: светлосиня вискозна маса

Миризма: специфична за полимерно- свързващи вещества

pH: 7,5-8,5

Съдържанието на сухо вещество (EN ISO 3251),%: ~75

ЛОК \* съдържание, г / л: <1 (максимална позволена стойност А (гр) 30гр / л)

\* ЛОК: летливи органични съединения

### 6. ПОВЪРХНОСТИ

Повърхността, на която се прилага трябва да е твърда, чиста и суха, без мазни петна и други подобни повърхности. Подходящи повърхности са всички гладки циментови повърхности (направени преди поне три месеца), сглобяеми елементи бетон, гипсокартон (преди полагане на плочки) и други подобни. Всички стари, лошо прилепнали слоеве, трябва да бъдат премахнати. Отстраняват се с подходящ материал преди употребата на грунда.

При полагане на нови плочки върху стари, е необходимо да се почистят и измият съществуващите плочки, както и да ги направим с по-добро сцепление, препоръчва се допълнително да бъдат обработени за по-грапава повърхност, а след това да се покрият с грунд ВК-Beton Kontakt. В случай че боядисаните повърхности са покрити с маслени бои, лакове и други подобни, е необходимо да се отстранят изцяло съществуващите слоеве боя.

## **7. ПРИГОТВЯНЕ И УПОТРЕБА**

Преди употреба, разбъркайте добре сместа. Грундът се прилага неразреден, с четка или с дългокосмест валяк в един слой. Ако е необходимо, може да се разрежда с малки количества вода (макс. до 2%).

Времето за сушене при нормални условия ( $T = + 23-25 \text{ }^\circ\text{C}$ , относителна влажност на въздуха = 50-60%) отнема минимум 4 часа, докато пълното изсъхване се постига след 7 дни.

Въздухът и температурата на повърхността при смесване трябва да бъдат в диапазона от  $5 \text{ }^\circ\text{C}$  и  $30 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Избягвайте работа изложени на пряка слънчева, вятър и валежи. Високата влажност и ниските температури могат значително да удължат времето за сушене.

## **8. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ**

Веднага след употреба инструментите да се измият старателно с вода. Ако не се измият веднага след употреба, втвърдените останки се отстраняват механично.

Отстраняването им се улеснява чрез потапяне на инструментите във вода в продължение на няколко часа.

## **9. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**

Не са необходими специални предпазни мерки ако се употребява правилно. Да се пази далеч от деца.

Да се съхранява при температури между  $5 \text{ }^\circ\text{C}$  и  $25 \text{ }^\circ\text{C}$ , защитен от пряко излагане на слънчева светлина и замръзване.

Срок на годност: 18 месеца.

## **10. ЛИЧНА ЗАЩИТА**

Защита на дихателните пътища: не е необходимо, ако стаите са добре аерирани.

Защита на ръцете и тялото: в случай на повторен контакт с кожата, се препоръчва превантивно използване на защитни ръкавици. Носете гащеризон с дълги ръкави и крачоли.

Защита на очите: Използвайте защитни очила превантивно.

## **11. ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

Въз основа на нашия опит и наличната информация при адекватна употреба не са известни неблагоприятни последици за здравето. Да се предотвратява неконтролираното освобождаване в канализацията и речните корита.

## **12. ИЗХВЪРЛЯНЕ**

Да става в съответствие с местни / регионални / европейски / национални разпоредби.

## **13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Ако при употреба на продукта, изпълнителят забележи някакъв недостатък от естетически или апликационен характер, той е длъжен да преустанови работа и да информира производителя за това, който пък трябва да вземе под внимание твърдението във възможно най-кратък срок. Жалби към производителя след употреба на по-голямата част или целият продукт и свързани с обявените свойства, не могат да бъдат предмет на иск.

## **14. ЗАБЕЛЕЖКА**

Banja Komerc Bekament DOO извършва контрол на продуктите в собствените си лаборатории, както и редовни тестове в сертифицирани лаборатории.

Информационният лист за безопасност е резултат от нашите тестове и практически опит, който имаме досега и нека те да послужат на всички потребители като препоръка как да се постигнат най-добри резултати. Ако метеорологичните и други условия се различават от тези, посочени в нашата инструкция, нека последната да се приема като обща насока, без гаранция.

Banja Komerc Bekament DOO не носи отговорност за вреди, причинени в резултат от неправилна употреба и неадекватен избор на продукт. Предполага се, че изпълнителят е усвоил техниките за използване на различните продукти. Изброеното по-горе не ни налага каквито и да е задължения.