

АДА КОЛОР ЕООД

БЕКАМЕНТ	BK-Pol BK-Pol Fresh Акрилен бял латекс - мат	Дата: 18.06.2015. Вариант 5
		RZ-TLP-010

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА

Наименование на търговския продукт:

BK-Pol

BK-Pol Fresh

Данни за производителя:

Banja Komerc Bekament DOO

34304 Banja

Arandjelovac

Тел. 034-6777-500

Факс. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

Контакт TLP производство e-mail: laboratorija@bekament.com

2. ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ВК-Pol и ВК-Pol Fresh са акрилни дишащи бели латекси на дисперсионна основа, направени въз основа на висококачествена акрилова емулсия, предназначени за вътрешно ползване. Имат отлична покривност. Приложими като декоративна защита на вътрешни повърхности на стени и тавани в жилищни и търговски сгради, където няма нужда от висока устойчивост или други подобни изисквания. Боядисаните повърхности са устойчиви на сухо бърсане; избърсването им с влажна кърпа не е възможно.

Класифицирани са като екологичен продукт и не са опасни за здравето на хората и околната среда, без органични разтворители.

3. СЪСТАВ

Химически състав: водно-полимерна емулсия, вода, добавки, пигменти и минерални пълнители.

Опасни съставки: В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и смеси, която нормативно въвежда CLP / GHS система за класифициране и етикетирание, този продукт не е класифициран като опасен.

4. ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Плътност, г / дм ³ (EN ISO 2811-1)	1600-1700
Адхезия към повърхост, МПа (EN ISO 4624)	1,45
Абсорбция на вода, кг / м ² h ^{0.5} (EN 1062-3)	0,1-0,5 клас W2 водопоглъщащи съгласно EN 1062-1
Устойчивост на мокро избърсване, в микрони (EN ISO 11998)	≥70 до 40 цикъла, клас V съгласно EN 13300
Размер на частиците, в микрони (EN 1524, EN 13300)	< 100 съгласно EN 13300
Блясък, % (EN ISO 2813)	<5 при ъгъл от 85 ° C (фул мат съгласно EN 13300)
Вискозитет, МПа (EN ISO 2555)	45000-55000
Приблизителен разход, г / м ²	~200-300
Опаковка, кг	1,5; 5; 8; 25;

5. ДРУГИ СВОЙСТВА

Външен вид: бяла или цветна вискозна течност

Миризми:

ВК-Pol - специфична за полимерно- свързващи вещества

ВК-Pol Fresh - лимонов аромат

pH: 8-9

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251),%: 70 ~

ЛОК * съдържание, г / л: <1 (максимална допустима стойност А (а) 30 грама / л)

* ЛОК: летливи органични съединения;

Има възможност за чисти цветове според цветовата схема на Bekament и лимитираната селекция за избор на средни и пастелни нюанси, които могат да бъдат получени чрез използване на добавките за засенчване BK- Color и BK-Fas Colour. Не гарантираме пълно съвпадение с каталози на цвятови нюанси на други производители, нито възможност за пълно повторение на нюансите.

6. ПОВЪРХНОСТИ

Повърхността, на която се прилага трябва да е твърда, чиста и суха, без мазни петна и други подобни повърхности.

Подходящи основи са всички с качествено изравнени повърхности, както и повърхности, към които се задържат добре дисперсионни бои. Преди боядисване повърхността трябва да бъде покрита с BK-Podloga. Периодът на сушене преди нанасяне е минимум 12 часа. Повърхности с BK-GletEx Universal и BK-Gletex Акрил не се нуждаят от базово покритие преди нанасянето на латекс.

При боядисване повърхности, покрити с блажна боя, лакове и т.н., е необходимо внимателно да се отстранят съществуващите пластове.

7. ПРИГОТВЯНЕ И УПОТРЕБА

Преди употреба е необходимо продуктът да се хомогенизира и след това се разрежда с приблизително 15-20% вода. Боята се нанася с късокосмест валик или четка, обикновено в два слоя. Прилагането на втория слой се извършва след като първият слой е напълно изсъхнал, което при нормални условия ($T = + 23-25^{\circ} C$, относителна влажност на въздуха = 50-60%) изисква 4-6 часа.

При работа се цели да няма прекъсване на големи стенни повърхности, както и еднакво качество на изпълнение, за да се избегне получаването на неравности, протичащо в резултат на работи със свързване на вече боядисани повърхности, неравномерно сушене и други подобни. Температурата на въздуха и на обработваемата повърхност трябва да бъде в диапазона от $5^{\circ} C$ и $30^{\circ} C$.

8. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Веднага след употреба инструментите да се измият старателно с вода. Ако не се измият веднага след употреба, втвърдените останки се отстраняват механично.

Отстраняването им се улеснява чрез потапяне на инструментите във вода в продължение на няколко часа.

9. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Не са необходими специални предпазни мерки ако се употребява правилно. Да се пази далеч от деца.

Да се съхранява при температури между 5 ° C и 25 ° C, защитен от пряко излагане на слънчева светлина и замръзване.

Срок на годност: 18 месеца.

10. ЛИЧНА ЗАЩИТА

Защита на дихателните пътища: не е необходимо, ако стаите са добре аерирани.

Защита на ръцете и тялото: в случай на повторен контакт с кожата, се препоръчва превантивно използване на защитни ръкавици. Носете гащеризон с дълги ръкави и крачоли.

Защита на очите: Използвайте защитни очила превантивно.

11. ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Въз основа на нашия опит и наличната информация при адекватна употреба не са известни неблагоприятни последици за здравето. Да се предотвратява неконтролираното освобождаване в канализацията и речните корита.

12. ИЗХВЪРЛЯНЕ

Да става в съответствие с местни / регионални / европейски / национални разпоредби.

13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Цветовата схема е направена от хартия и при прилагане на продукта върху различни повърхности може да се очакват малки отклонения от нюансите, които не могат да бъдат обект на претенции. Някои отклонения на нюанси от специфичния цвят от цветовата схема са възможни поради използването на грундове за минерални основи. Променливите нюанси могат да бъде следствие от неподходящи условия на смесване, различни абсорбционни свойства и грапавост на повърхността.

Баня Комерс Векамент DOO не гарантира пълно съвпадение на нюанси от различни партиди и отклонения от нюанса не могат да бъдат обект на претенции.

Ако при употреба на продукта, изпълнителят забележи някакъв недостатък от естетически или апликационен характер, той е длъжен да преустанови работа и да информира производителя за това, който пък трябва да вземе под внимание

твърдението във възможно най-кратък срок. Жалби към производителя след употреба на по-голямата част или целият продукт и свързани с обявените свойства, не могат да бъдат обект на претенция.

14. ЗАБЕЛЕЖКА

Vanja Komerc Bekament DOO извършва контрол на продуктите в собствените си лаборатории, както и редовни тестове в сертифицирани лаборатории.

Информационният лист за безопасност е резултат от нашите тестове и практическия опит, който имаме досега и нека те да послужат на всички потребители като препоръка как да се постигнат най-добри резултати. Ако метеорологичните и други условия се различават от тези, посочени в нашата инструкция, нека последната да се приема като обща насока, без гаранция.

Vanja Komerc Bekament DOO не носи отговорност за вреди, причинени в резултат от неправилна употреба и неадекватен избор на продукт. Предполага се, че изпълнителят е усвоил техниките за използване на различните продукти. Изброеното по-горе не ни налага каквито и да е задължения.