

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 18 Юни 2015
		Вариант 4	
BK-GRUND SILICAT- БЯЛ СТРУКТУРЕН ГРУНД			RZ-TLP-018

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ И КОМПАНИЯТА

Търговско наименование на продукта: BK-Grund Silicat

Производител: Banja Komerc Bekament DOO

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

email: komercijala@bekament.com

Контакт във връзка с лист с технически данни: email: laboratorija@bekament.com

2. ОПИСАНИЕ, ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

BK-Grund Silicat е структурен силикатен грунд с органични добавки. Използва се за изравняване, неутрализиране и укрепване на повърхността и увеличаване на адхезията, при употреба на силикатни бои и декоративни мазилки. Може да се използва както за интериор, така и за екстериор. Благодарение на специфичния си начин на свързване с повърхността, той е подходящ за употреба при обновяване на стари фасади и паметници на културата.

Това е екологичен продукт и не е вреден за човешкото здраве или за околната среда. Не съдържа органични разтворители.

3. СЪСТАВ

Химичен състав: калиев силикат, водно-полимерна емулсия, вода, добавки, пигменти, минерални пълнители.

Опасни вещества: В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, чрез който е въведена системата за класификация и етикетиране на CLP / GHS, този продукт не е класифициран като опасен.

Забележка: Продуктът е алкален. Може да предизвика дразнене на очите или кожата. В случай на контакт с очите или кожата изплакнете обилно с вода.

4. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Плътност, g/dm ³ (EN ISO 2811-1)	1,550-1,750
Адхезия, МРа (EN ISO 4624)	4.1
Водопоглъщане, kg/(m ² h ^{0,5}) (EN 1062-3)	0,1-0,5 (Клас W ₂ по EN1062-1)
Размер на частиците, μm (EN 1524)	< 300 (среден, по EN 13300)
Вискозитет, mPas (EN ISO 2555)	15,000-20,000
Индикативно потребление, g/m ²	~200-250
Опаковка, kg	8; 25;

5. ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физически вид: Бяла или цветна вискозна течност

Миризма: Специфична за полимерно свързващото вещество / силикатното съединение

pH стойност (EN ISO 787-9): 11-12

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251), %: ~75

VOС* съдържание, g/l: < 1 (Максимална допустима стойност А (g) 30 g/l)

*VOС: Летливо органично съединение;

Възможност за избор на цветове според цветовете палитри на Bekament е ограничена. Не гарантираме пълно съответствие по цветови каталог с този на други производители, нито гарантираме абсолютна повторемост на нюансите.

6. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността, към която е нанесен грундът, трябва да е твърда, чиста и суха, без мазни петна и др. Подходящи са повърхности от: вар, цимент и варо-циментови мазилки (поне на един месец), бетонни повърхности (на възраст най-малко 3 месеца), гладки повърхности (възрастта зависи от вида), както и стари фасадни повърхности, на които са били нанесени мазилки или бои и т.н. Всички стари покрития трябва да бъдат премахнати.

Когато въпросните повърхности са били предварително обработени с бои на маслена основа, лакове и др., трябва да се извърши пълно отстраняване на всички съществуващи слоеве.

7. ПОДГОТОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Сместа трябва да се разбърква преди употреба. След това разреждете с около 15% вода. Грундът най-често се прилага на една ръка, използвайки дългокосмест валяк или четка.

Препоръчва се нюанса на BK-Grund Silicat да бъде същия като този на крайната дисперсна боя или мазилка. Времето за сушене при нормални условия (Т = + 23-25 ° С, относителна влажност = 50-60%) преди нанасяне на боята или мазилката е най-малко 12 часа.

Температурата на въздуха и повърхността по време на монтажа трябва да бъде в диапазона от + 15 ° С до + 30 ° С, докато относителната влажност не трябва да е по-голяма от 70%. Не работете под пряка слънчева светлина, вятър или дъжд. Високата влажност и ниските температури могат значително да удължат времето за изсъхване.

8. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Всички инструменти трябва да се измият обилно с вода веднага след употреба. Ако инструментите не се мият непосредствено след употреба, отстранете механично остатъците от втвърдения материал.

Премахването може да е по-лесно, ако инструментите са потопени във вода.

9. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Не е необходимо специално внимание при употреба в случай, че използвате продукта правилно. Дръжте далеч от деца.

Съхранявайте при температури между +5 ° С и +25 ° С, защитен от пряка слънчева светлина и замръзване.

Срок на годност: 12 месеца

10. ЛИЧНА ЗАЩИТА

Защита на дихателните пътища: Не е необходимо, когато стаите са добре аерирани. Защита на ръцете и тялото: Когато кожата многократно е изложена на сместа, се препоръчва превантивна употреба на предпазни ръкавици. Използвайте работно облекло с дълъг ръкав. Защита на очите: Използвайте предпазни очила като превантивна мярка.

11. ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Въз основа на опита и информацията, които понастоящем са на разположение, не са известни отрицателни ефекти върху здравето, когато продуктът се използва по подходящ начин. Предотвратете неконтролираното изхвърляне в канализацията и водните пътища.

12. СЪХРАНЕНИЕ

В съответствие с местните / регионалните / европейските / националните разпоредби.

13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Цветовата карта е отпечатана на хартия. Нанасянето на продукта върху различни повърхности може да доведе до някои малки отклонения от цветовата палитра. Тези отклонения не подлежат на претенции. Възможни са някои отклонения от нюанса на продукта във връзка с подходящият такъв в цветовата палитра заради употребата на натурални минерални пълнители. Banja Komerc Bekament DOO не гарантира пълно съвпадение на цветове от различни партиди. Отклоненията по отношение на тона не подлежат на претенции.

Ако изпълнителят констатира естетически или апликационен дефект при употреба на продукта, той е длъжен да прекрати строителството и да уведоми производителя за това. Производителят ще разгледа претенцията във възможно най-кратък срок. Оплаквания към производителя при използване на значителна част или на цялото количество материали не подлежат на претенции.

14. ЗАБЕЛЕЖКА

Banja Komerc Bekament DOO извършва проверки на качеството на продуктите, използвайки собствени лаборатории. Също така редовно тества продуктите си в сертифицирани лаборатории. Информационният лист е продукт на нашите познания и практически опит. Целта на информационния лист е да служи като препоръка, за да се постигнат възможно най-добри резултати. Ако метеорологичните и други условия са различни от тези, описани в нашите инструкции, инструкциите ни трябва да се приемат като общи указания без гаранция за монтаж.

Banja Komerc Bekament DOO не поема отговорност за щети, произтичащи от неправилна употреба или неправилен избор на продукти, както и от лошо изпълнена работа. Предполага се, че изпълнителят е усвоил техниките за монтаж и употреба на различни продукти.

Въпросите, написани тук, не ни обвързват по никакъв начин.

Дата: 18 юни 2015 г.

Предишна версия: Версия 3- 11 Август 2014 г.

Изменени глави: 3, 12.