

АДА КОЛОР ЕООД

ВЕКАМЕНТ	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 4	Дата: 18.05. 2015
Vanja Komerc Bekament DOO BK-Podloga Дълбокопроникващ безцветен грунд			RZ-TLP-032

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА

Наименование на търговския продукт:

BK-Podloga

Данни за производителя:

Banja Komerc Bekament DOO

34304 Banja

Arandjelovac

Тел. 034-6777-500

Факс. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

Контакт TLP производство e-mail: laboratorija@bekament.com

2. ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

BK-Podloga е концентрирана емулсия, предназначена за подобряване на адхезията, за изравняване и фиксиране на минерални и други основи преди нанасянето на вътрешна дисперсна боя. Той може да се използва и като основа преди нанасянето на покриващо покритие, облицовъчни лепила и други подобни. При нанасяне на BK-Podloga повърхността се обновява и продуктът се свързва с остатъчния прах, при което следващият слой прилепва по-добре към основата.

Той е класифициран като екологичен продукт, който не е опасен за здравето на хората и околната среда.

3. СЪСТАВ

Химически състав: Полимерна водна емулсия.

Опасни компоненти: Опасни съставки: Този продукт не е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, опаковането и етикетиранието на опасни вещества и смеси, които въвеждат законодателната система CLP / GHS за класификация и етикетиранието.

4. ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Плътност, g / dm ³ (EN ISO 2811-1)	~1050
Залепване към основата, МПа (EN ISO 4624)	0,91
Водопоглъщане, kg / m ² h ^{0,5} (EN 1062-3)	0,1-0,5 клас W2, съгласно EN 1062-1
Размер на частиците, µm (EN 1524, EN 13300)	<100 фини според EN 13300
Вискозитет, mPas (EN ISO 2555)	4000-5000
Средна консумация, ml / m ²	~30-50
Опаковка, литри	1; 3; 5

5. ДРУГИ СВОЙСТВА

Външен вид: бяла течност

Мирис: на специфично за полимерното свързващо вещество

Стойност на рН: 4-5

Съдържанието на сухо вещество (EN ISO 3251),%: ~ 50

Съдържание на летливи органични съединения (VOC), гр. / л.: <17 (разрешена максимална стойност А (гр.) 30 г / л)

* VOC: Летливо органично съединение

6. ПОВЪРХНОСТИ

Повърхността, върху която е поставена основата, трябва да бъде твърда, чиста и суха, без мазнини и други подобни. Подходящи основи са всички повърхности на варови, циментови и варо-циментови мазилки (поне на един месец), бетонни повърхности (поне на един месец), фибро-циментови плоскости, плоскости гипсокартон, както и повърхности на основа дисперсни бои и други подобни. Всички стари, лошо

прилепнали пластове трябва да бъдат отстранени с подходящ материал преди основното приложение.

При боядисване на повърхности, покрити с маслени бои, лакове и други подобни, е необходимо да се премахнат старите покрития.

7. ПРИГОТВЯНЕ И НАНАСЯНЕ

Преди употреба ВК-Podloga трябва да се разрежи с вода. Ако ВК-Podloga се използва като грунд преди прилагането на вътрешна дисперсна боя, съотношението ВК-Podloga: вода е = 1: 9. Същата процедура се използва, когато повърхността се подготвя за изглаждане. Това съотношение се използва главно, когато целта на приложението е изравняване, фиксиране и намаляване на абсорбцията от повърхността. В случай, че ВК-Podloga се използва като грунд преди поставянето на керамика върху стари, слаби, неравномерно абсорбиращи се повърхности, съотношението ВКPodloga: вода е = 1: 4. (Виж информационния лист за съответния финашен продукт).

Върху повърхността обикновено се работи с дългокосмест валяк и се нанася един слой (при много сухи абсорбиращи повърхности, грундирането може да се извърши два пъти).

Времето за сушене при нормални условия ($T = + 23-25^{\circ} \text{C}$, относителна влажност на въздуха = 50-60%), преди нанасяне на боя или друг завършващ продукт е минимум 12 часа.

Температурният диапазон на въздуха и основата, върху която се работи, трябва да бъде между $+ 5^{\circ}\text{C}$ и $+ 30^{\circ}\text{C}$. Високата влажност и ниските температури могат значително да удължат времето за изсъхване.

8. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Непосредствено след употреба инструментите трябва да се измият обилно с вода. Ако не се измият веднага, втвърдените остатъци трябва да се отстранят механично. Отстраняването им се улеснява от потапянето на инструментите във вода за няколко часа.

9. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Ако се работи според инструкциите, не са необходими специални предпазни мерки. Дръжте далеч от деца.

Съхранение при температури, вариращи от $+ 5^{\circ} \text{C}$ до $+ 25^{\circ} \text{C}$, защитен от директно излагане на слънчева светлина и замръзване.

Срок на годност: 12 месеца.

10. ЛИЧНА ЗАЩИТА

Защита на дихателните пътища: не е необходима, ако стаите са добре проветрявани.

Защита на ръцете и тялото: В случай на повтарящ се контакт с кожата се препоръчва използването на предпазни ръкавици за профилактика. Използвайте гащеризон с дълги ръкави и крачоли.

Защита на очите: Използвайте предпазни очила.

11. ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Въз основа на нашия опит и наличната информация, при адекватно използване не са известни неблагоприятни последици за здравето. Да се предотврати неконтролирано изхвърляне в канализацията и речните корита с цел избягване на алкална реакция.

12. ИЗХВЪРЛЯНЕ

В съответствие с местните / регионалните / европейските / националните разпоредби.

13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Ако при работа с гипса контрагентът забележи евентуален естетичен недостатък или недостатък, свързан с употребата му, той е длъжен да прекрати строителните работи и да уведоми производителя за това, който пък трябва да вземе под внимание искането в най-кратки срокове. Оплаквания, дадени към производителя след използването на по-голямата част или на целия материал и отнасящи се до посочените свойства, не могат да бъдат обект на претенция.

14. ЗАБЕЛЕЖКА

Banja Komerc Bekament DOO извършва контрол на продуктите в собствените си лаборатории, както и редовни тестове в сертифицирани лаборатории.

Информационният лист за безопасност е резултат от нашите тестове и практическия опит, който имаме досега и нека те да послужат на всички потребители като препоръка как да се постигнат най-добри резултати. Ако метеорологичните и други условия се различават от тези, посочени в нашата инструкция, нека последната да се приема като обща насока, без гаранция.

Banja Komerc Bekament DOO не носи отговорност за вреди, причинени в резултат от неправилна употреба и неадекватен избор на продукт. Предполага се, че изпълнителят е усвоил техниките за използване на различните продукти. Изброеното по-горе не ни налага каквито и да е задължения.