

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 18 Юни 2015
		Вариант 4	
BK-POL GOLD Акрилен латекс			RZ-TLP-001

## 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ И КОМПАНИЯТА

Търговско наименование на продукта: BK- Pol Gold

Производител: Banja Komerc Bekament DOO  
34304 Banja  
Arandelovac  
tel. 034-6777-500  
fax. 034-6777-505  
email: komercijala@bekament.com

Контакт във връзка листа с технически данни: email: laboratorija@bekament.com

## 2. ОПИСАНИЕ, ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

BK-Pol Gold е висококачествен акрилен латекс, предназначен за интериор. Той има висока покривност, изключително бял е и е с добра паропропускливост. Използва се за декоративна защита на вътрешните стени и тавани в жилищни, бизнес и обществени обекти, както и места, където нуждата от редовно почистване на повърхности е най-голяма. Повърхностите, боядисани с него, са устойчиви на намокряне.

Латексът е екологично издържан, не е вреден за човешкото здраве или за околната среда. Не съдържа органични разтворители.

## 3. СЪСТАВ

**Химичен състав:** Водна полимерна емулсия, вода, добавки, пигменти и минерални пълнители.

**Опасни вещества:** В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, чрез който е въведена системата за класификация и етикетиране на CLP / GHS, този продукт не е класифициран като опасен.

## 4. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Плътност, g/dm <sup>3</sup> (EN ISO 2811-1)	1,500-1,700
Адхезия, МРа (EN ISO 4624)	1.70
Водопоглъщане, kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) (EN 1062-3)	0,1-0,5 (Клас W <sub>2</sub> по EN 1062-1)
Устойчивост на мокро избърсване, µm (EN ISO 11998)	< 70 при 40 цикъла (Клас 4 по EN 13300)
Гланцовост, % (EN 2813)	< 5 при ъгъл от 85 <sup>0</sup> (дълбок мат по EN 13300)
Размер на частиците, µm (EN 1524)	< 100 (фини, по EN 13300)

Покритие	Клас 2 при 8 m <sup>2</sup> /l (по EN 6504-3)
Вискозитет, mPas (EN ISO 2555)	20,000-30,000
Потребление, ml/m <sup>2</sup>	~120-130
Опаковка, л	1; 3; 5; 10; 15;

## 5. ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Външен вид:** Бяла или цветна вискозна течност

**Мирис:** Специфичен за полимерно- свързващите вещества

**Стойност на рН (EN ISO 787-9):** 8-9

**Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251),%:** ~ 70

**Съдържание на VOC \*, g / l:** <1 (максимална допустима стойност A (a) 30 g / l)

\* **VOC:** Летливо органично съединение;

Възможност за избор от над 500 нюанса според цветните карти на Бекенемент с неограничена селекция от цветове. BK-Pol Gold също може да бъде оцветен с продуктите BK-Color и BK-Fas Color. Не гарантираме пълно съответствие с цветовите карти на други производители, нито гарантираме абсолютна повтораемост на нюансите.

## 6. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността, върху която е нанесен латекса, трябва да бъде твърда, чиста и суха, без мазни петна и т.н. Подходящи са следните повърхности: гладки повърхности, които са постигнати чрез употреба на качествени изглаждащи смеси, както и повърхности с дисперсионни цветове. Преди боядисване повърхността трябва да бъде покрита с грунд BK-Podloga. Грундът трябва да се остави да изсъхне преди нанасянето на латекса в продължение на поне 12 часа. Повърхностите, изгладени с помощта на BK-GletEx Universal и BK-Gletex Acryl, не е необходимо да бъдат боядисани с огрунд, преди да се нанесе латекс.

Когато въпросните повърхности са били предварително обработени с латекси на маслена основа, лакове и т.н., трябва да се извърши пълно отстраняване на всички съществуващи слоеве.

## 7. ПРИГОТВЯНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Сместа трябва да се разбърква преди употреба. След това я разреждете според нуждите с 5-10% вода. Препоръчва се разреждането да е 10% за първа ръка и 5% за втора.

Боята се нанася с помощта на късокосмест валик и, ако е необходимо, четка, най-често на две ръце. Нанасянето на втория слой се извършва след като първият е напълно сух. При нормални условия (Т = + 23-25 ° С, относителна влажност = 50-60%), това отнема 4-6 часа.

Работата трябва да бъде равномерна и без прекъсвания на големите стенни повърхности, за да се избегнат неравностите, причинени от неправилното сушене и т.н. Температурата на въздуха и повърхността по време на работа трябва да бъде в диапазона от + 5 ° С до + 30 ° С.

## 8. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Всички инструменти трябва да се измият обилно с вода веднага след употреба. Ако инструментите не се мият непосредствено след употреба, отстранете механично остатъците от втвърдения материал. Премахването може да бъде по-лесно, ако инструментите се оставят потопени във вода в продължение на няколко часа.

## **9. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**

Не е необходимо особено внимание при употреба, когато използвате продукта правилно. Дръжте далеч от деца.

Съхранявайте при температури между +5 ° C и +25 ° C, защитен от пряка слънчева светлина и замръзване.

Срок на годност: 18 месеца.

## **10. ЛИЧНА ЗАЩИТА**

**Защита на дихателните пътища:** Не е необходима, когато стаите са добре аерирани.

**Защита на ръцете и тялото:** Когато кожата е многократно изложена на сместа, се препоръчва превантивна употреба на ръкавици за защита. Използвайте работно облекло с дълъг ръкав.

**Защита на очите:** Използвайте предпазни очила като превантивна мярка.

## **11. ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

Въз основа на опита и информацията, които понастоящем са на разположение, не са известни отрицателни ефекти върху здравето, когато продуктът се използва по подходящ начин. Предотвратете неконтролираното изхвърляне в канализацията и водните пътища.

## **12. СЪХРАНЕНИЕ**

В съответствие с местните / регионалните / европейските / националните разпоредби.

## **13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Цветната диаграма е отпечатана на хартия. Прилагането на продукта върху различни повърхности може да доведе до някои малки отклонения от аналозите в цветовия каталог. Тези отклонения не подлежат на претенции. Определени отклонения на боята във връзка с подходящия нюанс в цветовите каталози са възможни поради използването на натурални минерални пълнители. Неравномерното оцветяване на нанесената повърхност може да се дължи на неподходящи условия на работа, разлики в абсорбцията и в грапавостта на повърхността. Появилите се петна по стените се поправят чрез боядисване на цялата стенна повърхност. Не се препоръчва да се боядисва само една част от стената. Banja Komerc Bekament DOO не гарантира пълно съответствие на нюансите от различни партиди. Отклоненията по отношение на тона не подлежат на претенции.

Ако изпълнителят констатира недостаяк от естетичен или апликационен тип докато използва продукта, той е длъжен да прекрати работа и да уведоми производителя за това. Производителят ще разгледа претенцията във възможно най-кратък срок. Оплаквания към производителя при използване на значителна част или на цялото количество материали не подлежат на претенции.

## **14. ЗАБЕЛЕЖКА**

Banja Komerc Bekament DOO извършва проверки на качеството на продуктите, използвайки собствени лаборатории. Също така редовно тества продуктите си в независими лаборатории. Информационният лист е продукт на нашите познания и практически опит. Целта на информационния лист е да служи като препоръка, за да се постигнат възможно най-добри резултати.

Ако метеорологичните и други условия са различни от тези, описани в нашите инструкции, инструкциите ни трябва да се приемат като общи указания без гаранция. Banja Komerc Bekament DOO не поема отговорност за щети, произтичащи от неправилна работа или неправилен избор на продукти, както и от лошо изпълнена работа. Предполага се, че изпълнителят е усвоил техниките за работа и употреба на различните продукти.

Въпросите, описани тук, не ни обвързват по никакъв начин.

Дата: 18 Юни 2015 г.

Предишна версия: Версия 3 - 12 август 2014 г.

Изменени глави: 3, 5, 12.