

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 2	Дата: 3 Август 2016
		Вариант 0	
BK-GLETEX ACRYL S Универсална готова шпакловка с микровлакна			RZ-TLP-023-01

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И КОМПАНИЯТА

Търговско наименование на продукта: BK-GletEx Acryl S

Производител: Banja Komerc Bekament DOO

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

email: komercijala@bekament.com

Контакт във връзка лист с технически данни: email: laboratorija@bekament.com

2. ОПИСАНИЕ, ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

BK-GletEx Acryl е пастообразна смес на акрилна основа, използвана за машинно и ръчно изравняване на вътрешни стени с тънки слоеве с обща ширина <3 мм. Този вид мазилка е особено добър, когато става дума за подготовка на повърхността при боядисване с качествени дисперсионни бои, както и когато повърхността е боядисана в дълбоки тонове, тъй като тя не представлява агресивна база за пигментите. Измазаните повърхности се характеризират с изящна белота след изсъхване. Може да се използва като окончателно покритие при шпакловка с продукти на минерална основа.

3. СЪСТАВ

Химичен състав: Водна полимерна емулсия, добавки, минерални пълнители.

Опасни вещества: В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, чрез който е въведена системата за класифициране и етикетиране CLP / GHS, този продукт не е класифициран като опасен продукт.

4. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Плътност, g/dm ³ (EN ISO 1097-3)	1,600-1,700
Адхезия, МРа (EN ISO 1542)	> 0,3
Дебелина на мазилката, mm	1-1,5 за слой Обща дебелина < 3 mm
Размер на частичките, µm (EN 1524)	< 100 (фини, според EN 13300)
Паропропускливост, g/(m ² d)	> 150 (Клас V1 силно паропропусклив)
Водна абсорбция, kg/(m ² h ^{0,5}) (EN 1062-3)	0.1-0.5 (Клас W ₂ междинна абсорбция)
Топлопроводимост, λ _{10, dry}	0.75

Banja Komerc Bekament DOO	ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Издание 2	Дата: 3 Август 2016
		Вариант 0	
BK-GLETEX ACRYL			RZ-TLP-023-01

Вискозитет, mPas (EN ISO 2555)	120,000-140,000
Потребление, kg/m ²	~1.5-2 за двуслойно покритие
Опаковка, kg	3; 8; 25;

5. ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид: бяла пастообразна маса

Мирис: Специфичен за полимерно свързващи вещества

Стойност на рН (EN ISO 787-9): 8-9

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251),%: ~ 80

Съдържание на VOC *, g / l: <1 (максимална допустима стойност А (g) 30 g / l)

*VOC: летливи органични съединения

6. ПОВЪРХНОСТ

Основата, върху която се нанася сместа, трябва да бъде твърда, чиста и суха, без мазни петна и т.н. Подходящи са следните повърхности: циментово-варови и гипсоварови мазилки (поне на един месец) -непроблемни бетонни повърхности (най-малко на един месец), повърхности, изравнени с минерални мазилки, влакнесто-циментови и гипсокартонени панели, както и повърхности с неразтворими дисперсни бои, които са изсъхнали. Базата трябва предварително да бъде покрита с BK-Rodloga, така че сместа от мазилката добре да прикрепне към повърхността. В случай, че повърхността е изключително абсорбираща, може да се извърши и импрегниране с помощта на BK-Nivelator.

При изравняването на въпросните повърхности, които преди това са били обработени с маслени бои, лакове и др. е необходимо да се извърши пълно отстраняване на всички съществуващи слоеве.

7. ПОДГОТОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

BK-GletEx Acryl е смес готова за директно приложение.Тя трябва да се разбърка добре преди да се използва. Ако възникне необходимост от регулиране на консистенцията на сместта, с която се работи, може да се добави до 1% вода. Сместа се нанася ръчно, като се използва неръждаема метална мистрия или се използва подходящо машинно оборудване. Машините без въздух с работно налягане около 200 бара са най-подходящи за процеса на прилагане на машината. Нанасянето обикновено се извършва в два слоя с дебелина 1-2 мм, обща дебелина до 3 мм за двуслойно покритие. За разстилане и поставяне на сместа в посочените повърхности се използват неръждаема метална мистрия или други подобни полезни инструменти. Нанасянето на втория слой се извършва след като първият слой е напълно сух. При нормални условия (Т = + 23-25 ° С, относителна влажност = 50-60%), това отнема около 6 часа. Времето за сушене при нормални условия е 48 часа, до изшкуркването. Шкуркането се извършва ръчно или с помощта на машина (изберете подходящата шкурка, с финност от 80 до 180, в зависимост от техниката и целта). Температурата на въздуха и основата по време на монтажа трябва да бъде в диапазона от + 5 ° С до + 30 ° С.

Banja Komerc Bekament DOO	ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Издание 2	Дата: 3 Август 2016
		Вариант 0	
BK-GLETEX ACRYL			RZ-TLP-023-01

8. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Всички инструменти трябва да се измият обилно с вода веднага след употреба. Ако инструментите не се измиват веднага след употреба, отстранете втвърдилите механични остатъци. Премахването може да е по-лесно, ако инструментите са потопени във вода.

9. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Не е необходимо особено внимание при употреба, когато използвате продукта правилно. Дръжте далеч от деца.

Съхранявайте при температури между +5 ° C и +25 ° C, защитен от пряка слънчева светлина и замръзване.

Срок на годност: 12 месеца.

10. ЛИЧНА ЗАЩИТА

Защита на дихателните пътища: В случай, че процесът причинява прекалено прах, използвайте маска за лице. Защита на ръцете и тялото: Използвайте защитни ръкавици и работни гащеризони с дълъг ръкав като превантивна мярка.

Защита на очите: Използвайте предпазни очила, за да предпазите очите от прах.

11. ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Въз основа на опита и информацията, които понастоящем имаме, не са известни отрицателни ефекти върху здравето, когато продуктът се използва по подходящ начин. Предотвратете неконтролираното изхвърляне в канализацията и водните пътища.

12. СЪХРАНЕНИЕ

В съответствие с местните / регионалните / европейските / националните разпоредби.

13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Ако изпълнителят констатира някакъв недостатък от естетичен или апликационен характер при употреба на продукта, той е длъжен да прекрати строителството и да уведоми производителя за това. Производителят ще разгледа претенцията във възможно най-кратък срок. Оплакванията към производителя при използване на значителна част или на цялото количество материали не подлежат на претенции.

Banja Komerc Bekament DOO	ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Издание 2	Дата: 3 Август 2016
		Вариант 0	
BK-GLETEX ACRYL			RZ-TLP-023-01

14. ЗАБЕЛЕЖКА

Banja Komerc Bekament DOO извършва проверки на качеството на продуктите, използвайки собствени лаборатории. Също така редовно тества продуктите си в сертифицирани лаборатории. Информационният лист е продукт на нашите познания и предишен практически опит.

Целта на информационния лист е да служи като препоръка, за да се постигнат възможно най-добри резултати. Ако метеорологичните и други условия са различни от тези, описани в нашите инструкции, инструкциите ни трябва да се приемат като общи указания без гаранция за монтаж.

Banka Komerc Bekament DOO не поема отговорност за щети, произтичащи от неподходяща употреба или неправилен избор на продукт, както и от лошо свършена работа. Предполага се, че изпълнителят е усвоил техниките за монтаж и използване на различни продукти.

Въпросите, описани тук, не ни обвързват по никакъв начин.

Този документ заменя всички предишни версии. Всички предишни версии, започващи с изброената дата, в която е съставен документът, са невалидни.

Дата: 3 август 2016 г.

Предишна версия: Издание 1 Версия 5-юни 182015

Изменени глави: 2, 4, 6, 7, 14.