



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА № 28616

ТОРДЕСКВА ВИСОКОПОКРИВЕН ИМПРЕГНИРАЩ ЛАК ЗА ДЕКИНГ С ВОСЪК - МАТ

Дата на създаване: 09/03/16

Дата на редакция: 14/03/2016, версия 1

ICA S.p.A. - Divisione ITALIAN COATINGS
Via Alcide De Gasperi, 73
36060 Romano D'Ezzelino (VI) ITALY
Tel. + 39 0424 8386 Fax + 39 0424 37497

ПРОДУКТ: ТОРДЕСКВА

**ВИСОКОПОКРИВЕН ИМПРЕГНИРАЩ ЛАК
ЗА ДЕКИНГ С ВОСЪК - МАТ**

ОПИСАНИЕ: Безцветна матова основа за импрегнатор с високо съдържание на твърдо вещество, създадена за приложение като специален покривен слой за декинг, но също така използвана в други приложения за открито. Наличието на UV филтри гарантира добра защита срещу вредните въздействия на слънчевата светлина, но е препоръчително да се оцветява основата с прозрачен железен оксид от серията PIA, за да се увеличи защитата на дървото.

УПОТРЕБА: За облицовки, огради, рамки, капандури и греди за външни и вътрешни пространства.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Физическо състояние: Опалесцентна течност

Съдържание на твърдо вещество в %: 35 ± 2

Гланц: (блясък 60°) 15 - 20 гланц

Минимална температура за образуването на филм: 5°C

Разход: от 10 до 16 м² / кг в зависимост от системата за прилагане

Основа: дървени предмети, обработени с нашите импрегнатори на водна основа от IM 216 или цветни IM 774 серии.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Чрез пръскане или с четка след оцветяване TOPDECKBA с PIA
сериата с 1 - 3%.

Изсъхване:

Сухо на допир: 90 минути при 20°C и 60% R.H.

Стиковане: вертикално след 12 - 24 часа

Шлифование: след най-малко 6 - 12 часа след нанасянето.

Разреждане: продуктът е готов за употреба. Ако е необходимо, може да се разрежда с
вода, за предпочитане да се деминерализира до максимум 5%.

Дебелина на слоя: 30 - 120 микрона мокър филм в един слой.

Интервал между слоевете: 4 - 6 часа при 20°C и 60% R.H.

ПРИМЕРИ ЗА ЦИКЪЛ НА РАБОТА:

А) ЦИКЪЛ НА ПРЪСКАНЕ ЗА ОГРАДИ ОТ БОР:

1) нанасяне на един слой импрегнатор IM216C .. с автоматична пръскачка, количество
60 - 80 g / m² и сушене в тунел при 35°C за 1 час или при 20°C и 60% R.H. в
продължение на 2 - 3 часа.

2) нанасяне на един слой от еднокомпонентен TOPDECKBA + 3% PIA с автоматична
пръскачка и сушене в тунел при 35°C в продължение на 3 - 4 часа, или при 20°C и 60%
R.H. за приблизително 6 - 12 часа.

3) леко шлифование с шкурка със зърненост 280-320.

4) нанасяне на един слой еднокомпонентен TOPDECKBA + 3% PIA с автоматична
пръскачка и сушене в тунел при 35°C в продължение на 3 - 4 часа, или при 20°C и 60%
R.H. за приблизително 6 - 12 часа..

В) ЦИКЪЛ НА ДЕКИНГ:

1) нанасяне с четка на първия слой TOPDECKBA + 3% PIA, количество 80 - 100 g / m² и
сушене при 20°C и 60% R.H. за 6 - 12 часа.

2) леко шлифование с шкурка със зърненост 280-320.

3) нанасяне с четка на втори слой TOPDECKBA + 3% PIA, количество 80 - 100 g / m² и
сушене при 20°C и 60% R.H. за приблизително 4 - 6 часа.

4) нанасяне с четка за трети слой TOPDECKBA + 3% PIA, количество 80 - 100 g / m².

Изчакайте 24 часа до пълно изсъхване преди ходене върху настилката.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта при температури над 5°C и
под 35°C.

Срок на годност при 20°C: 12 месеца при правилно съхранение в неотворени опаковки

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Продуктът не е опасен съгласно нормите на ЕИО

NB:

- 1) нанесете и изсушете при минимални температури от 15°C и без максимум 65% R.H.
 - 2) ако се прилага в зони с висока влажност, времето на разпиляване ще е по-дълго и следователно ще е необходимо да изчакате по-дълго преди шлайфане и покриване.
 - 3) продуктът е пропусклив за смолистите вещества, намиращи се в възли и кухини от иглолистна дървесина. Моля, свържете се с нашия персонал за техническа помощ за допълнителна информация относно този проблем.
-

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЯРКА	СТОЙНОСТ	МЕТОД
Специфично тегло при 20°C:	g / ml	1,04 ± 0,05	MP01
Вискозитет F.C. 2 при 20°C:	sec	35 ± 5	MP04
pH value:	/	8 ± 0.5	MP13

Стойността за контрол на качеството на вискозитета се отнася до продукта непосредствено след проверката. Всички варианти на данните, посочени в техническата документация могат да се дължат на обстоятелства като срокът и условията на съхранение.

Винаги проверявайте дали продуктът е подходящ преди да го използвате. Ние не можем да приемем отговорността за резултата. Информацията, съдържаща се в тази техническа характеристика, както и всякаква вербална информация, се основава на нашите знания. Ние не поемаме отговорност за остаряла или неточна информация. Информацията трябва да се счита за остаряла при издаването на нова техническа характеристика. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, за да поискате последната редакция.
