

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

HW620026 БЕЗЦВЕТЕН ВИСОКОПОКРИВЕН ГРУНД НА ВОДНА ОСНОВА ЗА ИНТЕРИОР

Дата на създаване: 11/04/2018

Дата на редакция: 11/06/2018, версия 1

ICA S.p.A. - Divisione ITALIAN COATINGS

Via Alcide De Gasperi, 73

36060 Romano D'Ezzelino (VI) ITALY

Tel. + 39 0424 8386 Fax + 39 0424 37497

HW620026

**БЕЗЦВЕТЕН ВИСОКОПОКРИВЕН ГРУНД
НА ВОДНА ОСНОВА ЗА ИНТЕРИОР**

ОПИСАНИЕ: Безцветен еднокомпонентен грунд на водна основа за нанасяне чрез напръскване с добра плътност, отлично покритие и вертикалната адхезия. Предлага се като основно покритие за прилагане чрез пръскане във всички цикли, при които се изисква затворен или полузатворен ефект на порите.



A + много ниски емисии

Области за приложение:

- ✓ Вътрешни мебели
- ✓ Первази (профили)
- ✓ Превърнати парчета

Основни функции:

- ✓ Изключително вертикално сцепление
- ✓ Изключителна прозрачност
- ✓ Изключително тяло
- ✓ Добра възможност за опресняване на влакното на дървото

СПЕЦИФИКАЦИИ

Съдържание на твърдо вещество в %: 43 ± 2

Оцветяване: Продуктът може да бъде оцветен: направете справка в ръководството за "Цветни покрития" или попитайте отдела за техническа помощ

Основи:

✓ Маси от дърво или фурнир

✓ Гола или оцветена дървесина

Подготовка на повърхността:

✓ Почистете голото дърво с шкурка със зърненост 150 и след това с шкурка със зърненост 180. Почистете праха внимателно със състен въздух. Продуктът е готов за употреба, може да се разрежда до 15% с вода



Приложение

Безвъздушно пръскане

Бележки

Предложена дюза от 0,011 до 0,013 инча
Налягане 80 - 130 бара.

С пистолет

Пръскане Airmix

Предложена дюза от 1,8 до 2,2 мм

Предложена дюза от 0.011 до 0.013 инча
Налягане 60-120 бара.

Атомизиращ въздух 1,0 - 3,0 бара.

Количество (g/m^2)
(g/m^2)

Количество на слой (g/m^2)

Максимално количество

100-180

200.0

Брой слоеве

До четири

Интервал между слоевете 1 – 4 часа

(23°C, 50% RH)

Бележки:

След полагането на един слой изчакайте 3 - 4 часа преди шлайфането и препокриването. След прилагане на два или повече слоя изчакайте най-малко 16 - 24 часа.



Съхнене:

Сухо на допир (23°C и 50% RH): 1 час

Шлайфане: След 4 часа

Пълно изсъхване: 3 – 5 дни

Изброените цифри служат като ръководство и са отправна точка. Времето за изсъхване зависи от основата, дебелината на покритието, температурата, относителната атмосферна влажност и вентилацията.

Анализ	Стойност	Мярка	Метод
Вискозитет Brookfield	04/10.0/25.0 10500.0 $\pm$ 1000.0	cPs	Brookfield Viscosity (cps) - MP19
pH	8.2 $\pm$ 0.5		pH (u.pH) - MP13
Специфична тежест	1.04 $\pm$ 0.05	g/ml	Density (g/ml) - MP01
Смилане	25,0	Micron μ	Fineness (μ m) - MP12



Срок на съхранение: 1 година при правилно съхранение при температури над 5°C и под 35°C.

Разбъркайте внимателно, преди да използвате при:

- Прилагане при температури над 15°C и максимум 65% относителна влажност.
- На порести, абсорбиращи и / или нестабилни материали, като например топола или MDF, прилагайте предварително една ръка от изолационен полиуретанов разтворител
- Избягвайте натрупването на продукти, за да предотвратите появата на пукнатини след време.
- Не използвайте нагреватели, които биха могли да намалят живота на опаковката.
- Всяко възможно присъствие на частици на дъното, особено на продукта с вече малко месечен живот, не е признак на влошаване: само точно смесване на продукта ще го направи използваем.

Бележки за вискозитета:

Стойността за контрол на качеството на вискозитета на продукта се отнася непосредствено след проверката. Всички варианти на данните, посочени в техническата характеристика, могат да бъдат различни, поради обстоятелства като дължината и условията на съхранение.

Методът на работа, условията на прилагане, производственият цикъл, използването на машината, условията на околната среда, характеристиките на използваните основи, мястото на употреба, са извън нашия контрол и нашите задължения. Затова е изключително важно да тествате нашите продукти и предоставената от нас информация, за да сте сигурни, че това е така и те са задоволителни и подходящи за използването и методите на приложение, за които възнамерявате и за резултатите, които желаете да постигнете. Този конкретен анализ е изключително ваша отговорност и трябва да включва оценка на годността от техническа и процедурна, екологична, здравна и безопасна гледна точка. Писмената или устната информация, предоставена от нашия технически и / или търговски персонал, е само за илюстрация на продукта и за помощ на клиента и не представлява инструкции или консултации, които остават изрично изключени. Горепосочената писмена или устна информация подлежи на промени без предварително уведомление и

не означава никакво приемане на отговорност от нашата компания за вас и за трети лица. Продуктът се доставя в съвършено съответствие със съдържанието на този документ; следователно ние гарантираме последователност на химико-физичните характеристики на продукта, като вземаме предвид допустимите количества и съдържащите се в него данни в техническите ни таблици.

Техническите спецификации могат да бъдат предмет на модификации и ревизии и затова е Ваша отговорност да се уверите, че имате най-новия информационен лист от нашия "фирмен портал" www.icagroup.info.

Всички декларации или препоръки или съвети, които не се съдържат в този документ, не са разрешени и не са задължителни за нашата компания и не се определят като приемане на отговорност от наша страна.
