



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА № 42257

HW670828

БЕЗЦВЕТЕН ЛАК НА ВОДНА ОСНОВА ЗА ИНТЕРИОР 20, 50, 70% ГЛАНЦ

Дата на създаване: 12/06/2017

Дата на редакция: 12/06/2017, версия 2

ICA S.p.A. - Divisione ITALIAN COATINGS
Via Alcide De Gasperi, 73
36060 Romano D'Ezzelino (VI) ITALY
Tel. + 39 0424 8386 Fax + 39 0424 37497

ПРОДУКТ: HW670828

**БЕЗЦВЕТЕН ЛАК НА ВОДНА
ОСНОВА ЗА ИНТЕРИОР 20, 50, 70% ГЛАНЦ**

ОПИСАНИЕ: Безцветен едно / двукомпонентен лак на водна основа

УПОТРЕБА: За мебели и предмети за вътрешни помещения

СПЕЦИФИКАЦИИ

Физическо състояние: млечна течност

Съдържание на твърдо вещество в %: 27 ± 2

Гланц: $20\% \pm 3$

Минимална температура за образуването на филм: 15°C

ПРИЛОЖЕНИЕ: чрез пръскане с пневматичен, airmix или безвъздушен пистолет.

ВТВЪРДИТЕЛ: 5% по тегло с SC290500

Изсъхване:

Сухо на допир: 60 – 90 минути при 23°C и 65% R.H.

Стиковане: вертикално след 24 часа при 25°C и 65% R.H.

Шлайфане: след нанасяне на един слой изчакайте минимум 2 - 6 часа; след два или повече слоя изчакайте 12 - 24 часа. Използвайте шкурка със зърненост 240 – 320.

Разреждане: максимум 15% с вода

Разход: максимум 150 г/м^2 .

БРОЙ НА СЛОЕВЕТЕ: максимум 4

Интервал между слоевете: 2 – 4 часа.

Годност на сместа при 20°C: 4 часа, разредена 15% с вода.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта при температури над 5°C и под 35°C.

Срок на годност при 20°C: 12 месеца при правилно съхранение в неотворени опаковки

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Продуктът не е опасен съгласно нормите на ЕИО
NB:

1) нанесете и изсушете при минимални температури от 15°C

2) разбъркайте добре преди употреба.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЯРКА	СТОЙНОСТ	МЕТОД
Специфично тегло при 20°C:	g / ml	1,03 ± 0,05	MP01
DIN Visc.:	sec	90 ± 10 DIN4	MP04
Тънкост:	µm	20 макс.	MP12
pH value:	/	8.5 ± 0.5	MP13

Стойността за контрол на качеството на вискозитета се отнася до продукта непосредствено след проверката.

Всички варианти на данните, посочени в техническата документация могат да се дължат на обстоятелства като срокът и условията на съхранение.

Винаги проверявайте дали продуктът е подходящ преди да го използвате. Ние не можем да приемем отговорността за резултата. Информацията, съдържаща се в тази техническа характеристика, както и всякаква вербална информация, се основава на нашите знания. Ние не поемаме отговорност за остаряла или неточна информация. Информацията трябва да се счита за остаряла при издаването на нова техническа характеристика. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, за да поискате последната редакция.
