



## VN100.00.0000 CELLULOSIC GLOSSY VARNISH

### Н.Ц. БЕЗЦВЕТЕН ЛАК – ГЛАНЦ

#### 1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Genc Професионален целулозен лак - гланц е безцветен и на нитроцелулозна основа.
- Дава твърдост и гъвкавост на покритието.
- Гладка повърхност.
- Добра устойчивост на надраскване.

#### 2. ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Може да се нанася върху всички видове дървени повърхности в мебелната промишленост.

#### 3.ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦВЕТА И ГЛАНЦА

Гланц

#### 4. МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ

Може да се нанася с пистолети.

#### 5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Техническа характеристика

Твърдо съдържание% (по тегло)

1. сопр.	28 ± 2
Вискозитет (25 ° C, KU)	80-100
Специфично тегло (kg / l)	
1. сопр.	0,945 ± 0,03
Препоръчително тегло за нанасяне	100 - 150 g / m <sup>2</sup> (на слой)
Срок на годност	
(подходящо съхранение при 5-35 ° C)	1 година
Покритие (M / л)	C 1lt лак 7-8м



## VN100.00.0000 CELLULOSIC GLOSSY VARNISH

**Време за изсъхване (20 ° C, 45-65 & RH, 100 g / m2,)**

<b>Сухо на прах</b>	8 - 10 мин
<b>Сухо на допир</b>	20-30 минути
<b>Подреждане</b>	<b>Изчакайте най-малко 5 часа</b>
<b>Разредител</b>	Целулозен разредител-TN200
<b>Почистване на оборудването</b>	Почистете с целулозен разредител

### Информация за нанасяне

#### Подготовка на повърхността

Повърхността трябва да бъде чиста и без прах; отстранете всички замърсявания (прах, восък и др.)

Да се нанася върху предварително шлайфани повърхности, които са предварително покрити с Genc Cellulosic Sanding Sealers или Genc Polyurethane Sanding Sealers.

Смесване	по тегло (kg)	по обем (l)
<b>VN100.00.0000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>TN200.00.0000</b>	<b>80-100</b>	<b>90-115</b>

*Преди употреба разбъркайте добре и проверете хомогенността.*

#### Нанасяне

Да се нанася върху чисти и шлайфани повърхности, които не съдържат прах.

Да се нанася върху чисти повърхности, които са предварително покрити с Genc Cellulosic или полиуретанови шлайфмашини. Може да се нанасят 2-3 слоя с изчакване мин. 30 минути между нанасянията. В особено горещи или влажни дни и в тропически райони е препоръчително да добавите 2-5% от Genc Retarder TR100 заедно с Genc Extra Cellulosic Thinner TN200.

Ако Genc Cellulosic Glossy Lacquer изисква леко оцветяване, използвайте Gencmix ZD900 Color Adapter.

### 6. СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Съхранявайте на хладно и сухо място и далеч от топлина.

Затворете всички контейнери след употреба.

[Въведете тук]

**VN100.00.0000**  
**CELLULOSIC GLOSSY VARNISH**

---

**7. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ**

1. За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност.
2. При употребата на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване.
3. В работната среда трябва да се осигури добра вентилация.
4. Запалим продукт. Да не се пуши при употреба и трябва да се постави далеч от устройства за топлина, огън и искри

**8. ВНИМАНИЕ**

Препоръчва се употреба на продуктите при температурни условия 10-32 ° C за повърхности, продукти и околна среда. Относителната влажност трябва да бъде между 50% по време на нанасянето и сушенето. Ниските температури, лошата циркулация на въздуха или високата влажност могат да повлияят негативно върху производителността на продукта.

Почистете оборудването за нанасяне с целулозен разрежител.

**9. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА**

VN100.00.0000	12 Kg
TN200.00.0000	3 Kg