

VN100.77.0000



CELLULOSIC SANDING SELAER

## Н.Ц. БЕЗЦВЕТЕН ГРУНД

### 1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VN100.77 е нитроцелулозен шлайфащ се грунд.

Бързо изсъхване

Лесно шлайфане

Добро запълване

Отлична устойчивост на надраскване

### 2. ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Може да се нанася върху всички видове вътрешни дървени повърхности в мебелната промишленост.

### 3. ЦВЕТОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

| ЦВЯТ      | КОД НА ЦВЕТА |
|-----------|--------------|
| Безцветен | 0000         |

### 4. МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ

Може да се нанася с пистолети.

### 5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

#### Техническа характеристика

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Твърдо съдържание% (по тегло)                                     | 29 ± 1                     |
| Вискозитет (25 ° C, KU)   | 105 - 115                  |
| Специфично тегло (кг / л)   | 0,930 ± 0,03               |
| Препоръчително тегло за нанасяне (g / m <sup>2</sup> )            | 80 - 120 (на слой)         |
| <i>Зависи от метода на нанасяне и свойствата на повърхността.</i> |                            |
| Покритие  | 3,5-3 (m <sup>2</sup> / l) |

\*Дебелина на сухия слой 30-35 микрона.

**Време за изсъхване при 20 ° C, 45-65% относителна влажност, 100 g / m<sup>2</sup>**

Сухо на допир 25 - 35 минути

VN100.77.0000



## CELLULOSIC SANDING SELAER

Готовност за шлайфване

Изчакайте поне 5 часа

Подреждне

16 ч

### Информация за нанасянето

#### Подготовка на повърхността

Повърхността трябва да бъде чиста и без прах; отстранете всички замърсявания (прах, восък и др.)

| Смесване: | по теглото (кг) | по обема (L) |
|-----------|-----------------|--------------|
| VN100.77  | 100             | 100          |
| TN200     | 70 – 100        | 80 - 110     |

*Преди употреба разбъркайте добре и проверете хомогенността.*

#### Нанасяне:

Може да се нанесат 2 - 3 слоя с минимално изчакване. 30 минути и макс. 4 часа между слоевете. За полагане на външно покритие изчакайте поне 6 часа. Ако Genç Cellulosic Sanding sealer изисква светло оцветяване, можете да използвате Genstix ZD900 цветен адаптер.

#### Алтернативен втвърдител и разреждител

Разреждител - TR100: Може да се добави 2 - 5% заедно с TN200.

## 6. СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Съхранявайте на хладно и сухо място и далеч от топлина.

Затворете всички контейнери след употреба.

Срокът на годност е 1 година, ако се съхранява при определени условия.

## 7. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

1. За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност.
2. При употребата на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно облекло.
3. В работната среда трябва да се осигури добра вентилация.

---

**VN100.77.0000**



**CELLULOSIC SANDING SELAER**

---

4. Запалим продукт. Да не се пуши при употреба и трябва да се постави далеч от устройства за топлина, огън и искри

## **8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Продуктите се препоръчват за използване при температурни условия 10-32 ° C за повърхност, продукт и среда и когато относителната влажност е по-ниска от 45-65% по време на нанасяне и по време на сушене. Ниските температури, лоша циркулация на въздуха или високата влажност могат да повлияят негативно върху производителността на продукта. Преди употреба проверете хомогенността и разбъркайте добре.

След нанасяне съоръженията за нанасяне трябва незабавно да се почистят с целулозен разреждител.

## **9. РАЗМЕР НА ОПАКОВКИТЕ**

| <b>VN100.77</b> | <b>TN200</b> |
|-----------------|--------------|
|-----------------|--------------|

|         |       |
|---------|-------|
| 12 кг . | 12 л. |
|---------|-------|

|        |      |
|--------|------|
| 3 кг . | 3 л. |
|--------|------|

|          |        |
|----------|--------|
| 0,85 кг. | 0,9 л. |
|----------|--------|