

**НИТРОЦЕЛУЛОЗЕН БЕЗЦВЕТЕН ЛАК – МАТ****ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

VN100.XX е матов целулозен лак, който изсъхва много бързо, устойчив е на надраскване и има хомогенен матов външен вид.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Много добро изравняване

Устойчивост на физични и химични въздействия

Устойчивост на надраскване

Лесна употреба

Бързо изсъхване

Хомогенен мат

**ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА**

Може да се използва върху всички видове дървени повърхности за мебели и декорации за осигуряване на защита и декоративен външен вид.

**Спецификации на продуктите**

Вид продукт:	целулозен
Вискозитет (20 ° C, DIN6):	80 - 100 "
Специфично тегло (kg / l):	0,950 ± 0,03
Твърдо съдържание (% по тегло):	29 ± 2
Покритие * (m2 / l):	11,5 - 13,5

\* Дебелина на сухия филм 30-35 микрона

**Брой слоеве:** 2 - 3

**Препоръчително нанасяне**

**Тегло (g / m<sup>2</sup>):** 100 (за едно покритие)

*Това зависи от начина на нанасяне, сезонните условия и свойствата на повърхността.*

**Време за сушене (20 ° C, 45-65% относителна влажност,  
100 g / m, единично покритие)**

**Сухо на прах:** 8 - 10 мин

**Сухо на допир:** 35 - 45 минути

**Подреждане:** минимум. 8 ч

### ВАРИАНТИ ЗА ЦВЕТОВЕ И ГЛАНЦОВОСТ

Продукт	Код на продукта
---------	-----------------

Мат Верник	VN100.15.0000
------------	---------------

Копринен мат лак	VN100.40.0000
------------------	---------------

\* Други гланцовости са на разположение по поръчка.

### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Да се нанася върху полиуретанов, полиестерен или UV бял грунд които за предпочитане са шлайфани със шкурка със зърненост 220-280-400 или 280-400. След процеса на шлайфане повърхността трябва да бъде чиста и без прах; отстранете всички замърсявания преди нанасяне. (прах, восък и

т.н.)

## СМЕСВАНЕ

Преди употреба, трябва да се хомогенизира, като се разклати добре в собствената си опаковка.

Забавител TR100 - В много горещи и влажни дни, разреден с Genç Целулозният Разреждител може да бъде добавен в 2-5%.

## НАНАСЯНЕ

Може да се нанесе 2 - 3 слоя с изчакване между 10-20 минути. Ако е необходимо леко оцветяване, използвайте цветен адаптер Gençmix (ZD900).

## СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Описание	Код	по тегло(%)	по обем(%)
Целулозен лак	VN100.XX	100	100
Допълнителен целулозен разреждител	TN200	100 - 110	120 - 130

\* Когато се спазват посочените съотношения на смесване, вискозитетът на приложение е 13-16 "

## АЛТЕРНАТИВНИ ВТВЪРДИТЕЛИ И РАЗРЕДИТЕЛИ

Оборудване за нанасяне

Пистолет за боядисване

Airmix спрей

\* Поискайте техническа поддръжка за монтаж на завеси.  
Съхранявайте на хладно и сухо място и далеч от топлина.  
Затворете всички контейнери след употреба.  
Срокът на годност е 1 година, ако се съхранява при правилни условия.

### **ЗДРАВЕ & БЕЗОПАСНОСТ**

За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност. При употреба на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване. В работната среда трябва да се осигури добра вентилация. Запалим продукт. Да не се пуши при употреба и трябва да се постави далеч от устройства за топлина, огън и искри.

### **ВНИМАНИЕ**

Продуктите се препоръчват при температурни условия 10-32 ° C за повърхности, продукти и околна среда. Относителната влажност трябва да бъде между 45-65% по време на нанасяне и по време на сушене. Ниските температури, лошата циркулация на въздуха или високата влажност ще се проточат на сухо време, а също така може да повлияят отрицателно върху производителността на продукта. След нанасяне оборудването трябва незабавно да се почисти с целулозен разредител.

### **ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ**

Класификация на товарите: Лак  
Опаковка: VN100.XX TN200  
12 кг 12 л