

Н.Ц. ГРУНД

ОПИСАНИЕ

BN100.77 целулозо базиран бързосъхнещ грунд.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бързо изсъхване
- Лесно шлайфане
- Високо покриваща способност

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Използва се за мебели и декорации за интериор, за защита на нанесеният слой върху всички видове дървени повърхности както масивни така и MDF и за осигуряване на гладка основа преди окончателното покритие.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

Вид на продукта:	целулозен
Вискозитет (25 ° C, KU):	110 - 115
Специфично тегло (kg / l):	1,35 ± 0,08
Съдържание на твърдо в/во (тегловни%):	64 ± 5 *
Покритие * (m² / l):	4,5 - 5,5
Препоръчително количество:	150 (за едно покритие)
Тегло (g / m²):	Това зависи от начина на нанасяне, сезонните условия и свойствата на повърхността.

Данните, предоставени в този технически информационен лист, отговарят на нашите най-добри познания и опит. Осигуряваме последователност по отношение на химико-физичните характеристики на нашите продукти, в рамките на допустимите граници, посочени в техническите ни информационни листове. Отговорността за крайния резултат от приложението на продукта зависи изцяло от потребителите, които се уверяват, че продуктът отговаря на техните собствени нужди по отношение на системата за нанасяне, на използваните субстрати, както и на условията на труд.

Дата на публикуване: 05/2017

Ревизионен номер: 02 www.gencboya.com.tr

Време за изсъхване (20 ° C, 45-65% RH, 100 g / m, единично покритие)

Без прах:	10 - 15 мин
Сухо на допир: 1	5 - 20 минути
Шлайфане:	45 - 60 мин

ЦВЕТОВЕ

Цвят	код
Бял	1000
Венге	4103
Сив	7103
Кафяв	8118
Кафяв	8139
Черен	9103

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Преди нанасяне повърхността трябва да се шлайфа с шкурка със зърненост 180-220, да се премахне прахта и други чужди материали (масло, силикон, остатъци от лакове и др.).

СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕТО

ОПИСАНИЕ	КОД	ПО ТЕГЛО(%)	ПО ОБЕМ(%)
Цветен целулозен грунд	BN100.77.1000	100	100
Целулозен разредител	TN200	60	95

Тя трябва да се хомогенизира, като се смеси добре в опаковката преди употреба.



* Когато се спазват посочените съотношения на смесване, вискозитетът на приложение е 13-16 "

ПРИЛОЖЕНИЕ

Разреденият грунд може да се нанася в 2 или 3 слоя.

Оборудване за нанасяне

Пистолет за боядисване

Airmix спрей

* Поискайте техническа поддръжка за монтаж на завеси.

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Съхранявайте на хладно и сухо място и далеч от топлина.

Затваряйте опаковките след употреба.

Срокът на годност е 1 година, ако се съхранява при правилни условия.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност. При употребата на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване. В работната среда трябва да се осигури добра вентилация. Лесно запалим продукт. Да не се пуши при употреба и трябва да се държи далеч от устройства за топлина, огън и искри.

ВНИМАНИЕ

Препоръчват се следните температурни условия: 10-32 ° C за повърхности, продукти и околна среда. Относителната влажност трябва да бъде между 45-65% по време на прилагане и по време на сушене. Ниските температури,



лошата циркулация на въздуха или високата влажност може да повлияят отрицателно върху производителността на продукта. Оборудването за нанасяне трябва да бъде почистено с целулозен разрежител след нанасяне.

ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

Класификация на товарите:	Боя
Опаковка:	<u>BN100.77</u>
	13 кг.
	3 кг.
	0,85 кг.