

Н.Ц. ГРУНД

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BN301.77.XXXX е нитроцелулозен бързосъхнещ цветен грунд.

- бързо изсъхване
- лесна способност за шкурене
- висок капацитет на пълнене

2. ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Може да се нанася върху всички видове вътрешни дървени повърхности в мебелната промишленост.

3. ЦВЕТОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ЦВЯТ	КОД НА ЦВЕТА
1000	бял
8118	тъмно оксидно кафяв
1161	слонова кост
8103	млечно кафяв
4103	венге
8144	кафе
8124	череша

*** Други цветове са налични според поръчките

4. МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ

Спрей

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Техническа характеристика

Твърдо съдържание% (по тегло)	57 - 65 ± 2
Вискозитет (25 ° C, KU)	110 - 115
Специфично тегло (кг / л)	1,25 - 1,29 ± 0,03

Препоръчително тегло за нанасяне (g / m²) 100 - 150 (на слой)

Зависи от метода на нанасяне и свойствата на повърхността

Теоретично покритие 8-10 м² / л

* Дебелина на сухия слой 30-35 микрона

Време за изсъхване при 20 ° C, 45-65% относителна влажност, 100 g / m²

Сухо на допир 15 - 20 минути

Шлайфане мин 4 часа

Разредител Целулозен разредител-TN 200

Почистване Почиствайте с целулозен разредител (TN200)

Информация за нанасянето

Подготовка на повърхността

Повърхността трябва да бъде чиста и без прах; отстранете всички замърсявания (прах, восък и др.)

Смесване:	по теглото (кг)	по обема (L)
BN301.77.XXXX	100	100
TN200	80 – 100	90 - 120

Преди употреба разбъркайте добре и проверете хомогенността.

Нанасяне:

Може да се нанесат 2 - 3 слоя с минимално изчакване 30 - 40 минути между слоевете.

За нанасянето на боя изчакайте най-малко 16 часа. Може да се използва целулозно или полиуретаново покритие.

6. СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Съхранявайте на хладно и сухо място и далеч от топлина.

Затворете всички контейнери след употреба.

7. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

1. За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност

2. При употребата на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване
3. В работната среда трябва да се осигури добра вентилация
4. Запалим продукт. Да не се пуши при употреба и трябва да се постави далеч от устройства за топлина, огън и искри.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продуктите се препоръчват за използване при температурни условия 10-32 ° C за повърхност, продукт и среда и когато относителната влажност е по-ниска от 50% по време на нанасяне и време на сушене. Ниските температури, лоша циркулация на въздуха или висока влажност могат да повлияят негативно върху производителността на продукта. Преди употреба проверете хомогенността и разбъркайте добре.

След нанасяне съоръженията за нанасяне трябва незабавно да се почистят с целулозен разремител.

9. РАЗМЕР НА ОПАКОВКИТЕ

13 кг.