



VP500.00.0000
POLYURETHANE SUPER GLOSSY
VARNISH

Н.Ц. БЕЗЦВЕТЕН ЛАК - ГЛАНЦ

ОПИСАНИЕ

VP500.00 е двукомпонентен полиуретанов лак.

- Висок гланцовост
- Добра адхезия
- Добра устойчивост на надраскване
- Задържане на гланц от дълго време
- Образува твърд слой

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Може да се нанася върху всички видове вътрешни дървени повърхности в мебелната промишленост.

ВАРИАНТИ ЗА ЦВЕТОВЕТЕ И ГЛАНЦА

Код

VP500.00

Гланц

Код на цвета

0000

Прозрачен

МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ

Може да се нанася с пистолет за пръскане.

Данните, предоставени в този технически информационен лист, отговарят на нашите най-добри познания и опит. Осигуряваме последователност по отношение на химико-физичните характеристики на нашите продукти, в рамките на допустимите граници, посочени в техническите ни информационни листове. Отговорността за крайния резултат от приложението на продукта зависи изцяло от потребителите, които трябва да се уверяват, че продуктът отговаря на техните собствени нужди по отношение на системата за нанасяне, на използваните субстрати, както и на условията на труд.

Дата на публикуване: 05/2017

Ревизионен номер: 02 www.gencboya.com.tr

**VP500.00.0000**
POLYURETHANE SUPER GLOSSY
VARNISH**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА****Технически характеристики****Твърдо съдържание% (по тегло)**

1. Компонент	56 ± 1
2. Компонент	30 ± 1

Вискозитет (25 ° C, FORD 4)

1. Компонент	50-60 "
1+ 2. Компонент	10-15 "

Специфично тегло (kg / l)

1. Компонент	1,013 ± 0,03
2. Компонент	0,975 ± 0,03

Препоръчително тегло на слоевете	Първи слой 100 - 110 (g / m ²)
	Втори слой 120-140 (g / m ²)

Зависи от метода на нанасяне и свойствата на повърхността.

Покритие	11,4 - 9,8 (m ² / l)
----------	---------------------------------

* Дебелина на сухия филм 30-35 микрона

Отворено време за работа при (20 оС)	мин. 3 часа
--------------------------------------	-------------

Време за съхнене (20 ° C, 45-65 & RH, 100 g / m², единично покритие)

Без прах	30 мин
Сухо на допир	5-6 часа
Подреждане едни върху други	72 часа



VP500.00.0000 POLYURETHANE SUPER GLOSSY VARNISH

Информация за нанасяне

Подготовка на повърхността

Да се нанася върху предварително шлайфани повърхности, които са предварително покрити с полиуретан.

Повърхността трябва да бъде чиста и без прах; отстранете всички замърсявания (прах, восък и др.).

Смесване	по тегло (kg)	по обем (l)
Полиуретанов гланц лак VP500.00	100	100
Полиуретанов втвърдител HP900	100	102
Полиуретанов разредител TP100	0-5	0-10

Преди употреба разбъркайте добре и проверете хомогенността.

Нанасяне

Да се нанасят два слоя. Изчакайте 15 - 30 минути между нанасянията. Ако Genc Polyurethane Super Glossy Lacquer изисква леко оцветяване, използвайте Gencmix ZD900 цветен адаптер.

Алтернативен втвърдител и разредител

TP541: Може да се добави в количество от 2-5% към разредена боя.

TA500: Може да се използва през лятото.



VP500.00.0000 POLYURETHANE SUPER GLOSSY VARNISH

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Съхранявайте на хладно и сухо място и далеч от топлина.

Затваряйте опаковките след употреба.

Срокът на годност е 1 година, ако се съхранява при правилни условия.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност. При употребата на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване. В работната среда трябва да се осигури добра вентилация. Лесно запалим продукт. Да не се пуши при употреба и трябва да се държи далеч от устройства за топлина, огън и искри.

ВНИМАНИЕ

Препоръчва се следните температурни условия: 10-32 ° C за повърхности, продукти и околна среда. Относителната влажност трябва да бъде между 45-65% по време на прилагане и по време на сушене. Ниските температури, лошата циркулация на въздуха или високата влажност може да повлияят отрицателно върху производителността на продукта. Оборудването за нанасяне трябва да бъде почистено с целулозен разрежител след прилагане.

ОПАКОВКИ

VP500.00	HP900
12 kg	12 kg
3 kg	3 kg