

## П.У. БЯЛ ГРУНД

### 1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BP333.77 е двукомпонентен цветен грунд на основата на полиуретан.

- Висок капацитет за пълнене
- Висока покривност
- Лесно шлайфане

### 2. ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Може да се нанася върху всички видове вътрешни дървени повърхности в мебелната промишленост, включително MDF и масивна дървесина.

### 3. ЦВЕТОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

КОД НА ЦВЕТА	ЦВЯТ
1000	Бял
1161	Ivory
2212	Оксид жълт
3143	Оксид червен
4103	Венге
8103	Млечно кафяв
8118	Тъмно оксидно кафяв
8124	Череша
8144	Кафяв

### 4. МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ

Може да се нанася с пистолети.

### 5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

#### Техническа характеристика

Твърдо съдържание% (по тегло)

1. Компонент 72 ± 4

2.Компонент	30 ± 1
Вискозитет (25 ° C, KU)	
1. Компонент	103 ± 3
1+ 2. Компонент	( 20°C, DIN4) 27 ± 3 "
Специфично тегло (kg / l)	
1. Компонент	1,500 ± 0,03
2. Компонент	0,975 ± 0,03
Препоръчително тегло за нанасяне 100 - 150 g / m2 (за всеки слой).	
<i>Зависи от метода на нанасяне и свойствата на повърхността.</i>	

Покритие 8,3 - 7,1 (m2 / l)

\* Дебелина на сухия слой 30-35 микрона.

Отворено време за работа (20°C)	4 ч
Време за сушене (20 ° C, 45-65 & RH, 100 g / m2, единично покритие)	
Без прах	3 мин
Сухо на допир	10 мин
Готовност за шлайфане	2 часа
Подреждане	24 часа

### Информация за нанасяне

#### Подготовка на повърхността

Повърхността трябва да бъде чиста и без прах; отстранете всички замърсявания (прах, восък и др.) и пясък с шкурка със зърненост 180. Възможно е да се появят проблеми с външния вид и адхезията според качеството на MDF, така че трябва да се проверяват повърхностите от MDF.

Процедура на смесване	по тегло (kg)	по обем (l)
<b>BP333.77</b>	100	100
<b>HP900</b>	33	50-52
<b>TP100</b>	15-20 2	6-36

*Преди употреба разбъркайте добре и проверете хомогенността.*

### **Нанасяне**

За да използвате 2-3 слоя и в зависимост от метеорологичните условия, изчакайте мин. 30 минути, макс. 45 минути между отделните слоеве. Между покритията трябва да се шлайфа със шкурка със зърненост 220. Преди нанасяне върху повърхността, се препоръчва повърхностите да се шлайфат с шкурка със зърненост 280-400. Нанасянето трябва да бъде направено на кръстосани слоеве. След нанасянето на грунд, изчакайте най-малко 24-48 часа при 20°C и след това може да нанасяте полиуретанови или целулозни покрития. Особено гланцовото покритие не трябва да се нанася преди 36 часа. Барьерният лак (BL193.77) се препоръчва за зимно нанасяне.

### **6. СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА**

Съхранявайте на хладно и сухо място и далеч от топлина.

Затворете всички контейнери след употреба.

Срокът на годност е 1 година при правилно съхраняване при определени условия .

### **7. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ**

1. За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност.
2. При употребата на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване.
3. В работната среда трябва да се осигури добра вентилация.
4. Запалим продукт. Да не се пуши при употреба и трябва да се постави далеч от устройства за топлина, огън и искри.

### **8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Продуктите се препоръчват за използване при температурни условия 10-32 ° C за повърхност, продукт и среда и когато относителната влажност е по-ниска от 45 - 65 % по време на нанасяне и време на сушене. Ниските температури, лошата циркулация на въздуха или висока влажност могат да повлияят негативно върху



**BP333.77.1000**  
**POLYURETHANE PIGMENTED**  
**PRIMER**

---

производителността на продукта. Преди употреба проверете хомогенността и разбъркайте добре.

След нанасяне съоръженията трябва незабавно да се почистят с целулозен разредител.

## 9. РАЗМЕР НА ОПАКОВКИТЕ

<b>BP333.77</b>	<b>HP900</b>
18 kg	6 kg
4,5 kg	1,5 kg