

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

**BA200.10** е двукомпонентна цветна боя.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Нежълтееща  
подходяща за нанасяне върху дървени повърхности с отворени пори
- Добра покривност и възможност за шлайфане

#### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Може да се нанася върху всички видове интериорни дървени повърхности в мебелната индустрия.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

<b>Вид продукт</b>	:Акрилен
<b>Вискозитет</b>	
1.компонент (25°C, KU)	:135 ± 2
<b>Плътност (kg/l)</b>	
1. компонент	:1,220 ± 0,03
2. компонент	:0,950 ± 0,03
<b>Съдържание на твърдо вещество (% по тегло)</b>	
1.компонент	:56 ± 2
2.компонент	:36 ± 1
<b>Препоръчително нанасяне</b>	:130 - 150(за един слой)
<b>Тегло (g/m<sup>2</sup>)</b>	
<i>Зависи от метода на нанасяне, условията на околната среда и свойствата на повърхността.</i>	
<b>Време за изсъхване (20 °C, 45-65 % RH, 100 g/m<sup>2</sup>, единичен слой)</b>	
Сухо на допир	:20 минути
Готовност за шлайфане	:мин. 8 ч.

#### Цвят и ниво гланцовост

<b>Цвят</b>	<b>Код</b>
Бял	1000
<b>Продукт</b>	<b>Код</b>
Акрилна боя за отворена пора	BA200.10

#### ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Преди нанасяне повърхността трябва да бъде шлайфана с шкурка със зърненост 180 - 220. Повърхността трябва да бъде чиста и обезпрашена; премахнете цялата мръсотия (прах, восък, т.н.)

#### ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ

Описание	Код	по тегло (%)	по обем (%)
Акрилна боя	BA200.10	100	100
Акрилен втвърдител	HA190	10	10
Акрилен разредител	TA500	100 - 110	100 - 110

Преди употреба разбъркайте добре до получаване на хомогенна смес.

**Отворено време за работа, ч (20°C): 12 - 15**

*Когато се спазват посочените съотношения на смесване, вискозитетът на нанасяне е 13-16 "(DIN420°C)*

#### НАНАСЯНЕ

Акрилната бяла боя BA200.10. се нанася се на 2-3 слоя. Нанасянето при температура по-ниска от 15°C може да доведе до получаване на крехък слой и/или неравномерно изсъхване. Изчакайте минимум 1 час максимум 4 часа между отделните слоеве.

#### Метод на нанасяне

Пистолет

#### СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте в студено, сухо място далеч от топлина. Затворете всички опаковки след употреба.

Read the technical data

sheet

Stir

Stir

Нанасяне с пръскане

## **ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ**

---

За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност.

При употребата на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване.

Запалим продукт. Да не се пуши при употреба и да се държи далеч от източници за топлина, огън и искри. Трябва да се осигури добра вентилация в работната среда.

## **ВНИМАНИЕ**

---

При нанасяне се препоръчва температурата на повърхността, продукта и околната среда да бъде 10-32 ° C. Относителната влажност трябва да бъде между 45-65% по време на нанасянето и на съхненето. Ниските температури, лошата циркулация на въздуха или високата влажност ще удължат времето за съхнене, а също така могат да повлияят отрицателно върху представянето на продукта. Всички продукти трябва да се разбъркват добре преди употреба.

## **ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ**

---

<b>Разфасовки</b>	<b>: <u>BA200.10.1000</u></b>	<b><u>HA190.00</u></b>
	15 кг	1,5 кг