

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BP580.XX е полиуретанова, двукомпонентна бяла боя мат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бързо съхнеща
- Висока устойчивост на пожълтяване
- Висока покривност

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Използва се в мебелната промишленост за защита и декорация на всякакъв тип дървени повърхности, масивна дървесина и MDF. Особено подходяща е за бани, кухни, врати и други мебели.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Вид продукт : Полиуретан

Вискозитет

1.компонент (25°C, KU) : 85-98
1+2. компонент (20°C, DIN4) : 20-25 "

Плътност (кг/л)

1. компонент : 1,310 ± 0,05
2. компонент : 0,950 ± 0,03

Съдържание на твърдо вещество (% по тегло)

1.компонент : 69 ± 2
2.компонент : 26 ± 2

Покривност* (м²/л) : 7,5 - 9

**30-35μ дебелина на сух слой*

Препоръчително нанасяне : 100-120 (за един слой)

Тегло (гр/м²)

Зависи от метода на нанасяне, условията на околната среда и свойствата на повърхността.

Време за изсъхване (20°C, 45-65 % RH, 100 гр/м², единичен слой)

Сухо на прах : 15-20 мин.
Сухо на допир : 45-60 мин.
Поставяне едно върху друго(500 кг/м²) : 3 - 4 ч.
Поставяне едно върху друго (1000 кг/м²): 4 - 5 ч.

ЦВЯТ И НИВО НА ГЛАНЦОВОСТ

Цвят	Код
П.У. Бяла боя 25% Мат	BP580.25
Бял	1000

**Налични са и други нива на гланцовост и цветове по поръчка.*

Информацията, предоставена в този технически информационен лист, отговарят на нашите най-добри познания и опит. Осигуряваме последователност на химико-физичните характеристики на нашите продукти, в рамките на допустимите граници, посочени в нашите технически характеристики. Отговорността за крайния резултат от употребата на продукта зависи изцяло от потребителите, които трябва да се уверят, че продуктът отговаря на техните собствени нужди по отношение на системата за нанасяне, на повърхностите върху които се нанася, както и на условията на работа.

Дата на публикуване: 05/2017

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Преди нанасяне повърхността трябва да бъде шлайфана с шкурка със зърненост 220-280-400 или 280-400.

ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ

Описание	Код	по тегло (%)	по обем (%)
П.У. Бяла боя – 25% Мат	BP580.XX.1000	100	100
П.У. Втвърдител	HP580	50	70
П.У. разредител	TP100	20	30

Преди употреба разбъркайте добре до получаване на хомогенна смес.

Отворено време за работа, ч (20 °C) : 7

**Когато се спазват посочените съотношения на смесване, вискозитетът на нанасяне 13-16" .*

АЛТЕРНАТИВНИ ВТВЪРДИТЕЛИ И РАЗРЕДИТЕЛИ

Втвърдител - HP120.

Разредител - TA500: Предпочита се при горещо и/или влажно време.

Разредител - TP541: Може да се добавят 2-5% във вече разредената боя през лятото.

НАНАСЯНЕ

Препоръчително е нанасянето на един или два слоя. Ако се нанася не 2 ръце първата трябва да е 60 - 70 гр./м², а втора след 10-15 минути изчакване - 100 - 120 гр./м²

Метод на нанасяне

Пистолет

Airmix Spray

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте в студено, сухо място далеч от топлина.

Затворете всички опаковки след употреба.

Срок на годност 1 година, ако се съхранява при упоменатите условия.

HEALTH & SAFETY

За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност.

При употребата на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване.

Запалим продукт. Да не се пуши при употреба и да се държи далеч от източници за топлина, огън и искри. Трябва да се осигури добра вентилация в работната среда.

ВНИМАНИЕ

При нанасяне се препоръчва температурата на повърхността, продукта и околната среда да бъде 10-32 ° C. Относителната влажност трябва да бъде между 45-65% по време на нанасянето и на съхненето. Ниските температури, лошата циркулация на въздуха или високата влажност ще удължат времето за съхнене, а също така могат да повлияят отрицателно върху представянето на продукта.

След нанасяне почистете с Н.Ц. Разредител.

ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

Класификация	: Боя
Разфасовка	: BP580.XX HP580
	3 кг 1,5 кг
	12 кг 6 кг