

ИЗОЛАТОР ЗА ГОЛ МДФ

BL193.77.XXXX

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BL193.77 е изолатор, разработен, за да преодолее всички проблеми, характерни при нанасянето на бои върху MDF.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изключително бързо изсъхване
- Намалява настръхването на дървесните влакна
- Блокира абсорбцията по кантовете на MDF-а
- Лесно шлайфане

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Продуктът се нанася преди грунда. Особено препоръчителна е употребата при следните случаи.

- 1.MDF огради
- 2.CNC машинни MDFs
- 3.MDF Профили
- 4.MДФ с ниска плътност

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Вискозитет

- 1.component (20°C, DIN4) :80 - 95"
 1+2.component (20°C, DIN4) :45 - 50"

Плътност (kg/l)

- 1.component :1,180 ± 0,03
 2.component :0,950 ± 0,03

Твърдо вещество (% по тегло)

- 1.component :59 ± 2
 2.component :30 ± 2

Покритие* (m²/l)

* 30-35μ дебелина на сухия слой

Препоръчително нанасяне :60 - 80 (за единичен слой)

Тегло (g/m²)

Зависи от начина на нанасяне, сезонните условия и свойствата на повърхността.

Време за съхнене (20°C, 45-65% RH, 100 g/m² нанасяне на единичен слой)

- Сухо на прах :5 - 10 мин
 Сухо на допир :10 - 20 мин

COLOR & GLOSS OPTIONS

Цвят	код
Прозрачен	0000
Бял	1000

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Преди нанасяне повърхността трябва да се шлайфа с шкурка със зърненост 180-220. Повърхността трябва да бъде чиста и без прах; отстранете всички замърсявания (прах, восък и др.)

ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕТО

Описание	Код	по тегло (%)	по обем (%)
Bariyer Astar	BL193.77	100	100
Polyurethane Hardener	HP193	25	31
Cellulosic Thinner	TN200	40	47

Преди употреба разбъркайте добре и проверете хомогенността

Отворено време за работа : 2

* Когато се спазват посочените съотношения на смесване, вискозитетът е 13-16 "

НАНАСЯНЕ

BL193.77 се нанася на един слой. Изчакайте минимум 3- минути преди следващо нанасяне. Може да бъде покрит с полиестерен или П.У. грунд.

Съоръжения за нанасяне

- Пистолет
 Airmix Spray

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Съхранявайте на хладно и сухо място и далеч от топлина.

Затворете всички контейнери след употреба.

Срокът на годност е 1 година, ако се съхранява при определени условия.

ЗДРАВЕ & БЕЗОПАСНОСТ

За пълна информация за здравето и безопасността моля потърсете информационният лист за безопасност.

Ръкавици и подходящо защитно оборудване следва да бъдат носени по време на употребата на продукта. Трябва да бъде осигурена добра вентилация в работната среда. Запалим продукт. Да не се пуши при употреба и трябва да се постави далеч от източници на топлина, огън и искри.

ВНИМАНИЕ

При нанасяне се препоръчва температурата на повърхността, продукта и околната среда да бъде 10-32 ° C. Относителната влажност трябва да бъде между 45-65% по време на нанасянето и на съхненето. Ниските температури, лошата циркулация на въздуха или високата влажност ще удължат времето за съхнене, а също така могат да повлияят отрицателно върху представянето на продукта. Всички продукти трябва да се разбъркват добре преди употреба.

ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

Разфасовки	:BL193.77 HP193
	12 kg 3 kg
	3 kg 0,75 kg