

**2K АКРИЛЕН СИВ ГРУНД 5+1**
**873.2K51**
**C 17**

 Technical data sheet  
 Edition 02/2014

**2004/42/II B**  
**(c)(540) 535**

Наличен също като бял – ( код 873.1151) и черен ( код 873.2251 )

**873.2K51** е акрилен 2K грунд по технологията ST(solid thinner), което значи, че има високото качество на HS грундовете по време на нансяне.

**Той също е и многофункционален грунд, който може да бъде използван като:**

- |                            |                   |   |                                |
|----------------------------|-------------------|---|--------------------------------|
| 1) Грунд с добро запълване | ( 5:1             | - | 80 микрона всеки слой),        |
| 2) Нормален грунд          | ( 5:1:0,5         | - | 60 микрона всеки слой),        |
| 3) Изолатор                | ( 5:1:1           | - | 35 микрона всеки слой)         |
| 4) Оцветяващ се грунд      | ( Смесване 10% по |   | тегло с Тонерите от серия 900) |

Въпреки че има отлична адхезия към ламарина, препоръчваме да се нанася върху антикорозивни грундове (нашите 868 или 880) за по-добра антикорозивна защита.

Върху 873.2K51 може да бъде пръскана каквато и да е автобоя:Н.Ц. (нашата 407), акрилна (807,907,910) или водна (HYDROPAL 120).


**Нансяне на грунда 873.2K51**

Съотношение	<u>Висока покривност</u>		
	<u>5:1 (обем)</u>	<u>Нормален грунд</u>	<u>Изолатор</u>
		<u>5:1:0,5 (обем)</u>	<u>5:1:1 (обем)</u>
Грунд	873.2K51	100 обем	100 обем
Втвърдител	993.MS. или 999.HS98	20 обем	20 обем
Разредител	075.0020	0	20 обем
Живот на сместа	30'	60'	90'
Вискозитет на нансяне	50''DIN4	30''DIN4	20''DIN4
Брой слоеве	2	2	2
Дебелина на сух слой	160+10	120+10	70+10
Период на изпарение	10'	5-10'	5-10'
Пълно изсъхване			
При 20°C	6ч.	4-5 ч.	2ч.
При 60°C	30'	25-30'	25'
Разход м <sup>2</sup> /кг.	4-5	5-6	6-7

**873.2K51 има съдържание на ЛОС 535 гр./лт.: в съответствие с Директива на ЕС 2004/42/СЕ, точка (с).**
**873.2K51 е позволено да бъде използван за ремонт на автомобили в гаражи.**

# PALINAL®

## 873.2K51 2K АКРИЛЕН ГРУНД 5+1



ПРОДУКТ	ВТВЪРДИТЕЛ (тегло)		РАЗРЕДИТЕЛ (тегло)		
	стандартен 993.MS..	293.HS10 293.HS20 293.HS30	бърз 075.0015	стандартен 075.0020	бавен 075.0030
<b>Gr. 50</b>	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0 - 5</b>		
<b>Gr. 100</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>0 - 10</b>		
<b>Gr. 150</b>	<b>19,5</b>	<b>16,5</b>	<b>0 - 15</b>		
<b>Gr. 200</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>0 - 20</b>		
<b>Gr. 250</b>	<b>32,5</b>	<b>27,5</b>	<b>0 - 25</b>		
<b>Gr. 300</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>0 - 30</b>		
<b>Gr. 350</b>	<b>45,5</b>	<b>38,5</b>	<b>0 - 35</b>		
<b>Gr. 400</b>	<b>52</b>	<b>44</b>	<b>0 - 40</b>		
<b>Gr. 450</b>	<b>58,5</b>	<b>49,5</b>	<b>0 - 45</b>		
<b>Gr. 500</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>0 - 50</b>		
<b>Gr. 600</b>	<b>78</b>	<b>66</b>	<b>0 - 60</b>		
<b>Gr. 700</b>	<b>91</b>	<b>77</b>	<b>0 - 70</b>		
<b>Gr. 800</b>	<b>104</b>	<b>88</b>	<b>0 - 80</b>		
<b>Gr. 900</b>	<b>117</b>	<b>99</b>	<b>0 - 90</b>		
<b>Gr. 1000</b>	<b>130</b>	<b>110</b>	<b>0 - 100</b>		

I dati forniti su questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti avvengono

fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricada pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso venga chiesta una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti da noi forniti e impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una costanza di qualità ineccepibile dei nostri prodotti.

<b>COD. 873.2K51</b>	<b>СВЕТЛО СИВО</b>
<b>COD. 873.ST51</b>	<b>ТЪМНО СИВО</b>
<b>COD. 873.1151</b>	<b>БЯЛО</b>
<b>COD. 873.2251</b>	<b>ЧЕРНО</b>

I dati forniti su questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti avvengono

fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso venga chiesta una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti da noi forniti e impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una costanza di qualità ineccepibile dei nostri prodotti.