

TRANSPARENT HS SCRATCHPROOF**9 2 3 . S M 1 2****D 9 4**

TECHNICAL SHEET

EDIT. 09 - 2012

2004/42/PIB

(e)(840)550

Two-component special transparent acrylic finish with good scratchproof properties.

Excellent filling power, brightness DOI (image definition) and hardness with terminated reticulation.

Good light fastness and weather resistance.

As special scratchproof finish it falls within the European Standard 2004/42/EC

TRANSPARENT HS SCRATCHPROOF
923.SM12

	<i>Natura del prodotto</i> <i>Nature of product</i> <i>Produktbasis</i> <i>Nature du Produit</i>	Modified acrylic scratchproof			<i>Spessore film secco</i> <i>Dry film thickness</i> <i>Trockenschichtstarke</i> <i>Epaisseur du film sec</i>	50 - 60 micron
	<i>Aspetto</i> <i>Appearance</i> <i>Aussehen</i> <i>Aspect</i>	Gloss			<i>Appassimento</i> <i>Flash time</i> <i>Abluftzeit</i> <i>Dessèchement</i>	
	<i>Colore</i> <i>Colour</i> <i>Farbe</i> <i>Couleur</i>	Transparent			<i>Fuori polvere (20° C)</i> <i>Dustfree</i> <i>Staubtrocknen</i> <i>Hors poussière</i>	25'
	<i>Viscosità vendita</i> <i>Selling viscosity</i> <i>Verkaufviskosität</i> <i>Viscosité de vente</i>	80" Ford 4			<i>Secco al tatto (20° C)</i> <i>Tack free</i> <i>Berührungstrocknen</i> <i>Sec au toucher</i>	3 h. '
	<i>Peso specifico</i> <i>Specific gravity</i> <i>Spezifisches gewicht</i> <i>Poids spécifique</i>	1			<i>Pronto al montaggio 20°C</i> <i>Dry to assemble 20°C</i> <i>Montage fertig 20°C</i> <i>Dur pour assemblage 20°C</i>	10 h
	<i>Rapporto miscela</i> <i>Mixing ratio</i> <i>Mischverhältnis</i> <i>Proportion de melange</i>	2:1 Rod A 89			<i>Essic. Completa</i> <i>Through drying 20°C</i> <i>Durckgetrocknet 60°C</i> <i>Sec en profondeur</i>	24h 40' after flash period of 15'
	<i>Prodotto - Product</i> <i>Produkt - Produit</i> <i>Catalizzatore -</i> <i>Hardener</i> <i>Durcisseur</i> <i>Catalyseur</i> <i>Diluyente - Thinner</i> <i>Verdunner - Diluant</i>	923.SM12 100 (Vol) 993.MS.. 50 (Vol) OR 999.HS98 075.0020 20 (Vol)		 	<i>Sopraverniciabile</i> <i>Next coat wet-on-wet</i> <i>Überlackierbar</i> <i>Recouvrable</i> <i>Cart manuale bagnato</i> <i>Sanding by hand wet</i> <i>Schleifenman.nass</i> <i>Papier abrasif à l'eau</i> <i>Cart. Manuale secco</i> <i>Sanding by hand dry</i> <i>Schleifenman. Trocken</i> <i>Papier abrasif sec</i>	
	<i>Pot - life (20° C)</i> <i>Topfzeit (20° C)</i> <i>Vie en pot (20° C)</i>	2 h.			<i>Roto orbitale bagnato</i> <i>Flat bed sander wet</i> <i>Schleifenmask.nass</i> <i>Orbital mouille</i>	
	<i>Viscosità applicazione</i> <i>Spraying viscosity</i> <i>Verarbeit viscosität</i> <i>Viscosité d'application</i>	16" -17" Ford 4			<i>Roto orbitale secco</i> <i>Flat bed sander dry</i> <i>Schleifenmask.troc</i> <i>Orbital sec</i>	
	<i>Tazza a caduta</i> <i>Gravity feed spray gun</i> <i>Fliessbecher</i> <i>Projecteur - buse</i>	1,3 mm Standard/HVLP/High Transf			<i>Lucidatura</i> <i>Polishing</i> <i>Polierung</i> <i>Polissage</i>	
	<i>Tazza ad aspirazione</i> <i>Suction feed spray gun</i> <i>Saugbecher</i> <i>Projecteur - buse</i>	1,5 mm			<i>Resa</i> mq/kg <i>Yield</i> <i>Ergiebigkeit</i> <i>Rendement</i>	10
	<i>Pressione aria (bar)</i> <i>Air pressure</i> <i>Lufdruck (bar)</i> <i>Pression</i> <i>d'application</i>	4 Standard 1,8-2,2 HVLP/High Trans			<i>Prodotti Complementari</i> <i>Subsidiary products</i>	993.SPOT Quick Catalyzer 075.0015 Rapid thinner (15°) 075.0030 Slow thinner (30°) 074.2K
	<i>Numero mani</i> <i>Number of coats</i> <i>Spritzegänge</i> <i>Nombre des couches</i>	1 light + 1 crossover			<i>Komplementar Produkte</i> <i>Produits Complementaires</i>	293.HS20 50pp 075.0020 25pp 293.HS10 50pp 075.0015 25pp 293.HS30 50pp 075.0030 25pp For a stronger end hardness
	<i>Applicazione Spatola</i> <i>Application of putty</i> <i>Auftragung spachtel</i> <i>Application a spatule</i>				<i>Conservabilità</i> <i>Ageing</i> <i>Haltbarkeit</i> <i>Conservabilité</i>	2 years in cool dry place

TECHNICAL SHEET:

 TDS D94
2400/42/IIB
(e)(840)550

I dati forniti su questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti avvengono

fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso venga chiesta una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti da noi forniti e impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una costanza di qualità ineccepibile dei nostri prodotti.