

2K АКРИЛЕН HS ЛАК 2+1**9 2 3 . S M 1 2****D 9 4**TECHNICAL SHEET
EDIT. 09 - 2012

2004/42/ПВ





















(e)(840)550

Двухкомпонентен специален безцветен акрилен лак с много добра устойчивост на надраскване.

Отлична запълваща сила, яркост и твърдост.

Добра устойчивост на светлина и други атмосферни условия.

Тъй като е специален лак, устойчив на надраскване, не е в съответствие със стандартите на Директивата на ЕС 2004/42/ЕС.

	Продукт	Модифициран акрилен лак Устойчив на надраскване		Дебелина на сух слой	50 - 60 микрона
	Гланцовост	Гланц		Време за изпарение	
	Цвят	Безцветен		Сухо на прах (20° C)	25'
	Вискозитет	80" Ford 4		Сухо на допир (20° C)	3 h. '
	Специфично тегло	1		Сухо за сглобяване 20°C	10 h
	Съотношение	2:1 Rod A 89		Пълно изсъхване	24h 40' след период на изпарение 15'
	Продукт	923.SM12 100 (обем)		Мокро върху мокро	
	Втвърдител	993.MS.. 50 (обем) OR 999.HS98		Ръчно шлайфане с водна шкурка	
	Разредител	075.0020 20 (обем)		Ръчно шлайфане със суха шкурка	
	Живот на сместа (20° C)	2 ч.		Полиране с водна шкурка	
	Вискозитет на нанасяне	16" -17" Ford 4		Полиране със суха шкурка	
	Дюза на пистолета	1,3 мм стандартен/HVLP/High Transf		Полиране	
	Дюза на аспиратор	1,5 mm		Разход м²/кг	10
	Въздушно налягане	4 стандартен 1,8-2,2 HVLP/High Trans		Спомагателни продукти	993.SPOT Бърз втвърдител 075.0015 Бърз разредител (15°) 075.0030 Бавен разредител (30°) 074.2К
	Брой слоеве	1 light + 1 crossover		Komplementar Produkte Produits Complementaires	293.HS20 50pp 075.0020 25pp 293.HS10 50pp 075.0015 25pp 293.HS30 50pp 075.0030 25pp За по-голяма твърдост
	Нанасяне на кит			Съхранение	2 години и сухо и хладно място

TECHNICAL SHEET:

TDS D94
2400/42/11B
(e)(840)550

I dati forniti su questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti avvengono

fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricca dono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso venga chiesta una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti da noi forniti e impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una costanza di qualità ineccepibile dei nostri prodotti.