

**TECHNICAL DATA SHEET**




**ACRYL CLEAR COAT 2+1 HS  
PROFESSIONAL - Акрилен  
HS Лак - (Черен Етикет)**

Този лак се характеризира с повишена еластичност и без тенденция към капене. Благодарение на увеличеното количество твърди частици, лакът придава висок блясък, дълбочина и отличен външен вид. Може да се използва с всички грундове, предлагани на пазара. Предлага се заедно с бавен, стандартен или бърз втвърдител - изборът на подходящ втвърдител зависи от условията на нанасяне. Благодарение на своите свойства може да се използва върху водни основи.

**Вид**

Лак

**СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ**



Лак  
Втвърдител


По обем

2  
1

По тегло

100  
50

**ВИСКОЗИТЕТ , ДЮЗА, НАЛЯГАНЕ**



DIN 4/20°C 17 ÷19 s, Ø1.3÷1.4mm, 3÷4 bar

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

**RANAL Sp. z o.o.**

Registry number: 000029202

Tel.: +48 34 329 45 03

Łódzka 3

[www.ranal.pl](http://www.ranal.pl)

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL


ranal@ranal.pl

**TECHNICAL DATA SHEET**

Лакът трябва да се нанесе върху вече нанесен и изъхнал грунд. Нанесете 1,5 от лака.

**ВРЕМЕ ЗА ИЗПАРЯВАНЕ**


---



5 ÷ 10 мин. между слоевете (в зависимост от температурата и дебелината на покритието).

**ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ**

---



10 минути след нанасянето на последния слой може да се втвърди при по-висока температура.

**Сухо на прах:**

25 мин. при 20°С или 5 мин. при 60°С

**Използваема твърдост:**


14 часа при 20 ° С или 45 min. при 60 ° С.

**Пълно изсъхване**

след 7 дни при 20°С.

**ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА СЛЕД СМЕСВАНЕ С ВТВЪРДИТЕЛ**

---



около 1 час при температура 20 ° С.

**ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ**

---

Дебелина на сухия слой: 15-20 µm

**ЕФЕКТИВНОСТ**

---

1 литър от продукта + втвърдител в подходящо съотношение позволява получаването на около 10 м<sup>2</sup> сухо покритие с дебелина 50 цт.

**СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ**

---

VOC II/B/e limit =840g/L (за готови за употреба смеси)

VOC= 630g/L

**УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

---

**RANAL Sp. z o.o.**

Registry number: 000029202

Tel.: +48 34 329 45 03

Łódzka 3

[www.ranal.pl](http://www.ranal.pl)

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL

ranal@ranal.pl

**TECHNICAL DATA SHEET**

Да се съхранява на тъмно и хладно място, далеч от източници на огън и топлина. Срокът на годност в оригиналната опаковка при температура 20 ° C е 24 месеца за продукта и 12 месеца за втвърдителя.

**ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ**

Разредител за нитроцелулозни продукти или разредител за акрилни продукти RANAL.

**ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ**

Съгласно Информационния лист за безопасност на опасни вещества за определен продукт.

**РАЗФАСОВКИ**

Art. No	Капацитет, L	Разфасовки, бр:	Тегло на опаковката, кг:.
30806	0,8	6	6,10
30808	5	1	6,00
30807	0,4 hard.	6	3,20
30809	2,5 hard.	4	10,20

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Въпреки това, ние не носим отговорност за крайните резултати след неправилно използване на продукта.