

SERIES 2110.0050 TRASPIROL - LATEX PAINT WHITE FOR INDOOR
СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕН ДИШАЩ ЛАТЕКС ЗА КУХНИ И БАНИ
Употреба

В сградата като много високотрансформираща се боя за вътрешна употреба.

Предлага се за боядисване на апартаменти и в частност кухни и бани, където има кондензационни образувания.

Формулиран е с пигменти, свободни от тежки метали и свободни от органичен разтворител.

Основна информация

Интериорна боя; Основни характеристики:

- Добри покривни свойства;
- Висока точка на белота;
- Лесна за нанасяне;
- Перфектна транспирационна мощност.

Технически характеристики (данни, събрани при температура от 20°C)

Вискозитет Brookfield	cps	3200 ± 200
Плътност	кг/л	1,650 ± 0,050
Твърди вещества	%	68 ± 2
Теоретична скорост на разпръскване	m ² /l	6 - 7
Външен вид на слоя	гланцовост	мат
Разредител	код	вода
Сухо на прах	минути	5 - 10
Сухо на допир	минути	30 - 40
Изсушаване в дълбочина	часове	2 - 4
Нанасяне на следващ слой	часове	4 - 6

Условия на нанасяне

С четка	Да се разрежи с	Вода при 20 - 25%
С валик	Да се разрежи с	Вода при 15 - 20%
С пистолет за пръскане	Да се разрежи с	Вода при 25 - 30 %
Безвъздушно	Големина на дюза Налягане Компресия	0,018 - 0,023 инча 120 - 160 кг/см ² 30 ÷ 1

Първият слой може да бъде по-разреден, за да се улесни проникването в основата. Продуктът се смесва внимателно, като бавно се добавя вода, докато достигнете вискозитета на нанасяне. Не нанасяйте продукта при температура по-ниска от 5 ° C.

Измийте четките и инструментите веднага след като ги използвате.

Пазете продукта от замръзване.

Препоръчителен цикъл на нанасяне

НОВА ПОВЪРХНОСТ

Traspirol трябва да се нанася върху сухи стени, без никаква мръсотия и крепостни стени. Отлично покритие може да се постигне с 2 - 3 слоя.

ВЕЧЕ БОЯДИСАНИ ПОВЪРХНОСТИ

Отстранете старите бои за отстраняване чрез изстъргване и изчеткване. След това продължете както е

посочено по-горе.

09/02/07