

SERIES 2340.0003 TITANCRIL - ISOLATING MURAL FIXATIVE ACRYLIC**Употреба**

Като запечатващо покритие върху абсорбираща мазилка, върху тухла, върху картон върху тебешир, върху нанасяне на предишни латексни бои.

Основна информация

Течен продукт с млечен вид (съставен от акрилов кополимер). След изсушаване, неговите характеристики са:

- добра степен на пластификация
- добра издръжливост
- висока устойчивост към вода

Технически характеристики (данни, събрани при температура от 20°C)

Плътност	кг/л	1,030 ± 0,030
Твърди вещества	%	30 ± 2
Стабилност при замразяване / размразяване		Добро
Теоретичен коефициент на разпръскване - среден	mq/л	15 - 20 (разреден 1:3 с вода)
Външен вид на слоя		Гланцовост, безцветен
Разредител	Код	Вода
Сухо на прах	Минути	15
Изсушаване в дълбочина	Часове	2 - 3
Нанасяне на следващ слой	Повече от	4 - 6

Методи за нанасяне

Продуктът се разрежда с вода в съотношения от 1 част вода за всяка част на Titancriil, до 5 части вода за всяка част на Titancriil, в зависимост от абсорбцията.

Добавя се водата за разреждане в малки количества (най-вече в началото), като се разбърква едновременно, докато се получи желаното разреждане.

Препоръчителен цикъл на нанасяне

Обикновено е достатъчен един слой, но за много абсорбиращи повърхности (т.е. върху скалиола / тебешир) може да се наложи нанасянето на втори слой, което да се нанася, когато първият е напълно изсъхнал (след 4-6 часа). Най-добре е да се нанася чрез четка, която особено благоприятства проникването му в повърхността. Въпреки това, може да се нанася и чрез валцоване.

Минималната температура на нанасяне е + 9 ° C, така че продуктът да не се прилага под тази температура.

Продуктът се съхранява на повече от 10 ° C.

Инструментите могат да се почистват с вода, веднага след нанасянето.

09/12/10