

SERIES 2340.0070 WHITE FIXATIVE – SEMI-COVERING SUPERFIXATIVE FOR WALLS
Фин Полупрозрачен Бял Грунд-Фиксатор под Латекси - (от 1:1 до 1:5)
Употреба

Грундираща боя за външно и вътрешно ползване на абсорбираща мазилка, тухли, азбестобетон, персонал и други материали на водна основа, както и при предишни разпадащи се водни бои.

Основни характеристики

Течен бял продукт, изработен от акрилни кополимери. Неговите полупокривни свойства подчертават вече боядисаните зони, което прави рисуването по-лесно. Освен това, в случай на прости работи, това ви спестява прилагането на един завършващ слой. След като бъде нанесен, продуктът има обикновен, полу-покриващ филм:

- добра устойчивост на покритието;
- обща устойчивост на осапунване;
- много гладка частица гладка, което води до висока степен на проникване и следователно до високо ниво на импрегниране и изолация;
- висока водоустойчивост;
- високо ниво на пластификация.

Технически характеристики (данни, изследвани при 20°C)

Вискозитет Ford cup 4	сек.	17 ± 3
Диаметър на частиците	микрона	около 0.045
Ph (DIN 63785)		7.5 – 8.5
Разтягане до точка на скъсване при 23 ° C и. \ T 50% относителна влажност	%	около 1,300
Плътност	кг/л	1.150 ± 0.030
Твърди вещества	%	36 ± 1 (при подаване на вискозитет)
Стабилност при замръзване / замразяване		добра
Теоретична скорост на разнасяне	sqm/l	15 - 20 (разреден 1:3 с вода)
Гланцовост на слоя		Полупокривна вода
Разредител	Код	вода
Сухо на прах	минути	15
Изсъхване в дълбочина	Часа	2 - 3
Нанасяне на следващ слой	Часа	4 - 6

Методи за нанасяне

Разредете продукта с вода от 1 до 5 (максимум) според абсорбиращите свойства на повърхността. Добавяйте бавно вода (особено в началото) и разбърквайте през цялото време.

Нанасяне

Обикновено един слой е достатъчен, но за изключително абсорбиращи повърхности (напр. Скалиола / креда) може да е необходим втори слой, след като първият изсъхне напълно (4 - 6 часа).

Най-доброто приложение е чрез четка за боя, тъй като осигурява максимално проникване в повърхността, но може да се нанася и чрез валик. Минималната температура на слоя е 5 °. Не нанасяйте продукта на по-ниски температури. Почистете четките и инструментите с вода след употреба. 19/03/07

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
 These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not guarantee for each single case.