

SERIES 2120.0200 IDRONOVA BIANCA – ДИШАЩ ЛАТЕКС, ЛЕСЕН ЗА НАНАСЯНЕ, С ВИСОКА БЕЛОТА
Нанасяне

За вътрешни стени.

Идеален за нанасяне върху варови стени, бетон или върху гипсова шпакловка. Може да се използва и върху гипскартон след предварително грундиране.

Основни характеристики

Дишащ латекс с матов ефект. Специфичният му състав осигурява висока белота и лесно нанасяне.

Предимства:

- миещ се латекс;
- висока матовост;
- висока белота;
- дишащи свойства;
- лесно нанасяне.

Технически спецификации (стойностите са измерени при 20°C)	Реф.	Мерна единица	Стойност
Специфично тегло	C0022	кг/л	1.610 ± 0.040
pH	C0030		8±0.5
Съдържание на твърдо вещество	C0033	%	65±2
Гланцовост	EN ISO 13300		4.0 (мат)
Зърнометрия	EN ISO 13300	µm	50 (фина)
Устойчивост на мокра четка	EN ISO 13300		Клас 4
Съотношение на контраста	EN ISO 13300		Клас 2 (6 м ² /л)
Разходна норма		м ² /л	10-12 за слой, в зависимост от абсорбцията На повърхността и начина на нанасяне
Вискозитет	C0054	cps	3000 ± 200
Нанасяне на втора ръка		часа	4-8
Пълно изсъхване		часа	24-48
ЛОС Категория	Директива 2004/42/ЕС		A/A Матови бои за интериорни стени Иитавани
Гранична стойност на ЛОС според ЕС в готов за употреба продукт		гр/л	30.00 (2010)
Максимално съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт*		гр./л	<30.00

*За точната стойност на ЛОС, моля обърнете се към точка 15.1 от Информационния лист за безопасност

Начини на нанасяне

Четка	разредете с	вода 20-25%
Валяк	разредете с	вода 15-20%
Пръскане	разредете с	вода -30%
Безвъздушно пръскане	дюза налягане компресия	0.018–0.023 инча 120–160 кг/см ² 30: 1

Разбъркайте продукта внимателно, като добавяте водата на части, докато достигнете правилния вискозитет. Не нанасяйте продукта при температура под 5°C.

Четките и другите инструменти трябва да бъдат измити с вода веднага след нанасянето.

Съхранявайте продукта, като го предпазвате от замръзване.

Информацията, предоставена в тези бележки, се основава на най-добрия ни опит. Въпреки това, тъй като има много приложения и техники за нанасяне, ние не можем да осигурим гаранции във всички отделни случаи.

Тези апликационни бележки са дадени с най-доброто от нашия опит. Независимо от това, че са много приложения и техники за прилагане, ние не можем да гарантираме за всеки отделен случай.

Цикъл на нанасяне

НОВИ ПОВЪРХНОСТИ

Стената трябва да бъде заздравена и суха, без никакви замърсявания. Предварителното нанасяне на грунд (Дълбокопроникващ Безцветен Грунд-Фиксатор 1:5) увеличава адхезията и намалява разхода на латекса.

СТАРИ ПОВЪРХНОСТИ

Премахнете отлюпената стара боя чрез остъргване и четкане. След това нанесете грунда, както е отбелязано по-горе.

02/09/2014

The information provided in these notes is based on our best experience. However, since there are many uses and application techniques, we cannot provide guarantees in all individual cases.
These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not guarantee for each single case.