

21000200

## PERFECTUM BIANCO

### masking waterborne paint for plasterboard



Професионална, ултра миешца се, с висока непрозрачност, матова, екстра-бяла и маскираща водна боя. Дори и да има изключително фина текстура, намалява и скрива пълнежите и фугите благодарение на високата си запълваща сила. Отличен за гипсокартон, в повечето случаи покрива повърхността с едно нанасяне и без фиксатор. Готов за употреба продукт с едно нанасяне, който помага да се спести време, като същевременно се гарантират отлични покрития за вътрешна среда.

Специалните добавки за предотвратяване на прах, без капене и антирефракция улесняват нанасянето и добрият външен вид, дори и на по-чувствителните части като тавани и наклонени повърхности. Минимизира проблемите с преработката и ретушките.

Специално формулиран за интериори, той гарантира особено здравословна жизнена среда, която позволява да бъде класифициран като А + съгласно строгия френски стандарт 321/2011.



<b>Дата на поправка</b>	04 ЮНИ 2018
<b>Външен вид</b>	Еднокомпонентна, физически изсушаваща, матова, винилово-акрилова боя във водна дисперсия за финашното покритие, с класификация съгласно UNI 8681: V4.C.O.A.2.HV
<b>Основни свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Покрива с едно нанасяне</li> <li>• Професионални резултати</li> <li>• Готов за употреба</li> </ul>
<b>Нанасяне</b>	<p>За вътрешни стени.</p> <p>С изключително фината си текстура, тя намалява и скрива пълнежите и фугите благодарение на високата си сила на запълване. Идеален за всички интериори и отлични за гипсокартон, в повечето случаи покрива повърхността с едно нанасяне и без фиксатор. Специалните добавки за предотвратяване на прах, без капене и антирефракция улесняват нанасянето и визуалната привлекателност, дори в най-чувствителните зони, като тавани и наклонени повърхности. Висока белота, която подобрява яркостта на вътрешните пространства.</p>
<b>Цвят</b>	<p>База Bianco, базите на Colormaker.</p> <p>Може да се оцветява с тониращата система Colormaker; броят на наличните бази е посочен в каталога и в софтуера на Colormaker Lab.</p>

Технически спецификации (данни, измерени при 20°C, 65% R.H.)	Реф.	Мер. единици	Стойност
Плътност (руспometer)	C022		1.500 ± 0.050
pH	C030		8.5 ± 0.5
Вискозитет Brookfield	C054		2,300 ± 200
Белота (инструментална)	C062		84.00 ± 2.00
Зърнена структура	EN ISO 13300	µm	100 fine
Съотношение на контраста	EN ISO 13300		Клас 2 (7 м <sup>2</sup> /л)

Устойчивост на бърсане докато е мокро	EN ISO 13300	Клас 2
Време за изсъхване		часове 24-48
Реакция на пожар на повърхности A1 и A2	EN 13501-1	A2-s1, d0
Само боя за реакция на огън	EN 13501-1	B-s1, d0

### Методи на употреба

Условия на повърхността и на нанасянето	Температура на околната среда мин + 5 ° C / макс + 35 ° C RH <80% Температура на повърхността мин + 5 ° C / макс + 35 ° C RH <10%
Метод за нанасяне	Четка, валик, безвъздушно.
Разредител	Вода
Разреждане	Готов за употреба. Максимално разреждане 15%.
Смесване	Смесете продукта внимателно, като добавяте вода постепенно, докато достигнете посочения вискозитет.
Теоретична скорост на разпръскване	14-16 кв.м./л за всеки слой, според абсорбцията на повърхността.

### Цикъл на нанасяне

#### НОВИ ПОВЪРХНОСТИ

Уверете се, че повърхността е суха и чиста, напълнете всички пукнатини с Titanstucco. За да се подобри защитата на стената или в присъствието на повърхности с варовик, препоръчваме да се приложи фиксатор като Titancril или White Fixative. След това нанесете PERFECTUM BIANCO като финален слой.

#### БОЯДИСАНИ ПОВЪРХНОСТИ

Ако старата боя е в добро състояние и е здраво закрепена към повърхността, отстранете праха и продължете с нанасяне, както е при нова повърхност. При лошо качество на старата боя, отстранете отделените части, избършете повърхността и запълнете всякакви пукнатини с Titanstucco, където е необходимо; ако повърхностите са с мухъл, ги третирайте с продукти от гамата Biosistem. Впоследствие продължете с нанасяне, както е посочено при нови стени.

### Бележки

Изсъхналите капки, могат лесно да бъдат отстранени с нитро разредител Diluente Nitro 92100012.

### Съхранение

Не замръзвайте; Съхранявайте при + 5°C до + 20°C. След като се отвори, неразреденият продукт може да се съхранява в затворения контейнер и на тъмно в продължение на 3 месеца.

### Внимание

Измийте четките и инструментите веднага след употреба; не изхвърляйте отпадната вода на земята или в подпочвените води.

Дръжте далеч от деца.

За повече информация, вижте информационния лист за безопасност.

ЛОС класификация - Директива  
2004/42 / ЕО - италиански  
законодателен декрет  
161/2006

A/A -, максимум 30 гр/л (2010).  
Максимум ЛОС съдържание от PERFECTUM BIANCO готов за употреба:  
10.470 гр/л.

### **Спецификации за продукта**

Нанесете 1 или 2 слоя от 21000200 PERFECTUM BIANCO, водна боя за гипсокартон, в избрания от ръководителя на работа цвят, след подходяща подготовка на обработваните повърхности. Включително материали и приложение, с изключение на скимпинг и / или скелета.

---

Тази информация е резултат от нашия практически опит, но е само индикативна. За по-подробна информация, моля свържете се с нашата служба за техническа поддръжка. Този лист отменя и замества всички предишни издания.

---