

Banja Komerc Bekament DOO	Технически информационен лист	Издание: 1.	Дата: Дек 26 2018
		Версия: 2.	
BK-BOND			RZ-TLP-122

1. Идентификация на продукта и компанията**ИМЕ НА ПРОДУКТА:** BK-BOND**Информация за производителя:** BANJA Komerc – BEKAMENT D.O.O.

34304 Banja

Arandjelovac

Тел. No. +381 34 6 777 500

Факс. +381 34 6 777 505

e-mail: komercijala@bekament.com

Contact for DS making: e-mail: laboratorija@bekament.com**2. Описание и нанасяне**

BK-Bond е високоадхезивен грунд, използван предимно за подобряване на адхезията при гладки, слабо абсорбиращи и проблемни повърхности, като керамични плочки, гладък бетон и други твърди повърхности. Продуктът BK-Bond, разреден с вода, може да се използва като грунд, преди полагането на саморазливна подова замазка, лепило за плочки, минерална мазилка и други подобни продукти, върху гипсокартон или плочи от цимент, анхидритни повърхности, силно абсорбиращи разтвори и други циментови повърхности. Чрез нанасяне на разреденият BK-Bond, остатъчният прах се свързва и повърхността се изравнява, като по този начин се постига по-добро свързване на следващия слой.

Той е класифициран като екологичен продукт, който не е вреден за човешкото здраве и околната среда.

3. Състав**Химичен състав:** Водна емулсия от полимер.

Опасни съставки: В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и смеси, регулиращи CLP / GHS системата за класификация и етикетирание, този продукт не е класифициран като опасен.

4. Технически характеристики

Плътност, гр / dm ³ (EN ISO 2811-1)	1020-1040
Размер на частиците, µm (EN 1524)	<100 (fine according to EN 1062-1)
Вискозитет, mPas (EN ISO 2555)	800-1500
Индикативен разход, мл / м ²	~100-150
Разфасовка, л	1

5. Други характеристики

Banja Komerc Bekament DOO	Технически информационен лист	Издание: 1.	Дата: Дек 26 2018
		Версия: 2.	
BK-BOND			RZ-TLP-122

Външен вид: Синя течност

Мирис: Специфична за полимерно лепило

pH (EN ISO 787-9) ~ 8.0

Dry matter (EN ISO 3251),%: ~28

ЛОС*, гр/л: < 3 (максимално допустима стойност А (гр) 30 гр / л)

*ЛОС: Летливи Органични Съединения

6. Основа

Зоната, върху която ще се нанася BK-Bond, трябва да бъде твърда, чиста и суха, без слабо свързани части, мазнини и други подобни, които могат да попречат на залепването. Подходящите основи включват гладък бетон, камък, OSB панели, повърхности с остатъци от лепила, както и други проблемни и слабо абсорбиращи повърхности, върху които адхезията на лепилата за плочки може да бъде проблемна. В случай на нанасяне на разреден грунд, подходящи са всички повърхности: варовик, цимент и варо-циментови (стари поне месец), бетонни повърхности (стари поне месец), фиброциментови плоскости, гипсокартон и др. Всички стари покрития, които не са добре закрепени, трябва да бъдат отстранени, пребоядисани с подходящ материал.

Ако трябва да се нанася върху повърхности с мухъл, е необходимо да се извърши дезинфекция, като се използва BK-Sanacid. В случай на боядисване на повърхностите, които вече са боядисани с маслена боя, лакове и др., е необходимо напълно да се отстранят съществуващите слоеве.

7. Подготовка и нанасяне

BK-Bond трябва да се разклати добре преди употреба. Когато се нанася върху повърхности с лоша абсорбция, BK-Bond се нанася неразреден, с четка или валик с къс косъм, обикновено на един слой. Следващите слоеве могат да бъдат нанесени след мин. 6ч съхнене при нормални условия (23 ° C и 50-60% относителна влажност), когато покритието е устойчиво на надраскване. Лепенето на плочки трябва да се извършва внимателно. В случай на нанасяне върху абсорбиращи повърхности, продуктът трябва да се разрежда с вода в съотношение 1: 3 (грунд: вода). Разреденият продукт се нанася с четка, валик или се напръсква на 1-2 слоя в зависимост от абсорбцията на повърхността и по правило: мокро върхо мокро. Нанесете продукта равномерно. Следните слоеве могат да се нанасят след мин. 4 часа съхнене при нормални условия (23 ° C и 50-60% относителна влажност).

8. Почистване на инструментите

Веднага след употреба инструментите трябва да се измият обилно с вода. Ако инструментите не се измият веднага след употреба, втвърдените остатъци трябва да бъдат отстранени механично. Изваждането може да бъде улеснено чрез потапяне на инструменти във водата за няколко часа.

9. Съхранение и работ

При правилна работа не се изискват специални предпазни мерки. Дръжте далеч от деца.
RZ-TLP-122

Vanja Komerc Bekament DOO	Технически информационен лист	Издание: 1.	Дата: Дек 26 2018
		Версия: 2.	
BK-BOND			RZ-TLP-122

Да се съхранява при температури от +5 ° C до + 25 ° C, в опаковка защитена от пряка слънчева светлина и замръзване.

Срок на годност: 12 месеца

10. Лична защита

Защита на дихателните пътища: Не е необходимо, когато има добра вентилация на помещенията.

Защита на ръцете и тялото: Препоръчва се превантивно използване на защитни ръкавици при многократен контакт с кожата. Използвайте работен костюм с дълги ръкави и дълги панталони.

Защита на очите: Използвайте очила.

11. Екотоксикологична информация

Въз основа на опита и съществуващата информация при правилна употреба не са известни отрицателни ефекти върху здравето. Избягвайте неконтролирано изтичане в канализация и водопроводи.

12. Методи за изхвърляне

В съответствие с местните / регионални / европейски / национални разпоредби.

13. Друга информация

Ако изпълнителят при монтажа на материала забележи определен естетически или друг дефект на приложение, той е длъжен да спре работата и да информира производителя за това, като производителя възможно най-скоро ще разгледа оплакването.

Оплакванията на производителя, направени след използването на по-голяма част или пълното количество материал, що се отнася до гореспоменатите характеристики, не могат да бъдат обект на рекламация.

14. Бележки

Vanja Komerc Bekament DOO извършва контрола върху продуктите си в собствени лаборатории, също така ги проверява и в сертифицирани лаборатории. Техническият информационен лист е продукт на нашите знания и предишен практически опит и трябва да служи като препоръка за най-добри резултати за всички потребители. Ако метеорологичните и други условия са различни от тези в нашите инструкции, нашите инструкции трябва да се приемат като общи указания без никаква гаранция за нанасяне. Vanja Komerc Bekament DOO не поема отговорност за щети, причинени от неправилна употреба или неправилен подбор на продукти, както и за работа с ниско качество. Предполага се, че изпълнителят е овладял техниките за нанасяне и използване на различните продукти. Предварително написаното не ни задължава.

Banja Komerc Bekament DOO	Технически информационен лист	Издание: 1.	Дата: Дек 26 2018
		Версия: 2.	
BK-BOND			RZ-TLP-122

Дата на създаване: 28.04.2017.

Предишна версия: Версия 1.1 – 28.04.2017.

Изменени глави 2,4,6,