



ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

3001A-0001 ASEPOXY SELF LEVELING COATING ЕПОКСИДНО САМОРАЗЛИВНО ПОДОВО ПОКРИТИЕ

Описание на продукта: Циклоалифатна полиаминова основа на епоксидна смола, двукомпонентна, хигиенична, лесна за почистване и поддържане с отлична химична и механична устойчивост.

Основна употреба: Химическа и фармацевтична промишленост, хранително-вкусова промишленост, стерилни помещения, лаборатории и болници, складове, атомни електроцентрали, фабрики, топлоелектрически и водноелектрически централи.

Основни характеристики:

- Химически и механични износостойчивост
- Лесна поддръжка и почистване
- Лесно нанасяне
- Без разтворители
- Не създава прах
- За интериор и екстериор
- Лесно за почистване
- Без поддръжка, дълготрайна работа

Технически спецификации

Плътност	: 1,55-1,65 гр/мл
Твърдо вещество %	: Тегло : 100 : Обем : 100
Вискозитет	: 600-700 сек

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ 20°C	СУХО НА ПРАХ	СУХО НА ДОПИР	ПЪЛНО ИЗСЪХВАНЕ
		45-60 dk	2-4 часа

Нанасяне:

4 части по тегло (А COMP.) боя, 1 част (В COMP.) Втвърдителят се добавя и се разбърква много добре. Отвореното време за работа е 30 минути. Сместа трябва да се приготви за кратко време и да се използва колкото е възможно по-скоро. Прах, мазнини и мръсотия, трябва да се отстранят. Разходът е 3 кг за 1 м² площ (за 3 мм дебелина). Може да се нанася на части. Обработените площи може да бъдат отворени за движение за пешеходци след 2 дни и за движение на превозни средства след 1 седмица. Много лесно се почиства.