

**ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**


## Acryl filler 4+1 GLOBAL

Двухкомпонентен акрилен пълнител на базата на висококачествени акрилни смоли. Продуктът е предназначен за грундиране на повърхности и запълване на малки драскотини в резултат на обработка на предварително нанесени пълнежи или шпакловки, както и за грундиране на повърхността преди нанасянето на желаното окончателно лаково покритие. Много добрата адхезия позволява нанасянето му върху различни адекватно подготвени повърхности

### ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ:

- ◆ Стари боядисани повърхности,
- ◆ Полиестерни ламинати,
- ◆ Стомана,
- ◆ Поцинкована стомана,
- ◆ 6Неръждаема стомана,
- ◆ Алюминий,
- ◆ Пластмаса,
- ◆ Грунд,

### СМЕСВАНЕ:




	Обем	Тегло
Грунд	4	100
Втвърдител	1	15
Разредител	10% - 20%	5 - 11

**ВНИМАНИЕ!** Препоръчваме използването на разредител RANAL.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Смесете внимателно компонентите преди употреба. Нанесете 2-3 слоя всеки 50-60µm дебелина, през 5-10 м и н .Правете пауза между слоевете. Времето на изпаряване зависи от температурата и дебелината на слоевете. 10 минути след нанасяне на последния слой, той може да се втвърди при по-висока температура.

**ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ****ПРЪСКАНЕ:****Система за пълнене:**

10% разредител за пълнители и основи RANAL  
DIN 4 / 200 градуса около 60 сек., Ø 1,6-1,8 мм, 3-4 бара

**Система за грундиране:**


20% разредител за пълнители и основи RANAL  
DIN 4 / 200 градуса около 40 сек., Ø1,6-1,8мм, 3-4 бара

**РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ДЮЗА, РАБОТНО НАЛЯГАНЕ:**

Ø 1,6-1,8мм, 3-4 бара



**ВНИМАНИЕ!** Дебелина на слоя около 50 - 60 м на всеки слой.

**ВРЕМЕ ЗА ИЗПАРЕНИЕ**

5 – 10 мин.

**ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ:**

При температура от 20°C: 3 часа.

При температура от 60°C: 30 мин, за дебелина на слоя 150-180µm

**ШКУРЕНЕ:**

Механично сухо шлайфане: P360 – P500

Ръчно сухо шлайфане: P400 – P500



Механично мокро шлайфане: P600 – P1000

Ръчно мокро шлайфане: P800 – P1000

**ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ****СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОЛАТИЛНИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ:**

ЛОС II/V/c= 540гр/лт, VOC = 500 гр/лт

**ЦВЕТОВЕ:**

СИВО

**ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:**

Нитроцелулозен разредител RANAL

**УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:**

Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от източници на светлина и топлина. Избягвайте да излагате продукта на директна слънчева светлина. Годност на продукта в оригиналната му опаковка: на влакнестия кит – 6 месеца; на втвърдителя – 12 месеца при температура 20°C.

**ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ:**

Съгласно информационния лист за безопасност на материалите за опасно вещество за конкретен продукт..

**ОПАКОВКА:**

Арт. No	Капацитет
10501-3	0,8лт + 0,2лт втвърд.
10502	4лт
10504	1лт втвърд.

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.