

**ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ****Епоксиден грунд EPOXIDE 1+1**

Епоксидният грунд 1 + 1 перфектно защитава стоманените повърхности благодарение на висококачествените смоли и активни антикорозионни добавки. Той е предназначен за обновяване на леки автомобили, както и за интензивно използвани върху камиони или автобуси. Този грунд има отлична адхезия към различни видове повърхности и перфектни изолационни свойства


ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ

- ◆ Стари боядисани повърхности (включително термопластични лакове),
- ◆ Стомана,
- ◆ Алуминий,
- ◆ Поцинкована стомана,
- ◆ Неръждаема стомана,
- ◆ Полиестерни ламинати.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- ◆ Стари боядисани повърхности , трябва да бъдат обезмаслени и шлифовани с хартия P220 - P360,
- ◆ Стоманени повърхности, трябва да бъдат обезмаслени и шлифовани с хартия P120 - P240,
- ◆ Алуминийви повърхности, трябва да бъдат обезмаслени и абразивна кърпа ,
- ◆ Неръждаемата стомана трябва да бъде обезмаслена,
- ◆ Полиестерни ламинати трябва да бъдат обезмаслени и шлифовани с хартия P280.


СЪОТНОШЕНИЕ ПРИ СМЕСВАНЕ

	По обем	По тегло
 Грунд	1	100
Втвърдител	1	56
Разредител		

ВНИМАНИЕ! При смесване с втвърдителя годността на грунда е 4 часа/20°C.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:**


Смесете внимателно компонентите преди употреба. Нанесете 2-3 слоя всеки 50-60µm дебелина, през 5-10 мин. Правете пауза между слоевете. Времето на изпаряване зависи от температурата и дебелината на слоевете. 10 минути след нанасяне на последния слой, той може да се втвърди при по-висока температура.

ПРЪСКАНЕ


DIN 4/20°C около 18÷20 сек

ДЮЗА, РАБОТНО НАЛЯГАНЕ

Ø 1,2÷1,5 мм, 3÷4 бара

**ВНИМАНИЕ!** Дебелина на слоя около 50 - 60 мм**ВРЕМЕ НА ИЗПАРИЕ**

5 – 10 мин.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ12ч. при температура 20°C
45 мин. при температура 60°C**ШКУРЕНЕ**

Механично сухо шлайфане: P360 – P500

Ръчно сухо шлайфане: P400 – P500



Механично мокро шлайфане: P600 – P1000

Ръчно мокро шлайфане: P800 – P1000

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОЛАТИЛНИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИ

ЛОС II/V/c = 540 гр/лт, VOC = 540 гр/лт

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**ЦВЯТ**

СИВ

ТЕОРЕТИЧНА ПОКРИВНОСТ

1 литър грунд покрива около 4,2 м2 с дебелина 100µm.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Разредител за епоксидни продукти

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от източници на светлина и топлина. Избягвайте да излагате продукта на директна слънчева светлина. Годност на продукта в оригиналната му опаковка: на влакнестия кит – 6 месеца; на втвърдителя – 12 месеца при температура 20°C.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно информационния лист за безопасност на материалите за опасно вещество за конкретен продукт.

ОПАКОВКА

Арт. No	Разфасовка
10599	0,4лт + 0,4L втвърд.
10601-2	0,8лт + 0,8L втвърд.
10602-1	10лт
10604	1лт втвърдител

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.