

## ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ



### Антикорозионен Шагрен

Разработен е за защита на автомобила от вредните влияния на масла, бензин, соли, вода и камъни. Предотвратява появата на корозия. След нанасяне покритието еластично, издръжливо и твърдо. Използването на пистолет с диференцирано налягане позволява създаването на различни по дебелина слоеве.

#### ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ:

---

- ◆ Стари боядисани повърхности
- ◆ Стомана
- ◆ Алуминий
- ◆ Поцинкована стомана
- ◆ Пластмаса
- ◆ Грунд

#### ДЮЗА, РАБОТНО НАЛЯГАНЕ:

---

Нанесете с пистолет за 4 мм накрайник и налягане, равно на 2-4 бара.

#### РЕАЛНО НИВО НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ(ЛОС):

---

530 гр/лт

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

---

Преди нанасяне почистете, подсушете и обезмаслете повърхността. Зоните, които не са предназначени за покритие, трябва да бъдат защитени с лента, покриваща хартия или фолио. Преди да приложите, разклатете съда. Нанесете 2-3 единични слоя. Между приложенията на палтата изчакайте около пет минути.

**Внимание!** Да не се прилага при температура под 10°C.

#### ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ:

---

Между 40 и 60 минути при температура от 20°C. След прецизно изсушаване (60 минути) може да се нанася външен лак.

**ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ****ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ:**

Около 100 µm за един слой.

**ТЕОРЕТИЧНА ПОКРИВНОСТ:**

1 литър от продукта е достъпен за повърхност от 4 м<sup>2</sup>, с дебелина на слоя 100 µm.

**ЦВЕТОВЕ:**

Бял, черен, сив.

**УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:**

Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от източници на светлина и топлина. Избягвайте да излагате продукта на директна слънчева светлина. Годност на продукта в оригиналната му опаковка: на влакнения кит – 6 месеца; на втвърдителя – 12 месеца при температура 20°C.

**ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ:**

Прилагайте информационен лист за безопасност на конкретния продукт

**ОПАКОВКА:**

Art. Nr	Capacity:
20112-1	1 кг, бял
20132-1	1 кг, сив
20142-1	1 кг, черен
20114-1	1,85 кг, бял
20134-1	1,85 кг, сив
20144-1	1,85 кг, черен

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.

RANAL Sp. z o.o.