

<b>ПРОДУКТ</b> (ЧАСТ А)	<b>LUCIDO ACRILICO 3359</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ</b>	<b>АКРИЛЕН БЕЗЦВЕТЕН ЛАК - СЕРИЯ 3359</b>	
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Оптимална прозрачност Оптимална твърдост на повърхността Оптимална адхезия	Оптимална покривност Висока съвместимост с универсални пасти Оптимална устойчивост на жълтеене
<b>БЕРСИЯ/ГЛАНЦ</b>		

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА**

<b>СЕКТОР НА НАНАСЯНЕ</b>	Обща употреба при цикли с отворени и затворени пори – подходящ и като фиксиращ лак					
<b>КАТАЛИЗАТОР</b>	<b>С3360В</b>	40%	по тегло	40%	по обем	от част А
<b>НАНАСЯНЕ</b>	количество гр/м <sup>2</sup>	дюза	налягане	<b>РАЗРЕДИТЕЛ</b>	Специален разредител - DK164	
Пръскане	100-120	1.6-1.8	Bar 2.5-3.5	30-40% по тегло	30-40% по обем	от част А
Безвъздушно пръскане	100-120	9-11		20-30% по тегло	20-30% по обем	от част А
Валяк/Четка	60-80					

**ХИМИЧНО-ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (IST-Q-12/02)**

ВИД / ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ	цвет	Безцветен	
ВИСКОЗИТЕТ DIN 4 (53211) 20°c	Сек.	+/- 5	120
ВИСКОЗИТЕТ BROOKFIELD 20°c	MPA*s	+/-1000	/
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО (А PART)	%	+/- 2	53
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО (В PART)	%	+/- 2	44
ПЛЪТНОСТ (А PART)	кг/л	+/- 0.02	1
ПЛЪТНОСТ (В PART)	кг/л	+/- 0.02	0.98
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА	мин.	+/- 10	>8
ГЛАНЦОВОСТ	гланц	+/- 2	НА ЕТИКЕТА
ТВЪРДОСТ	молив	/	/

**ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ**

Съхнене при 20°С и 65% относителна влажност.	
<b>СУХО НА ПРАХ</b>	30 мин.
<b>СУХО НА ДОПИР</b>	5 ч.
<b>ПОДРЕЖДАНЕ</b>	>24 ч.
<b>ШЛАЙФАНЕ</b>	/
<b>ИЗСЪХВА НАПЪЛНО СЛЕД</b>	12 ч.
<b>СУШЕНЕ В КАМЕРА ПРИ 35°c</b>	6 ч.
<b>НАДЛАКИРАНЕ</b>	12 ч.
<b>ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ (МИН./МАКС.)</b>	30 мин./2 ч.

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА НА НАНАСЯНЕ**

<b>СУБСТРАТ/ДЪРВО</b>	Различни
<b>ОЦВЕТАВАНЕ</b>	Различни
<b>ГРУНД</b>	Различни
<b>ШЛАЙФАНЕ</b>	Шкурка със зърненост 280-320
<b>ЛАК</b>	LA3599

<b>АЛТЕРНАТИВЕН КАТАЛИЗАТОР</b>	С340S 40-80%	Повишава скоростта на съхнене.
<b>АЛТЕРНАТИВЕН РАЗРЕДИТЕЛ</b>	DK115	Забавящ разредител за нанасяне при горещо време и/или високата относителна влажност (5-10% на част А).

<b>РАЗФАСОВКА</b>	1 – 5 – 10 – 25
<b>СРОК НА ГОДНОСТ</b>	12 месеца при 20°С в оригиналната опаковка.
<b>СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ</b>	Вижте информационният лист за безопасност.
<b>ОСНОВНИ БЕЛЕЖКИ</b>	Продукт за интериорна и екстериорна употреба.