



ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

**1K грунд/боя по RAL за поцинкована ламарина и цветни метали –
35-40% гланц**

Код на продукта: 10160

Описание на продукта:

Характеризира се с много бързо изсъхване, висока антикорозионност, отлична адхезия и еластичност. Отличната адхезия към стоманената, алуминиевата и поцинкованата повърхност е най-важната характеристика.

Основна употреба:

Осигурява отлична адхезия и еластичност към поцинковани и стоманени повърхности. Поради антикорозионните си свойства грундът може да се използва като боя поради своята яркост.

Технически спецификации:

Плътност	: 1,02-1,10 гр/мл
Твърдо вещество %	: тегло : 40-50 : обем : 35-45
Вискозитет	: 90-100 KU
Вискозитет на нанасяне нитроцелулозен разредител)	: 18-22 сек (20°C, с въздушно пръскане %40-50
Гланцовост	: 30 гланц

Време за съхнене

Време за съхнене 20°C	Сухо на прах	Сухо на допир	Пълно изсъхване
		5-10 мин	20-30 мин

Разход

Покритие	Сух слой	Мокър слой	Теоретичен разход
Нанасяне (MICRON)	25-35	62-85	8-12 м ² /л
Препоръчително (MICRON)	30	75	10 м ² /л-8 м ² /кг

Нанасяне

Повърхността върху която ще се нанася трябва да бъде чиста, суха, без прах и ръжда. Стари остатъци от боя трябва да бъдат отстранени и шлайфани, за да се изравнят нивата в слоевете. Нанася се чрез пръскане. Тестовите за физическа работа трябва да се извършват два дни след нанасянето.

Срок на годност 1 година в не отваряна опаковка