

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Античният ефект може да бъде постигнат с напукващия лак.
- Благодарение на паропропускливостта си, позволява на повърхността да диша.
- Тъй като е на водна основа, продуктът е безвреден за човешкото здраве и околната среда.

## ОБЛАСТ НА НАНАСЯНЕ

Използва се върху стени, мазилка, бетонни и дървени повърхности, след подготовка на повърхността с подходящ грунд.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

След почистването на повърхностите от всички видове замърсявания, масла, прах, дефектите трябва да се коригират със SAN DECO Acrylic Putty и след това да се грундира със SAN DECO Uniprimer.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

■ Сед като се грундира с Desoprimer, желаната цвятова матова или полуматова боя може да се нанесе на 2 слоя с валяк, като се разрежда и с чиста вода. Между всеки слой трябва да има 2 часа изчакване. CRACKIE трябва да се нанася от горе на долу, без да се разрежда когато се нанася за ефект. В зависимост от метеорологичните условия, трябва да има 3-4 часа изчакване между всеки слой. В състоянието на промените в сушенето периодът на сушене може да варира. Преди нанасянето на последното покритие трябва да се провери дали CRACKIE, има все още лепкави свойства и ако няма, може да се нанесе последния слой. Последното покритие което е избрано, ако е с различен цвят от първия, трябва да се нанесе чрез изтъняване с вода и са се нанесе равномерно върху повърхността. Нанасянето на продукта трябва да се извършва внимателно и хомогенно, тъй като ефектите могат да се променят.

■ Продуктът трябва да се нанася на тесни повърхности.

■ Температурата по време на нанасяне и в период от 24 часа след това трябва да се поддържа в диапазона +5°C +35°C.

## ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПЛЪТНОСТ (гр/см <sup>3</sup> )	1,01±0,02
ВИСКОЗИТЕТ	80-90
ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ	Водна база
РН	8-9
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО % wt	10±2
ЛОС (гр/л) (ЕУ Директива 2004/42/ЕС) Изчислено теоретично	0
РАЗРЕЖДАНЕ	Не
ЦВЯТ	Прозрачен
ТЕОРЕТИЧНА РАЗХОДНА НОРМА * (мл/м <sup>2</sup> ) (за един слой)	80 - 100
КАПАЦИТЕТ НА ПОКРИВНОСТ (м <sup>2</sup> /л)	10,0 - 12,5
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 23°C)	3-4 часа
СРОК НА ГОДНОСТ**	1 Година
РАЗФАСОВКИ	1 Л / 2,5 Л

\* Стойностите на теоретичната разходна норма се изчисляват за нанасяне на един слой върху гладка основа и чрез подходящите методи.

\*\* Срокът на годност е валиден, когато продуктът се съхранява в запечатана опаковка на хладно и сухо място, защитено от директна слънчева светлина и при температура между +5°C и +35°C.

## ВНИМАНИЕ

■ R 102 Да се съхранява извън обсега на деца.

■ R 301+ R 310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

■ Не използвайте опаковката за съхранение на хранителни продукти.