



ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Алкидна боя по RAL - 75-85% гланц

Код: 1052Т

Описание на продукта:

Синтетична алкидна боя, еднокомпонентна, бързосъхнеща, с висока гланцовост и антикорозионен ефект и с висока степен на пълнене. Може да се нанася върху всякакъв вид повърхности.

Основна употреба

Метали, селско стопанство, желязо и стомана, съдове за пропан-бутан, промишлени стелажи, стоманени врати, градински декорации, като боя за покритие с общо предназначение, която може да се използва за множество цели.

Характеристики

Плътност	: 1,15-1,30гр/мл
Твърдо вещество %	: Тегло : 55-65 : Обем : 45-55
Вискозитет	: 200-300 сек
Вискозитет на нанасяне	: 18-22 сек
Разреждане	: 20°C, 25-30% разреждане за нанасяне с аерограф, 30-35% разреждане за метални цветове.
Гланцовост	: 80-90 Гланцовост

Време за изсъхване

Време за изсъхване при 20°C	Сухо на прах	Сухо на допир	Пълно изсъхване
		5-10 мин.	10-20 мин.

Покритие	Сух слой	Мокър слой	Разстилане
Приложимо (MICRON)	30-50	50-90	8-14 м ² /л 6-12 м ² /кг
Препоръчително (MICRON)	40	70	10м ² /л 8м ² /кг

Нанасяне

Пневматично и безвъздушно пръскане, потапяне, изливане, може да се нанася също с четка и валяк. Може да се нанася директно върху повърхността. За ръждиви повърхности препоръчваме да нанесете грунд преди боята или да нанесете директно антикорозионната ни боя серия 10523 - Алкидна боя Зв1Грунд/Боя. Според повърхността се нанася на единичен или два диагонални слоя. Разреждането е 10-20% за нанасяне чрез потапяне, за пръскане разреждането е 25-35%. Добавете разредител, разбъркайте добре и изчакайте пяната да изчезне. Премахнете мазнини, ръжда и други замърсявания.