



ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Зв1 Боя ръждопреобразувател & грунд & боя 60-70% гланц Код на продукта: 10523

Описание на продукта

Синтетична алкидна боя, бързосъхнеща, еднокомпонентна, полуматова, с високо покритие с високо съдържание на антикорозионен пигмент.

Основна употреба

Като боя се използва в металообработващата, селскостопанската и желязо-стоманената промишленост и в производството на рафтове.

Спецификации

Плътност	: 1,15-1,35гр/мл
Твърдо вещество %	: Тегло : 60-70 : Обем : 50-60
Вискозитет	: 200-300 сек
Вискозитет на нанасяне	: 18-22 сек
Разреждане	: 20°C, 25-30% разреждане за нанасяне с аерограф, разреждане 30-35% за металици.
Гланцовост	: 50-60 гланц

Време за съхнене

Време за съхнене 20°C	Сухо на прах	Сухо на допир	Пълно изсъхване
		5-10 мин.	10-20 мин.

ПОКРИТИЕ	Сух слой	Мокър слой	Разстилане
Приложимо (MICRON)	30-50	50-90	8-14 м ² /л 6-12 м ² /кг
Препоръчително(MICRON)	40	70	10м ² /л 8м ² /кг

Нанасяне

Пневматично и безвъздушно пръскане, потапяне, изливане, може да се нанася с четка или валик. Нанася се директно върху повърхността поради антикорозионните свойства. В зависимост от повърхността, може да се нанесе на един слой или два диагонални. Разреждането е 10-20% за потапяне и изливане, за пръскане 25-35%. След добавяне на подходящ разредител се разбърква до хомогенизиране и се оставя да престои докато пяната изчезне. Повърхностно масло, ръжда и мръсотия се отстраняват.

Срок на годност: 2 години за неотваряна опаковка.