

**АЛКИДЕН БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ЗА ПАРКЕТ - МАТ****ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

VS100.20 е гланциран лак за паркет, предназначен за вътрешна употреба.

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

- Физическа и химическа устойчивост
- Висока яркост
- Устойчивост на надраскване
- Лесно почиствайте със сапун или препарат

**ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА**

Може да се използва върху всякакъв вид дървени повърхности за осигуряване на защита и декоративен външен вид.

**Спецификации**

<b>Тип продукт:</b>	Алкиден
<b>Вискозитет (25 ° C, FORD4):</b>	140 - 160 "
<b>Специфично тегло (kg / l):</b>	0,910 ± 0,03
<b>Твърдо съдържание (% по теглото):</b>	50±2
<b>Нанасяне * (m<sup>2</sup> / l):</b>	13-15
<i>* Дебелина на сухия слой 30-35 микрона</i>	
<b>Брой нанасяния:</b>	2 - 3
<b>Препоръки за нанасяне:</b>	Тегло (g / m <sup>2</sup> ): 90 - 120 (на слой)

*Зависи от начина на нанасяне, сезонните условия и свойствата на повърхността.*

**Време за изсъхване (20 ° C, 45-65% относителна влажност, 100 g / m, единично покритие)**

<b>Сухо на прах:</b>	1-2 часа
<b>Сухо на допир:</b>	2-4 часа
<b>Пълно изсъхване:</b>	24-48 часа
<b>Физико-химична устойчивост:</b>	4-5 дни

### ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦВЕТОВЕ И ГЛАНЦОВОСТ

<b>Цвят</b>	<b>Код на цвета</b>
Мат	VS100.20.0000

### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Да се нанасят 1-2 слоя върху полиуретанов или целулозен запечатващ материал, които за предпочитане са шлайфани с шкурка със зърненост 220-280-400 или 280-400. Повърхността трябва да бъде чиста и без прах; премахнете всички замърсявания (прах, восък и т.н.)

### СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕТО

<b>Код</b>	<b>по тегло(%)</b>	<b>по обем(%)</b>
<b>VS100.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>TS100</b>	<b>10-20</b>	<b>12-25</b>

Преди употреба разбъркайте добре и проверете хомогенността.

## НАНАСЯНЕ

Разреждането на първия слой със синтетичен разреждател се препоръчва за по-добро изравняване. Разреждителят може да се използва за второто нанасяне. Времето за изчакване между слоевете е от 2 до 4 часа.

### Съоръжения за нанасяне:

Валяци

Четки

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте на хладно и сухо място и далеч от топлина.

Затворете всички контейнери след употреба.

Срокът на годност е 2 години, ако се съхранява при правилни условия.

## ЗДРАВЕ & БЕЗОПАСНОСТ

За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност.

При употребата на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване.

В работната среда трябва да се осигури добра вентилация.

Лесно запалим продукт. Да не се пуши при употреба и трябва да се постави далеч от устройства за топлина, огън и искри.

**ВНИМАНИЕ**

Препоръчват се следните температурни условия 10-32 ° C за повърхности, продукти и околна среда. Относителната влажност трябва да бъде между 45-65% по време на нанасяне и по време на сушене. Ниските температури, лошата циркулация на въздуха или високата влажност може да повлияе отрицателно върху производителността на продукта.

Оборудването за нанасяне трябва да се почисти със синтетичен разреждател непосредствено след употреба.

**ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ**

<b>Опаковка:</b>	<b>VS100.20</b>	<b>VS100.20</b>	<b>VS100.20</b>
	0.75 лт	2.5 лт	12 кг