

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Декоративна мазилка за интериорни стени.
- Уникалната метално гранулирана структура създава модерен и елегантен вид на повърхностите, като лесно прикрива неравностите по стените.
- Благодарение на паропропускливостта си, позволява на повърхността да диша
- Тъй като е на водна основа, продуктът е безвреден за човешкото здраве и околната среда. Има приятен аромат по време на нанасяне.

ОБЛАСТ НА НАНАСЯНЕ

AMARSIS добавя дълбочина и характер на всяка вътрешна стена. Използва се заедно с подходящ грунд върху стени, мазилка, бетон и дървени повърхности след подготовка на повърхността.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

След отстраняване на всички видове замърсявания, мазнини и прах от повърхността на нанасяне, дефекти се коригират с SAN DECO акрилен фин кит и след което да се грундират с SAN DECO Amarsis Primer.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- **AMARSIS** има два метода за нанасяне с четка или мистрия.
- Четка - готовият за употреба **AMARSIS** се смесва бавно и леко се разбърква с шпатула без разреждане. По време на процеса на смесване не използвайте механични устройства. След това се нанася като един слой със специална четка. 25 минути по-късно използвайте мистрия от неръждаема стомана, за да загладите декорираната повърхност.
- След това нанесете втори слой **AMARSIS** след 4-5 часа при 23 ° C с четка. 1 час по-късно, използвайте мистрия от неръждаема стомана, за да направите натиск върху повърхността, така че цветните частици да бъдат смачкани и намалени по размер, да се създават светли и тъмни цветове.
- Шпакла - **AMARSIS** се нанася със стоманена мистрия на един слой.
- След 4-5 часа при 23 ° C, нанесете втори слой **AMARSIS** със същата техника с мистрия. 1 час по-късно, използвайте мистрия от неръждаема стомана, за да направите натиск върху повърхността, така че цветните частици да бъдат смачкани и намалени по размер, да се създават светли и тъмни цветове.
- Околната среда по време на нанасяне трябва да се е между + 5 ° C до +35 ° C .

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПЛЪТНОСТ (гр/см ³)	1,03±0,02
ВИСКОЗИТЕТ (Krebs Unit)	110-125
ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ	Водна база
РН	7-7,2
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО % wt	12±2
ЛОС (гр/л) (ЕУ Директива 2004/42/ЕС) Изчислено теоретично	25
РАЗРЕЖДАНЕ	Не
ЦВЯТ	Amarsis Color Chart- Може да бъде оцветен по каталога
ТЕОРЕТИЧНА РАЗХОДНА НОРМА * (мл/м ²) (за един слой)	160 - 200
КАПАЦИТЕТ НА ПОКРИВНОСТ (м ² /л)	5,0 - 6,0
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 23°C)	Сухо на допир след 4-5 часа, Пълно изсъхване след 24-48 часа
СРОК НА ГОДНОСТ**	6 месеца
РАЗФАСОВКИ	2,5 л

* Стойностите на тероеичната разходна норма се изчисляват за нанасяне на един слой върху гладка основа и чрез подходящите методи.

** Срокът на годност е валиден, когато продуктът се съхранява в запечатана опаковка на хладно и сухо място, защитено от директна слънчева светлина и при температура между + 5°C и + 35°C.

ВНИМАНИЕ

- ⌋ Р 102 Да се съхранява далеч от деца.
- ⌋ Р 301+ Р 310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар..
- ⌋ Не използвайте опаковката за съхранение на хранителни продукти.