

П.У. БЕЗЦВЕТЕН КИРИСТАЛНОПРОЗРАЧЕН ГРУНД „ПЛЮС“ P.U. VARNISH SEALER

VP850.77.0000

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VP850.77 е двукомпонентен полиуретанов безцветен кристалнопрозрачен грунд.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Отлична способност за шлайфане
- Твърдост и плътност на слоя
- Не замъглява тъмни повърхности
- Добра адхезия

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Може да се полага върху всякакъв вид интериорни дървени повърхности в мебелната промишленост.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Тип на продукта	: Полиуретанов
Вискозитет	
1.компонент (25°C, KU)	: 85 - 95
1+2.компонент (20°C, DIN4)	: 20 - 30"
Плътност (кг/л)	
1.компонент	: 0,990 ± 0,03
2.компонент	: 0,970 ± 0,03
Съдържание на твърдо вещество (% по тегло)	
1.компонент	: 50 ± 2
2.компонент	: 35 ± 2
Покритие* (м²/л)	: 9-11
*30-35µ дебелина на сухия слой	
Препоръчително нанасяне	: 100 - 150(за един слой)
Тегло (гр/м²)	
Зависи от начина на нанасяне, сезонните условия и свойствата на повърхността.	
Време за изсъхване (20°C, 45-65 % RH, 100 гр/м², за единичен слой)	
Сухо на прах	: 10 - 15 мин
Сухо на допир	: 15 - 20 мин
Готовност за шлайфане	: 1 - 2 ч

ЦВЯТ И ГЛАНЦОВОСТ

Цвят	Код на цвета
Прозрачен	0000

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Преди нанасяне шлайфайте повърхността с шкурка със зърненост 180-220 и я почистете от праха. Отстранете всички замърсявания (прах, восък и т.н.). Повърхността може да бъде оцветена с колорант.

СЪОТНОШЕНИЯ НА СМЕСВАНЕ

Описание	Код	По тегло (%)	По обем (%)
П.У. Безцветен Кристално прозрачен грунд	VP850.77	100	100
Полиуретанов Втвърдител	HP777	50	50
Полиуретанов Разредител	TP100	30-40	35-45

Преди употреба разбъркайте добре и проверете хомогенността.

* Когато определените съотношения на смесване се спазват, вискозитетът на полагане е

13-16" (DIN4, 20 °C).

Отворено време за

работа, ч (20 °C) : 3-4

АЛТЕРНАТИВНИ ВТВЪРДИТЕЛИ И РАЗРЕДИТЕЛИ

Разредител - TN200 : Може да се използва за бързо изсъхване.

Втвърдител - HP900 : Препоръчва се през лятото.

НАНАСЯНЕ

Да се нанесат 2 или 3 слоя. Преди нанасяне на финалния слой изчакайте поне 24 часа.

Оборудване за нанасяне

Въздушен пистолет

Airmix Spray

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно и сухо място, далеч от източници на топлина.

Затворете всички кутии след употреба.

Срокът на годност е 2 години, ако се съхранява при определените условия.



Прочетете
Техническата
характеристика



Разбъркайте



Нанесете чрез
пръскане

**П.У. БЕЗЦВЕТЕН КРИСТАЛНОПРОЗРАЧЕН
ГРУНД „ПЛЮС“
P.U. VARNISH SEALER**

VP850.77.0000

УСЛОВИЯ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

За пълна информация за здравето и безопасността, моля вижте Информационния лист за безопасност.
Ръкавици и подходящото защитно оборудване трябва да се носят, докато използвате тези продукти.
Трябва да се осигури добра вентилация в работната среда.
Продуктът е запалим и възпламеняем. Не пушете по време на употреба и го прилагайте далеч от източници на топлина, огън и искри.

ВНИМАНИЕ

Продуктите се препоръчват за използване при температури от 10-32°C на повърхността, продукта и околната среда. Относителната влажност трябва да бъде между 45-65% по време на нанасяне и по време на изсъхване. Ниските температури, лошата циркулация на въздуха или високата влажност могат да удължат времето за изсъхване и също могат да повлияят отрицателно върху качеството на продукта.
След нанасяне оборудването трябва да се почиства с целулозен разреждител.

ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

**Класификация на
товара**
Разфасовка

: Лак
:**VP850.77 HP777**
12 кг 6 кг
3 кг 1,5 кг

Данните, предоставени в тази Техническа характеристика, отговарят на нашите най-добри знания и опит. Ние гарантираме съгласуваност на химико-физичните характеристики на нашите продукти, в границите на допустимите отклонения, посочени в нашите технически информационни листове. Отговорността за крайния резултат от приложението на продукта е изцяло на потребителите, които трябва да се уверяват, че продуктът отговаря на техните собствени нужди по отношение на начина на нанасяне, на използваните субстрати, както и на условията на работа.