

П.У. БЕЗЦВЕТЕН ЛАК „ПЛЮС“ P.U. VARNISH XX GLOSS

VP508.XX.0000

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VP508.XX е двукомпонентен матов финашен лак на полиуретанова основа.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Висока плътност на слоя
- Хомогенен матов вид
- Мек на допир
- Висока устойчивост на надраскване

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Може да се използва върху всякакви дървени повърхности на вътрешни мебелни и декорации с цел осигуряване на защита и декоративен външен вид.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Тип на продукта	: Полиуретанов
Вискозитет	
1.компонент (20°C, DIN4)	: 70 - 80"
Плътност (кг/л)	
1.компонент	: 1,00 - 1,06
2.компонент	: 0,97 ± 0,03
Съдържание на твърдо вещество (% от тегло)	
1.компонент	: 51 ± 2
2.компонент	: 32 ± 2
Покритие* (м²/л)	: 9-11
<i>*30-35µ дебелина на сух слой</i>	
Препоръчително нанасяне	: 100 (за един слой)
Тегло (гр/м²)	
<i>Зависи от начина на нанасяне, сезонните условия и свойствата на повърхността.</i>	
Време за изсъхване (20°C, 45-65 % RH, 100 гр/м², единичен слой)	
Сухо на прах	: 8 - 10 мин
Сухо на допир	: 20 - 25 мин
Възможност за подреждане вдно върху друго (500 кг/м ²)	: 2 - 3 ч
Възможност за подреждане вдно върху друго (1000 кг/м ²)	: 4 - 5 ч

ВАРИАНТИ ЗА ЦВЯТ И ГЛАНЦОВОСТ

Продукт	Продуктов код
П.У. Безцветен лак „Плюс“ – 25% Гланц	VP508.25
П.У. Безцветен лак „Плюс“ – 45% Гланц	VP508.45
Цвят	Код на цвета
Прозрачен	0000

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Препоръчва се да се полага върху полиуретанови, полиестерни или UV шлайфани повърхности и шлайфани повърхности с шкурка със зърненост 220-400.

СЪОТНОШЕНИЯ НА СМЕСВАНЕ

Описание	Код	По тегло (%)	По обем (%)
П.У. Безцветен лак „Плюс“	VP508.XX	100	100
Полиуретанов Втвърдител	HP129	50	50
Полиуретанов Разредител	TR100	25	30

Преди употреба разбъркайте добре и проверете хомогенността.

** Когато определените съотношения за смесване се спазват, вискозитетът на полагане е*

13-16 "(DIN4,20 oC).

Отворено време за работа, ч (20 °C) :5

АЛТЕРНАТИВНИ ВТВЪРДИТЕЛИ И РАЗРЕДИТЕЛИ

Разредител - TA500 : Може да бъде предпочетен при горещи и/или влажни метеорологични условия.

НАНАСЯНЕ

Да се нанесат един или два мокри слоя. Ако се нанесат два слоя, първият слой трябва да се нанесе 50-80 гр/м², вторият слой трябва да се нанесе 100-120 гр/ м² като се изчака 10-15 минути между нанасянията.

Оборудване за нанасяне

Въздушен пистолет

Airmix Spray

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно и сухо място, далеч от източници на топлина.

Затворете всички кутии след употреба.

Срокът на годност е 2 години, ако се съхранява при определените условия.

Данните, предоставени в тази Техническа характеристика, отговарят на нашите най-добри знания и опит. Ние гарантираме съгласуваност на химико-физичните характеристики на нашите продукти, в границите на допустимите отклонения, посочени в нашите технически информационни листове. Отговорността за крайния резултат от приложението на продукта е изцяло на потребителите, които трябва да се уверяват, че продуктът отговаря на техните собствени нужди по отношение на начина на нанасяне, на използваните субстрати, както и на условията на работа.

**П.У. БЕЗЦВЕТЕН ЛАК „ПЛЮС“
P.U. VARNISH XX GLOSS****VP508.XX.0000****УСЛОВИЯ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ**

За пълна информация за здравето и безопасността, моля вижте Информационния лист за безопасност.

Ръкавици и подходящото защитно оборудване трябва да се носят, докато използвате тези продукти.

Трябва да се осигури добра вентилация в работната среда.

Продуктът е запалим и възпламеняем. Не пушете по време на употреба и го прилагайте далеч от източници на топлина, огън и искри.

ВНИМАНИЕ

Продуктите се препоръчват за използване при температури от 10-32°C на повърхността, продукта и околната среда. Относителната влажност трябва да бъде между 45-65% по време на нанасяне и по време на изсъхване. Ниските температури, лошата циркулация на въздуха или високата влажност могат да удължат времето за изсъхване и също могат да повлияят отрицателно върху качеството на продукта.

За да получите равномерно ниво на гланц, е изключително важно да разбъркате добре преди всяко нанасяне, за предпочитане с помощта на шпатула.

След нанасяне оборудването трябва да се почиства с целулозен разреждател.

ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

**Класификация на
товара**

: Лак

Разфасовка: **VP508.XX NP129**

10 л 5 л

2,5 л 1,25 л